DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ POLIRESIN L 2
СМОЛА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ШТУКАТУРОК, РАСТВОРОВ И ШПАКЛЁВОЧНЫХ СОСТАВОВ

ОПИСАНИЕ

Poliresin L2 — это особая акриловая смола в водной дисперсии с высокой стабильностью в щелочной среде и особо тонким гранулометрическим составом, что позволяет ей проникать даже в самые мелкие поры и капилляры. Особая рецептура обеспечивает быструю полимеризацию даже при особенно низких температурах.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Poliresin L2 представляет собой текучую молочно-белую жидкость, разбавляемую водой. Затвердевшие плёнки, получаемые с Poliresin L2, слегка гибкие, тогда как отдельные частицы, проникшие в капилляры, образуют жёсткую систему с отличной стойкостью к щелочам, более не поддающуюся повторному эмульгированию ни в холодной, ни в горячей воде. Эти характеристики гарантируют долговечность обработки в самых жёстких условиях и хорошую степень водонепроницаемости.

Poliresin L2 применяется во всех случаях, когда необходимо повысить прочность штукатурок, растворов и шпаклёвочных составов и упрочнить кладочные растворы старой кладки перед реконструкцией. Используемый в качестве пропитки до насыщения на сухих поверхностях, служит гидроизолирующим средством для любого типа кладки, придавая «эффект мокрой поверхности».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Химическая природа	Акриловая смола	Плотность	Мин. 1,030 кг/дм^3
Внешний вид	жидкость	Растворимость в воде	Полная
Цвет	Молочно-белый	Температура плёнкообразования	0°C

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Нанесение на гипсокартон рекомендуется с учётом несущей конструкции самого гипсокартона, которая должна выдерживать также вес продукта «MuroLatino». Нанести праймер Poliresin L2 в пропорции 1 часть продукта на 3 части воды и дать ему полностью высохнуть, не менее 3 часов, перед укладкой Starmix. В случае основания из туфа, рыхлых штукатурок или штукатурок с прочностью на растяжение ниже, чем у нашего продукта (например, обычно используемые сухие смеси), необходимо упрочнить поверхность нашим продуктом Poliresin L2, нанесённым до насыщения в пропорции одна часть Poliresin L2 на 3 части воды; укладка сухой смеси Starmix может выполняться примерно через 3 часа после последнего нанесения. Poliresin L2 должен наноситься на идеально чистые основания, без рыхлых частей, без масел, жиров, восков, известковых красок, водяных плёнок и любых других антиадгезионных материалов. Poliresin L2 и содержащие его смеси наносятся при температуре не ниже +2°C. Если продукт слишком вязкий для конкретного типа нанесения, его можно разбавить водой до получения желаемой степени проникновения. В любом

случае рекомендуется не превышать соотношение разбавления смолы в воде 1/5. После разбавления важно время от времени перемешивать для восстановления однородности дисперсии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Poliresin L2 — продукт, безвредный при контакте с кожей, но имеет тенденцию быстро затвердевать, поэтому его необходимо сразу удалять водой, а в случае затвердевания обильно промыть водой с мылом, избегая использования растворителей. При попадании в глаза немедленно обильно промыть чистой водой. Не допускать попадания продукта и тары в окружающую среду. Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД

На основаниях средней пористости расход составляет около 200 г/м^2

ХРАНЕНИЕ

Poliresin L2 боится мороза и слишком высоких температур, поэтому должен храниться при температуре от 0° до 50°C. В оригинальной плотно закрытой таре, при указанных условиях хранения и в защищённом от сильного солнечного излучения месте срок годности составляет 12 месяцев с даты транспортного документа.

Хранить в защищённом месте при температуре от 0° до +40°C.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра 5 кг.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.