DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE POLIRESIN L 2

RRËSHIRË PËR KONSOLIDIMIN E SUVAVE, LLAÇEVE DHE SHTRESAVE RRAFSHUESE

PËRSHKRIMI

Poliresin L2 është një rrëshirë e veçantë akrilike në dispersion ujor, me qëndrueshmëri të lartë në ambient alkalin dhe me granulometri veçanërisht të imët; kjo lejon depërtimin e saj edhe në poret dhe kapilarët më të vegjël. Formulimi i veçantë lejon një polimerizim të shpejtë edhe në temperatura veçanërisht të ulëta.

TË PËRGJITHSHME

Poliresin L2 paraqitet në formën e një lëngu të rrjedhshëm dhe qumështor, i hollueshëm me ujë. Filmat e ngurtësuar që përftohen me Poliresin L2 janë lehtësisht fleksibël, ndërsa grimcat e veçanta të futura në kapilarë prodhojnë një sistem të ngurtë me rezistencë të shkëlqyer ndaj alkaleve, dhe nuk riemulsionohen më as në ujë të ftohtë, as në ujë të ngrohtë. Këto karakteristika garantojnë qëndrueshmërinë e trajtimit në kohë në kushtet më të rënda dhe një shkallë të mirë papërshkueshmërie.

Poliresin L2 përdoret në të gjitha rastet kur është e nevojshme të përmirësohet rezistenca e suvave, llaçeve dhe shtresave rrafshuese dhe të konsolidohen llaçet e shtrimit të muraturave të vjetra përpara rikonstruksionit. I përdorur si impregnues deri në ngopje mbi sipërfaqe të thata, shërben si hidroizolues për çdo lloj murature, duke dhënë një “efekt të lagur”.

TË DHËNA TEKNIKE			
Natyra kimike	Rrëshirë akrilike	Dendësia	Minimumi 1,030 kg/dm^3
Pamja	i lëngshëm	Tretshmëria në ujë	E plotë
Ngjyra	E bardhë qumështore	Temperatura e filmit	0°C

SISTEMI I APLIKIMIT

Aplikimi mbi kartongips këshillohet duke i kushtuar vëmendje strukturës mbajtëse të vetë kartongipsit, e cila duhet të mbajë edhe peshën e produktit «MuroLatino». Aplikoni primerin Poliresin L2 në raportin 1 pjesë produkt me 3 pjesë ujë, i cili duhet të lihet të thahet plotësisht, të paktën 3 orë, përpara vendosjes në vepër të Starmix. Në rastin e nënshtresës së realizuar me tuf, suva të thërrmueshme ose me rezistencë në tërheqje më të ulët se produkti ynë (si parapërzierjet e përdorura zakonisht), është e nevojshme të përforcohet sipërfaqja me produktin tonë Poliresin L2, i dhënë deri në ngopje mbi sipërfaqe në raportin një pjesë Poliresin L2 me 3 pjesë ujë; vendosja në vepër e parapërzierjes Starmix mund të bëhet rreth 3 orë pas aplikimit të fundit. Poliresin L2 duhet të aplikohet mbi nënshtresa plotësisht të pastra, pa materiale të shkëputshme, pa vajra, yndyrna, dyllëra, bojëra gëlqereje, filma uji dhe çdo material tjetër kundër ngjitjes. Poliresin L2 dhe përzierjet që e përmbajnë duhet të aplikohen në temperatura jo më të ulëta se +2° C. Në rast se produkti është shumë viskoz për llojin specifik të aplikimit, mund të hollohet me ujë derisa të përftohet shkalla e dëshiruar e depërtimit. Gjithsesi këshillohet të mos tejkalohet raporti 1/5 i hollimit të rrëshirës në ujë. Pas hollimit është e rëndësishme të përzihet herë pas here për të rikthyer homogjenitetin e dispersionit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

PARALAJMËRIME

Poliresin L2 është një produkt i padëmshëm në kontakt me lëkurën, por tenton të ngurtësohet shpejt, prandaj duhet të hiqet menjëherë me ujë dhe, në rast se është ngurtësuar, lajeni me shumë ujë dhe sapun duke shmangur përdorimin e tretësve. Në rast kontakti me sytë lajini menjëherë me shumë ujë të freskët. Mos e hidhni produktin dhe enën në mjedis. Mos e gëlltitni. Mbajeni larg fëmijëve.

RENDIMENTI

Mbi nënshtresa mesatarisht poroze konsumi është rreth 200 g/m^2

MAGAZINIMI

Poliresin L2 është i ndjeshëm ndaj ngricës dhe temperaturave shumë të larta, prandaj duhet të ruhet në temperatura midis 0° dhe 50°C. Në enët origjinale të mbyllura mirë dhe të ruajtura në kushtet e përmendura, të mbrojtura nga rrezatimi i fortë diellor, vlefshmëria është 12 muaj nga data e dokumentit të transportit.

Ruajeni në vend të mbrojtur dhe në temperatura nga 0° deri në + 40°C.

AMBALAZHIMI

Bidon plastik prej 5 kg.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it