DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT PROTEWALL
SCHÜTZENDES POLYMERHARZ

BESCHREIBUNG

Protewall besteht aus der wässrigen Dispersion eines synthetischen Copolymers mit hoher Stabilität im alkalischen Milieu, das speziell für den Schutz von Zementmischungen modifiziert wurde. Die besondere Rezeptur ermöglicht hochhaftende und elastische Filme, die die Haftung am Untergrund auf allen behandelten Oberflächen erleichtern und verbessern.

ALLGEMEINES

Protewall ist eine viskose, milchige Flüssigkeit. Die mit Protewall erhaltenen erhärteten Filme weisen eine bemerkenswerte Elastizität und eine ausgezeichnete Alkalibeständigkeit auf und sind weder in kaltem noch in warmem Wasser wieder emulgierbar. Diese Eigenschaften gewährleisten die dauerhafte Haftung auch unter härtesten Bedingungen. Protewall macht die behandelten Oberflächen durchlässig und atmungsaktiv und macht sie unempfindlich gegen die Einwirkung von Ölen, Lösemitteln und vielen Chemikalien. Witterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN			
Chemische Natur	Styrolharze	Dichte	Mind. 1,020 kg/dm^3
Aussehen	Viskose Flüssigkeit	Wasserlöslichkeit	Vollständig löslich
Farbe	Milchweiß		

ANWENDUNGSSYSTEM

Der fertiggestellte Intonaco Stampato (Stempelputz) ist mit dem Produkt Protewall im Spritzverfahren, mit Pinsel oder Rolle zu schützen, wobei auf Läufer zu achten ist.

Protewall ist auf Untergründe aufzutragen, die vollkommen sauber, gesund und frei von losen Bestandteilen sowie frei von Ölen, Fetten, Wachsen, Kalkanstrichen, Wasserfilmen und allen anderen haftungsmindernden Stoffen sein müssen.

Polimero 20 und die Mischungen, die es enthalten, sind bei Temperaturen von nicht unter +2°C aufzutragen.

Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit umzurühren, um die Homogenität des Produkts wiederherzustellen.

WARNHINWEISE

Protewall ist bei Hautkontakt unschädlich, neigt jedoch dazu, schnell zu erhärten; es muss daher sofort mit Wasser entfernt werden, und falls es bereits erhärtet ist, gründlich mit Wasser und Seife abwaschen, ohne Lösemittel zu verwenden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit frischem Wasser spülen. Produkt und Behälter nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

VERBRAUCH

Auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen beträgt der Verbrauch 100 - 200 g/m^2

LAGERUNG

Protewall ist frost- und hitzeempfindlich und muss daher bei Temperaturen zwischen 0° und 50°C gelagert werden. In den gut verschlossenen Originalgebinden, unter den genannten Bedingungen und vor starker Sonneneinstrahlung geschützt gelagert, beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab dem Datum des Lieferscheins.

An geschütztem, trockenem Ort lagern.

VERPACKUNG

Kunststoffkanister zu 10 kg.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it