DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PROTEWALL
RESINA POLIMÉRICA PROTETORA

DESCRIÇÃO

O Protewall é constituído pela dispersão aquosa de um copolímero sintético de elevada estabilidade em ambiente alcalino, especialmente modificado para a proteção de misturas cimentícias. A sua formulação particular permite obter películas altamente adesivas e elásticas, que facilitam e melhoram a aderência ao substrato em todas as superfícies em que é aplicado.

GENERALIDADES

O Protewall apresenta-se sob a forma de líquido viscoso e leitoso. As películas endurecidas obtidas com o Protewall têm uma notável elasticidade e uma ótima resistência aos álcalis, e deixam de ser reemulsionáveis, tanto em água fria como em água quente. Estas características garantem a durabilidade da aderência ao longo do tempo nas condições mais severas. O Protewall torna as superfícies tratadas permeáveis e respiráveis, tornando-as inertes à ação dos óleos, dos solventes e de muitos produtos químicos. Resistente aos agentes atmosféricos.

DADOS TÉCNICOS			
Natureza química	Resinas estirênicas	Densidade	Mín. 1,020 kg/dm^3
Aparência	Líquido viscoso	Solubilidade em água	Totalmente solúvel
Cor	Branco leitoso		

SISTEMA DE APLICAÇÃO

O Reboco Estampado (Intonaco Stampato), uma vez acabado, deve ser protegido com o produto Protewall, aplicado por pulverização, com trincha (pincel) ou rolo, tendo cuidado com os escorrimentos.

O Protewall deve ser aplicado sobre substratos que devem estar perfeitamente limpos, sãos e isentos de materiais incoerentes, isentos de óleos, gorduras, ceras, tintas à base de cal, películas de água e de qualquer outro material antiaderente.

O Polimero 20 e as misturas que o contêm devem ser aplicados a temperaturas não inferiores a +2 °C.

É importante mexer de vez em quando para restabelecer a homogeneidade do produto.

ADVERTÊNCIAS

O Protewall é um produto inócuo em contato com a epiderme, mas tende a endurecer rapidamente, pelo que deve ser removido imediatamente com água; caso tenha endurecido, lavar abundantemente com água e sabão, evitando o uso de solventes. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água fresca. Não dispersar o produto nem a embalagem no ambiente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

RENDIMENTO

Em substratos lisos ou pouco porosos, o consumo é de 100 - 200 g/m^2

ARMAZENAMENTO

O Protewall é sensível ao gelo e às temperaturas demasiado elevadas, pelo que deve ser armazenado a temperaturas entre 0 °C e 50 °C. Nas embalagens originais bem fechadas, armazenadas nas condições indicadas e ao abrigo da forte radiação solar, a validade é de 12 meses a partir da data do documento de transporte.

Conservar em local protegido e seco.

EMBALAGEM

Bidão de plástico de 10 kg.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it