DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PROTEWALL
RĂȘINĂ POLIMERICĂ DE PROTECȚIE

DESCRIERE

Protewall este constituit din dispersia apoasă a unui copolimer sintetic cu stabilitate ridicată în mediu alcalin, modificat special pentru protecția amestecurilor pe bază de ciment. Formularea specială permite obținerea unor filme cu aderență și elasticitate ridicate, care facilitează și îmbunătățesc ancorarea la suport pe toate suprafețele pe care se aplică.

GENERALITĂȚI

Protewall se prezintă sub formă de lichid vâscos și lăptos. Filmele întărite care se obțin cu Protewall au o elasticitate remarcabilă și o rezistență excelentă la alcalii și nu mai pot fi reemulsionate nici în apă rece, nici în apă caldă. Aceste caracteristici garantează durabilitatea aderenței în timp, în condițiile cele mai severe. Protewall face suprafețele tratate permeabile și respirante, făcându-le inerte la acțiunea uleiurilor, a solvenților și a multor produse chimice. Rezistent la agenții atmosferici.

DATE TEHNICE			
Natură chimică	Rășini stirenice	Densitate	Minimum 1,020 kg/dm^3
Aspect	Lichid vâscos	Solubilitate în apă	Complet solubil
Culoare	Alb lăptos		

SISTEM DE APLICARE

Tencuiala amprentată (Intonaco Stampato), odată finisată, trebuie protejată cu produsul Protewall, aplicat prin pulverizare, cu pensula sau cu rola, având grijă să se evite scurgerile.

Protewall se aplică pe suporturi care trebuie să fie perfect curate, sănătoase și lipsite de materiale neaderente, fără uleiuri, grăsimi, ceruri, vopsele pe bază de var, filme de apă și orice alt material antiaderent.

Polimero 20 și amestecurile care îl conțin se aplică la temperaturi nu mai mici de +2°C.

Este important să amestecați din când în când pentru a reface omogenitatea produsului.

AVERTISMENTE

Protewall este un produs inofensiv la contactul cu pielea, dar tinde să se întărească rapid, motiv pentru care trebuie îndepărtat imediat cu apă; dacă s-a întărit, spălați abundent cu apă și săpun, evitând utilizarea solvenților. În caz de contact cu ochii, spălați imediat și abundent cu apă proaspătă. Nu dispersați produsul și recipientul în mediul înconjurător. A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CONSUM

Pe suporturi netede sau puțin poroase, consumul este de 100 - 200 g/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DEPOZITARE

Protewall este sensibil la îngheț și la temperaturi prea ridicate, motiv pentru care trebuie depozitat la temperaturi cuprinse între 0° și 50°C. În recipientele originale bine închise, depozitate în condițiile menționate și ferite de radiația solară puternică, valabilitatea este de 12 luni de la data documentului de transport.

A se păstra într-un loc protejat și uscat.

AMBALARE

Canistră din plastic de 10 kg.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.