የቴክኒክ መረጃ ሉህ SILIKA LT

በሊቲየም ሲሊኬቶች ላይ የተመሠረተ የማጠንከሪያ እና ውሃ የሚከላከል ሕክምና

መግለጫ

SILIKA LT በተሻሻሉ የሊቲየም ሲሊኬቶች ላይ የተመሠረተ የውሃ መፍትሄ ሲሆን፣ የውስጥና የውጭ፣ አግድምና ቁም በሲሚንቶ ላይ የተመሠረቱ መሠረቶችን ገጽታ ለማከም ያገለግላል። ለአዲስ ወይም ለነባር የኮንክሪት ወለሎች እና በማዕድን ማጠንከሪያ ድራይ-ሼክ (ስፖልቬሮ) ለተጠናቀቁ የኮንክሪት ገጽታዎች የማጠንከሪያ፣ ውሃ የሚከላከልና መከላከያ ውጤት ያለው ፈሳሽ የገጽታ ሕክምና።

SILIKA LT ወደ መሠረቱ ቀዳዳዎች በገጽታ ደረጃ ዘልቆ በመግባት በሲሚንቶ የሃይድሬሽን ደረጃ ወቅት በመደበኛነት ከሚመረተው ነፃ ኖራ ጋር ምላሽ ይሰጣል። ይህ ምላሽ የሲሚንቶውን ማትሪክስ ጥግግትና ጥንካሬ የሚጨምሩ፣ በጣም ጠንካራ የማይሟሟ ሃይድሬትድ ካልሲየም ሲሊኬቶችን ያመነጫል። የታከመው ገጽታ የበለጠ አንጸባራቂ መልክ ይይዛል። የታከሙ ገጽታዎች በሚከተሉት ይታወቃሉ፡

- የመልበስ (የአብሬዥን) መቋቋም እና የኬሚካል መቋቋም መጨመር (መሻሻል)።
- የአቧራ አፈጣጠር መቀነስ።
- የውሃና የአጠቃላይ ፈሳሾች እንዲሁም በውስጣቸው የሚሟሟ ጨዎች፣ ለምሳሌ ሊኖሩ ለሚችሉ የብረት ማጠናከሪያዎች ጎጂ የሆኑ ክሎራይዶች፣ መምጠጥ በጣም መቀነስ።
- የውሃ ትነት አስተላላፊነት መጠበቅ።
- የአየር ሁኔታንና የUV ጨረሮችን መቋቋም።
- የቆሻሻ መያዝ (መቆሸሸ) እና የእድፍ እና የአበባዎች (efflorescence) አፈጣጠር መቀነስ።

ጥቅሞች፡ የአጠቃቀምና የአተገባበር ቀላልነት፤ የታከመው ገጽታ ለማጽዳትና ለመንከባከብ ቀላል ነው፤ ገጽታውን የበለጠ አንጸባራቂ በማድረግና ከእድፍና ከአበባዎች (efflorescence) አፈጣጠር በመጠበቅ ውበቱን ያሻሽላል፤ የኮንክሪት ወለሉን ዘላቂነት ይጨምራል፤ በመሠረቱ ውስጥ አልካላይ-ምላሽ ሰጪ አግሪጌቶች ሲኖሩ የአልካላይ-አግሪጌት ምላሽ (ፖፕ-አውት) ክስተትን ይቀንሳል፤ ከበረዶ ማቅለጫ ጨዎች ጉዳት፣ ከአየር ሁኔታ ተጽዕኖና ከውርጭ-መቅለጥ ዑደቶች ይጠብቃል።

አገልግሎቶች

SILIKA LT ለአዲስ ወይም ለነባር የሲሚንቶ ወለሎች፣ በማዕድን ማጠንከሪያ ድራይ-ሼክ ለተጠናቀቁትም ጭምር፣ ተስማሚ ሲሆን በኢንዱስትሪ፣ በመኖሪያና በአገልግሎት ዘርፎች ሰፊ አገልግሎት አለው፡ ሃንጋሮች፣ ጋራዦች፣ የመኪና ማቆሚያዎች፤ የገበያ ማዕከላት፣ ለሕዝብ ክፍት ቦታዎች፤ ወርክሾፖች፣ የመካኒካል ድርጅቶች፣ አጠቃላይ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች፤ መጋዘኖች፣ የሎጂስቲክስ ማዕከላት፣ የውጭ ሜዳዎች፤ የእጅ ሙያ ወርክሾፖች፤ ሬስቶራንቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሙዚየሞች ወዘተ። የተወለወሉ የኮንክሪት ወለሎች ሁኔታ በማብረቂያ ሕክምናው የመጨረሻ ደረጃዎች ላይም ሊያገለግል ይችላል።

የመሠረቱ ዝግጅት

የሚታከመው የሲሚንቶ መሠረት ፍጹም ንጹህና ደረቅ፣ ከብክለቶች፣ ከቀደሙ የመከላከያ ወይም ፀረ-ትነት ሕክምናዎች፣ ፊልም ከሚፈጥሩ የሬዚን ሕክምናዎች፣ ከአቧራ፣ ከተሰባባሪ ወይም በመላቀቅ ላይ ካሉ ክፍሎች ነፃ መሆን አለበት። ለገጽታው ቅድመ እጥበት ወይም ጽዳት አሲዳማ pH ያላቸውን ማጽጃዎች አለመጠቀም። ገጽታው ቀድሞ በማጽጃዎች ወይም አሲዳማ በሚያደርጉ ምርቶች፣ ለምሳሌ ፒግመንቶች፣ ታክሞ ከሆነ፣ ምርቱን ከመቀባት በፊት የpH ገለልተኛ ማድረጊያ እጥበት ማካሄድ።

አተገባበር

SILIKA LT ለአገልግሎት ዝግጁ ሲሆን ከመጠቀም በፊት እንደገና መነቃነቅ ብቻ ያስፈልገዋል። በነባር ወይም አዲስ በተሠሩ የኮንክሪት ወለሎች ላይ፣ ከመፍሰሱ ከ1-2 ቀናት በኋላ እና በማንኛውም ሁኔታ መገጣጠሚያዎቹ ከተቆረጡ በኋላ፣ በሚታከመው ገጽታ ላይ በዝቅተኛ ግፊት ፓምፕ

በወጥነት በመርጨት ወይም በቀጥታ በወለሉ ላይ በማፍሰስና ወዲያውኑ በወጥነት በማሰራጨት መቀባት አለበት።

የታከመው ገጽታ በSILIKA LT ቢያንስ ለ20-30 ደቂቃ ያለማቋረጥ እርጥብ ሆኖ መቆየት አለበት፡ የምርቱን ትክክለኛ እና ወጥ ዘልቆ መግባት ለማስቻል፣ ደረቅ ቦታዎች እንዳይፈጠሩ ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ጊዜ መጨረሻ ላይ፣ የታከመውን ገጽታ በማድረቅ ትርፍ ፈሳሹን ማስወገድ። እነዚህ ሥራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ቢያንስ ለ24 ሰዓት በላዩ ላይ አለማለፍ (አለመራመድ) ይመከራል።

ለዝግጅት እና ለአተገባበር ጥቅም ላይ የዋሉ መሣሪያዎች (መገልገያዎች) በቀላሉ በውሃ እና በሳሙና ሊጸዱ ይችላሉ። ምርቱ ከጠነከረ (ከደረቀ) በኋላ ማስወገድ የሚቻለው በመካኒካል መንገድ ብቻ ነው።

ማስጠንቀቂያዎች

- SILIKA LT በጣም አቧራማ እና/ወይም ተሰባባሪ ወይም ደካማ በሆኑ መሠረቶች ላይ አለመቀባት።
- SILIKA LT በቆሸሹ፣ በዘይት እና/ወይም በቅባት ቁሶች በተበከሉ ገጽታዎች ላይ አለመቀባት።
- SILIKA LT ከመቀባት በፊት፣ ገጽታው በወጥነት ደረቅ መሆኑን፣ የእርጥበት ቅሪት እና የቆመ (የተጠራቀመ) ውሃ የሌለበት መሆኑን ማረጋገጥ።
- ሊኖሩ የሚችሉ የማይታዩ እና/ወይም የማይጣጣሙ ብክለቶች (ኮንታሚናንቶች) መኖራቸውን ለማረጋገጥ፣ ሁልጊዜ በትንሽ የገጽታ ክፍል ላይ ቅድመ ፈተና (ሙከራ) ማካሄድ።
- በታከመው ገጽታ ላይ በኋላ የሬዚን ምርቶች መቀባት ካስፈለገ፣ የሬዚን ሥርዓቱን ከመቀባት (ከመዘርጋት) በፊት የገጽታውን በቂ (ተገቢ) የመካኒካል ዝግጅት አስቀድሞ ማካሄድ፣ እንዲሁም መጣበቁን እና ተኳኋኝነቱን ለማረጋገጥ በትንሽ የገጽታ ክፍል ላይ ቅድመ ፈተናዎችን (ሙከራዎችን) ማካሄድ።

ምርቱን በደህንነት ለመጠቀም፣ የደህንነት መረጃ ሉህ የመጨረሻውን (የቅርብ ጊዜውን) እትም ይመልከቱ። ለሙያዊ አገልግሎት የተዘጋጀ ምርት።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
አካላዊ ሁኔታ	ፈሳሽ
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
ጥግግት	1,07 g/cm^3
pH (ISO 4316 መሠረት)	11,5
ፍጆታ	0,05-0,30 kg/m^2፣ እንደ መሠረቱ ዓይነት፣ እንደ መምጠጡ እና በመቀባት ጊዜ እንደ አካባቢ ሁኔታዎች
አተገባበር	በዝቅተኛ ግፊት ፓምፕ በመርጨት፣ ወይም በቀጥታ በማፍሰስና በማሰራጨት
ማለፍ የሚቻልበት ጊዜ	ከሕክምናው ቢያንስ ከ24 ሰዓት በኋላ
የመሣሪያዎች ጽዳት	ውሃ እና ሳሙና (ከመጠንከሩ በፊት)
ማሸጊያ	የ25 kg ጀሪካን
ማከማቸት	12 ወራት በተዘጉ የመጀመሪያ ማሸጊያዎች ውስጥ፣ በደረቅ ቦታ በ+5°C እና +40°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን። ከውርጭ ይጠበቅ።

DESIGN SYSTEMS

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።