DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية SILIKA LT

معالجة مقوّية وطاردة للماء على أساس سيليكات الليثيوم

الوصف

SILIKA LT محلول مائي على أساس سيليكات ليثيوم معدَّلة، يُستخدم للمعالجة السطحية للأسطح الحاملة ذات الأساس الأسمنتي الداخلية والخارجية، الأفقية والعمودية. معالجة سطحية سائلة ذات تأثير مقوٍّ وطارد للماء وواقٍ للأرضيات الخرسانية الجديدة أو القائمة وللأسطح الخرسانية المشطّبة بالنثر الجاف لمُقسِّ معدني.

يتفاعل SILIKA LT سطحيًا في مسام السطح الحامل ويتفاعل مع الجير الحر الذي يُنتج عادةً أثناء مرحلة إماهة الأسمنت. وينتج عن هذا التفاعل سيليكات كالسيوم مائية غير قابلة للذوبان وعالية المقاومة، تزيد من تراص المصفوفة الأسمنتية ومتانتها. ويكتسب السطح المعالَج مظهرًا أكثر لمعانًا. وتتميز الأسطح المعالَجة بما يلي:

- زيادة مقاومة البلى والمقاومات الكيميائية.
- تقليل تكوّن الغبار.
- تقليل ممتاز لامتصاص الماء والسوائل بوجه عام والأملاح الذائبة فيها، مثل الكلوريدات الضارة بحديد التسليح إن وُجد.
- الحفاظ على نفاذية بخار الماء.
- مقاومة العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية (UV).
- تقليل احتجاز الأوساخ وتكوّن البقع والتزهّر الملحي.

المزايا: سهولة الاستخدام والتطبيق؛ السطح المعالَج سهل التنظيف والصيانة؛ يحسّن المظهر الجمالي للسطح بجعله أكثر لمعانًا ويحميه من تكوّن البقع والتزهّر الملحي؛ يزيد من ديمومة الأرضية الخرسانية؛ يقلل ظاهرة تفاعل القلويات مع الركام (pop-out) عند وجود ركام متفاعل مع القلويات في السطح الحامل؛ يحمي من أضرار أملاح إذابة الجليد ومن تأثير العوامل الجوية ودورات التجمد والذوبان.

الاستخدامات

SILIKA LT مناسب للأرضيات الأسمنتية الجديدة أو القائمة، بما فيها المشطّبة بالنثر الجاف لمُقسِّ معدني، ويُستخدم على نطاق واسع في القطاعات الصناعية والسكنية والخدمية: حظائر الطائرات والكراجات ومواقف السيارات؛ المراكز التجارية والمناطق المفتوحة للجمهور؛ الورش والشركات الميكانيكية والصناعات التحويلية بوجه عام؛ المستودعات ومراكز اللوجستيات والساحات الخارجية؛ الورش الحرفية؛ المطاعم والمدارس والمتاحف، إلخ. ويمكن استخدامه أيضًا في المراحل النهائية من معالجة التلميع في حالة الأرضيات الخرسانية المصقولة.

تحضير السطح الحامل

يجب أن يكون السطح الأسمنتي المراد معالجته نظيفًا وجافًا تمامًا، وخاليًا من الملوثات، ومن المعالجات الواقية أو المانعة للتبخر السابقة، ومن المعالجات الراتنجية المكوِّنة للأفلام، ومن الغبار والأجزاء الهشة أو الآخذة في الانفصال. لا تُستخدم منظفات ذات pH حمضي للغسل أو التنظيف الأولي للسطح إن لزم. وإذا كان السطح قد عولج سابقًا بمنظفات أو منتجات محمِّضة، مثل الأصباغ، يُجرى غسل لمعادلة الـ pH قبل تطبيق المنتج.

التطبيق

SILIKA LT جاهز للاستخدام ويكفي إعادة تحريكه قبل الاستعمال. يُطبَّق على الأرضيات الخرسانية القائمة أو الحديثة التنفيذ، بعد 1-2 يوم من الصب وفي جميع الأحوال بعد قطع الفواصل، وذلك برشّه بشكل منتظم بمضخة منخفضة الضغط على السطح المراد معالجته، أو بسكبه مباشرة على الأرضية وفرده فورًا وبشكل متجانس.

يجب إبقاء السطح المعالَج مبللًا باستمرار بـ SILIKA LT لمدة 20-30 دقيقة على الأقل: من المهم جدًا تجنب تكوّن مناطق جافة، للسماح بتغلغل صحيح ومتجانس للمنتج. وفي نهاية هذه المدة يُزال السائل الفائض بتجفيف السطح المعالَج. وبعد انتهاء هذه العمليات يُنصح بعدم المرور لمدة 24 ساعة على الأقل.

يمكن تنظيف المعدات المستخدمة للتحضير والتطبيق ببساطة بالماء والصابون. وبعد تصلب المنتج لا يمكن إزالته إلا ميكانيكيًا.

تحذيرات

- لا يُطبَّق SILIKA LT على أسطح حاملة شديدة الغبار و/أو هشة أو غير متماسكة.
- لا يُطبَّق SILIKA LT على أسطح متسخة أو ملوثة بالزيوت و/أو المواد الدهنية.
- قبل تطبيق SILIKA LT يُتحقق من أن السطح جاف بشكل منتظم، دون بقايا رطوبة أو مياه راكدة.
- يُجرى دائمًا اختبار أولي على جزء صغير من السطح للتحقق من وجود أي ملوثات غير مرئية و/أو غير متوافقة.
- في حال وجوب تطبيق منتجات راتنجية لاحقًا على السطح المعالَج، يُجرى مسبقًا تحضير ميكانيكي مناسب للسطح قبل تطبيق النظام الراتنجي، وتُجرى اختبارات أولية على جزء صغير من السطح للتحقق من الالتصاق والتوافق.

للاستخدام الآمن للمنتج يُرجع إلى أحدث إصدار من نشرة بيانات السلامة. منتج للاستخدام الاحترافي.

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
القوام	سائل
اللون	شفاف
الكثافة	1,07 g/cm^3
الرقم الهيدروجيني pH (ISO 4316)	11,5
الاستهلاك	0,05-0,30 kg/m^2، بحسب نوع السطح الحامل وقدرته على الامتصاص والظروف البيئية أثناء التطبيق
التطبيق	بالرش بمضخة منخفضة الضغط، أو بالسكب والفرد مباشرة
قابلية المرور	بعد 24 ساعة على الأقل من المعالجة
تنظيف الأدوات	ماء وصابون (قبل التصلب)
العبوة	عبوة (جركن) سعة 25 kg
التخزين	12 شهرًا في العبوات الأصلية المغلقة، في مكان جاف بدرجة حرارة بين +5°C و+40°C. يتأثر بالصقيع.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it