DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST SILIKA LT

KONSOLIDACIJSKI I VODOODBOJNI TRETMAN NA BAZI LITIJUM SILIKATA

OPIS

SILIKA LT je vodeni rastvor na bazi modificiranih litijum silikata, koji se koristi za površinski tretman unutrašnjih i vanjskih, horizontalnih i vertikalnih podloga na cementnoj bazi. Tečni površinski tretman s konsolidacijskim, vodoodbojnim i zaštitnim efektom za nove ili postojeće betonske podove i betonske površine završno obrađene posipom mineralnog očvršćivača.

SILIKA LT površinski prodire u pore podloge i reagira sa slobodnim krečom koji se uobičajeno stvara tokom faze hidratacije cementa. Ta reakcija stvara nerastvorljive, vrlo otporne hidratizirane kalcijum silikate, koji povećavaju kompaktnost i čvrstoću cementne matrice. Tretirana površina dobija sjajniji izgled. Tretirane površine karakterizira:

- Povećanje otpornosti na habanje i hemijskih otpornosti.
- Smanjenje stvaranja prašine.
- Odlično smanjenje upijanja vode i tečnosti općenito te u njima rastvorenih soli, kao što su na primjer hloridi, štetnih za eventualno prisutnu metalnu armaturu.
- Očuvana paropropusnost.
- Otpornost na vremenske utjecaje i UV zrake.
- Smanjenje zadržavanja prljavštine i stvaranja mrlja i eflorescencija.

Prednosti: jednostavnost upotrebe i nanošenja; tretirana površina se lako čisti i održava; poboljšava estetiku površine čineći je sjajnijom i štiteći je od stvaranja mrlja i eflorescencija; povećava trajnost betonskog poda; smanjuje pojavu alkalno-agregatne reakcije (pop-out) u prisustvu alkalno-reaktivnih agregata u podlozi; štiti od oštećenja uzrokovanih solima za odmrzavanje, djelovanjem vremenskih utjecaja i ciklusima smrzavanja i odmrzavanja.

PRIMJENA

SILIKA LT je namijenjen za nove ili postojeće cementne podove, uključujući i one završno obrađene posipom mineralnog očvršćivača, i ima široku primjenu u industrijskom, stambenom i uslužnom sektoru: hangari, garaže, parkinzi; trgovački centri, prostori otvoreni za javnost; radionice, mašinska preduzeća, prerađivačka industrija općenito; skladišta, logistički centri, vanjski platoi; zanatske radionice; restorani, škole, muzeji itd. Može se koristiti i u završnim fazama tretmana poliranja u slučaju brušenih betonskih podova.

PRIPREMA PODLOGE

Cementna podloga koja se tretira mora biti savršeno čista i suha, bez zagađivača, prethodnih zaštitnih tretmana ili sredstava protiv isparavanja, filmogenih tretmana na bazi smole, prašine, trošnih dijelova ili dijelova koji se odvajaju. Za eventualno prethodno pranje ili čišćenje površine ne koristiti deterdžente kiselog pH. Ako je površina već bila tretirana kiselim deterdžentima ili proizvodima, na primjer pigmentima, prije nanošenja proizvoda izvršiti pranje radi neutralizacije pH.

NANOSENJE

SILIKA LT je spreman za upotrebu i prije upotrebe ga je potrebno samo promijesati. Nanosi se na postojece ili novoizradene betonske podove, 1-2 dana nakon betoniranja i u svakom slucaju nakon rezanja spojnica, ravnomjernim prskanjem pumpom niskog pritiska po povrsini koja se tretira ili izlijevanjem direktno na pod i odmah ravnomjernim razastiranjem.

Tretirana povrsina mora se odrzavati stalno mokrom proizvodom SILIKA LT najmanje 20-30 minuta: vrlo je vazno izbjeci stvaranje suhih zona, kako bi se omogucilo pravilno i ravnomjerno prodiranje proizvoda. Po isteku tog perioda ukloniti visak tecnosti, brisuci tretiranu povrsinu do suhog. Nakon zavrsetka tih radnji preporucuje se ne prelaziti preko povrsine najmanje 24 sata.

Oprema koristena za pripremu i nanosenje moze se jednostavno ocistiti vodom i sapunom. Nakon ocvrscavanja proizvoda uklanjanje je mogucé samo mehanicki.

UPOZORENJA

- Ne nanositi SILIKA LT na vrlo prasnjave i/ili trosne ili nekonzistentne podloge.
- Ne nanositi SILIKA LT na prljave povrsine, zagadene uljima i/ili masnim tvarima.
- Prije nanosenja SILIKA LT provjeriti da je povrsina ravnomjerno suha, bez ostataka vlage i zadrzane vode.
- Uvijek izvrsiti prethodnu probu na manjem dijelu povrsine radi provjere prisustva eventualnih nevidljivih i/ili nekompatibilnih zagadivaca.
- Ako se na tretiranu povrsinu naknadno trebaju nanositi proizvodi na bazi smole, prije ugradnje sistema na bazi smole prethodno izvrsiti odgovarajucu mehanicku pripremu povrsine i obaviti prethodne probe na manjem dijelu povrsine radi provjere prianjanja i kompatibilnosti.

Za sigurnu upotrebu proizvoda pogledati najnoviju verziju sigurnosno-tehnickog lista. Proizvod za profesionalnu upotrebu.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Konzistencija	Tecnost
Boja	Prozirna
Gustoca	1,07 g/cm^3
pH vrijednost (ISO 4316)	11,5
Potrosnja	0,05-0,30 kg/m^2, ovisno o vrsti podloge, njenoj upojnosti i uslovima okoline tokom nanosenja
Nanosenje	Prskanjem pumpom niskog pritiska, ili izlivanjem i direktnim razastiranjem
Prohodnost	Najmanje 24 sata nakon tretmana
Ciscenje alata	Voda i sapun (prije ocvrscavanja)

Pakovanje	Kanister od 25 kg
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom mjestu pri temperaturi između +5°C i +40°C. Osjetljiv na mraz.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.