DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT SILIKA LT

VERFESTIGENDE UND WASSERABWEISENDE BEHANDLUNG AUF BASIS VON LITHIUMSILIKATEN

BESCHREIBUNG

SILIKA LT ist eine wässrige Lösung auf Basis modifizierter Lithiumsilikate, die für die Oberflächenbehandlung zementgebundener Untergründe im Innen- und Außenbereich, horizontal und vertikal, verwendet wird. Flüssige Oberflächenbehandlung mit verfestigender, wasserabweisender und schützender Wirkung für neue oder bestehende Betonböden und Betonoberflächen mit Hartstoffeinstreuung aus mineralischem Härter.

SILIKA LT dringt oberflächlich in die Poren des Untergrunds ein und reagiert mit dem freien Kalk, der normalerweise während der Hydratationsphase des Zements entsteht. Diese Reaktion erzeugt unlösliche, sehr widerstandsfähige Calciumsilikathydrate, die die Dichtigkeit und Festigkeit der Zementmatrix erhöhen. Die behandelte Oberfläche erhält ein glänzenderes Aussehen. Die behandelten Oberflächen zeichnen sich aus durch:

- Erhöhung der Verschleißfestigkeit und der chemischen Beständigkeit.
- Verringerung der Staubbildung.
- Ausgezeichnete Verringerung der Aufnahme von Wasser und Flüssigkeiten im Allgemeinen sowie der darin gelösten Salze, wie z. B. Chloride, die für eventuell vorhandene Stahlbewehrungen schädlich sind.
- Erhaltene Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Beständigkeit gegen Witterung und UV-Strahlung.
- Verringerung der Schmutzhaftung und der Bildung von Flecken und Ausblühungen.

Vorteile: einfache Verwendung und Anwendung; die behandelte Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen; verbessert das Aussehen der Oberfläche, macht sie glänzender und schützt sie vor der Bildung von Flecken und Ausblühungen; erhöht die Dauerhaftigkeit des Betonbodens; verringert das Phänomen der Alkali-Zuschlag-Reaktion (Pop-out) bei alkalireaktiven Zuschlägen im Untergrund; schützt vor Schäden durch Tausalze, Witterungseinflüsse und Frost-Tau-Wechsel.

ANWENDUNGSBEREICHE

SILIKA LT eignet sich für neue oder bestehende zementgebundene Böden, auch mit Hartstoffeinstreuung aus mineralischem Härter, und wird in großem Umfang in Industrie, Wohnbau und Dienstleistungssektor eingesetzt: Hangars, Garagen, Parkplätze; Einkaufszentren, öffentlich zugängliche Bereiche; Werkstätten, Maschinenbaubetriebe, verarbeitende Industrie im Allgemeinen; Lagerhallen, Logistikzentren, Außenflächen; Handwerksbetriebe; Restaurants, Schulen, Museen usw. Es kann auch in den Endphasen der Polierbehandlung bei geschliffenen Betonböden verwendet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der zu behandelnde zementgebundene Untergrund muss vollkommen sauber und trocken sowie frei von Verunreinigungen, früheren Schutz- oder Nachbehandlungsmitteln, filmbildenden Harzbehandlungen, Staub, mürben oder sich ablösenden Teilen sein. Für das eventuelle Waschen oder die Vorreinigung der

Oberfläche keine Reinigungsmittel mit saurem pH-Wert verwenden. Wurde die Oberfläche bereits mit sauren Reinigungsmitteln oder säurehaltigen Produkten, z. B. Pigmenten, behandelt, ist vor dem Auftragen des Produkts eine Neutralisationswäsche des pH-Werts durchzuführen.

ANWENDUNG

SILIKA LT ist gebrauchsfertig und muss vor der Verwendung nur aufgerührt werden. Es wird auf bestehende oder neu hergestellte Betonböden 1-2 Tage nach dem Betonieren und in jedem Fall nach dem Schneiden der Fugen aufgetragen, indem es mit einer Niederdruckpumpe gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche gesprüht oder direkt auf den Boden gegossen und sofort gleichmäßig verteilt wird.

Die behandelte Oberfläche muss mindestens 20-30 Minuten lang ständig mit SILIKA LT benetzt gehalten werden: Es ist sehr wichtig, die Bildung trockener Stellen zu vermeiden, um ein korrektes und gleichmäßiges Eindringen des Produkts zu ermöglichen. Nach Ablauf dieser Zeit die überschüssige Flüssigkeit entfernen und die behandelte Oberfläche trocknen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird empfohlen, die Fläche mindestens 24 Stunden lang nicht zu betreten.

Die für die Vorbereitung und Anwendung verwendeten Geräte können einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nach dem Aushärten des Produkts ist eine Entfernung nur noch mechanisch möglich.

WARNHINWEISE

- SILIKA LT nicht auf stark staubenden und/oder mürben oder nicht tragfähigen Untergründen auftragen.
- SILIKA LT nicht auf verschmutzten, durch Öle und/oder fetthaltige Stoffe verunreinigten Oberflächen auftragen.
- Vor dem Auftragen von SILIKA LT prüfen, dass die Oberfläche gleichmäßig trocken ist, ohne Restfeuchte und stehendes Wasser.
- Stets einen Vorversuch auf einer kleinen Teilfläche durchführen, um das Vorhandensein eventueller nicht sichtbarer und/oder nicht verträglicher Verunreinigungen zu prüfen.
- Sollen auf der behandelten Oberfläche anschließend Harzprodukte aufgetragen werden, ist vor dem Auftragen des Harzsystems eine angemessene mechanische Vorbereitung der Oberfläche durchzuführen, und es sind Vorversuche auf einer kleinen Teilfläche durchzuführen, um Haftung und Verträglichkeit zu prüfen.

Für eine sichere Verwendung des Produkts ist die neueste Fassung des Sicherheitsdatenblatts zu beachten. Produkt für den professionellen Gebrauch.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Konsistenz	Flüssig
Farbe	Transparent
Dichte	1,07 g/cm^3
pH-Wert (ISO 4316)	11,5

Verbrauch	0,05-0,30 kg/m^2, je nach Art des Untergrunds, seiner Saugfähigkeit und den Umgebungsbedingungen während des Auftragens
Anwendung	Im Sprühverfahren mit Niederdruckpumpe oder direkt gegossen und verteilt
Begehbarkeit	Frühestens 24 Stunden nach der Behandlung
Reinigung der Werkzeuge	Wasser und Seife (vor dem Aushärten)
Verpackung	Kanister zu 25 kg
Lagerung	12 Monate in original verschlossenen Gebinden, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +40°C. Frostempfindlich.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.