DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA SILIKA LT

TRATAMIENTO CONSOLIDANTE E HIDRÓFUGO A BASE DE SILICATOS DE LITIO

DESCRIPCIÓN

SILIKA LT es una solución acuosa a base de silicatos de litio modificados, utilizada para el tratamiento superficial de soportes de base cementosa interiores y exteriores, horizontales y verticales. Tratamiento líquido superficial con efecto consolidante, hidrófugo y protector para pavimentos de hormigón nuevos o existentes y superficies de hormigón acabadas con espolvoreo de endurecedor mineral.

SILIKA LT penetra superficialmente en las porosidades del soporte y reacciona con la cal libre que normalmente se produce durante la fase de hidratación del cemento. Dicha reacción produce silicatos de calcio hidratados insolubles muy resistentes, que aumentan la compacidad y la robustez de la matriz cementosa. La superficie tratada adquiere un aspecto más brillante. Las superficies tratadas se caracterizan por:

- Incremento de la resistencia al desgaste y de las resistencias químicas.
- Reducción de la formación de polvo.
- Excelente reducción de la absorción de agua y de líquidos en general, así como de las sales disueltas en ellos, como por ejemplo los cloruros, perjudiciales para las posibles armaduras metálicas presentes.
- Permeabilidad al vapor de agua conservada.
- Resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Reducción de la retención de suciedad y de la formación de manchas y eflorescencias.

Ventajas: facilidad de uso y aplicación; la superficie tratada es sencilla de limpiar y mantener; mejora la estética de la superficie, haciéndola más brillante y preservándola de la formación de manchas y eflorescencias; aumenta la durabilidad del pavimento de hormigón; reduce el fenómeno de la reacción álcali-árido (pop-out) en presencia de áridos reactivos a los álcalis en el soporte; protege de los daños de las sales de deshielo, de la acción de la intemperie y de los ciclos de hielo-deshielo.

USOS

SILIKA LT está indicado para pavimentos cementosos nuevos o existentes, incluso acabados con espolvoreo de endurecedor mineral, y encuentra amplia aplicación en los sectores industrial, residencial y terciario: hangares, garajes, aparcamientos; centros comerciales, zonas abiertas al público; talleres, empresas mecánicas, industrias manufactureras en general; almacenes, plataformas logísticas, explanadas exteriores; talleres artesanales; restaurantes, escuelas, museos, etc. También puede utilizarse en las fases finales del tratamiento de pulido en el caso de pavimentos de hormigón pulido.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte cementoso a tratar debe estar perfectamente limpio y seco, exento de contaminantes, tratamientos protectores o antievaporantes previos, tratamientos de resina filmógenos, polvo, partes friables o en fase de desprendimiento. No utilizar detergentes de pH ácido para el posible lavado o limpieza

preliminar de la superficie. En caso de que la superficie ya hubiera sido tratada con detergentes o productos acidificantes, por ejemplo pigmentos, proceder a un lavado de neutralización del pH antes de la aplicación del producto.

APLICACIÓN

SILIKA LT está listo para el uso y solo debe volver a mezclarse antes de su utilización. Debe aplicarse sobre pavimentos de hormigón existentes o de nueva realización, 1-2 días después del vertido y, en cualquier caso, después del corte de las juntas, pulverizándolo uniformemente con una bomba de baja presión sobre la superficie a tratar o bien vertiéndolo directamente sobre el pavimento y extendiéndolo de inmediato y de manera homogénea.

La superficie tratada debe mantenerse continuamente mojada con SILIKA LT durante al menos 20-30 minutos: es muy importante evitar que se formen zonas secas, para permitir una correcta y homogénea penetración del producto. Al final de dicho periodo, eliminar el líquido sobrante secando la superficie tratada. Una vez terminadas estas operaciones, se recomienda no transitar durante al menos 24 horas.

Las herramientas empleadas para la preparación y la aplicación pueden limpiarse simplemente con agua y jabón. Tras el endurecimiento del producto, la eliminación solo podrá efectuarse por medios mecánicos.

ADVERTENCIAS

- No aplicar SILIKA LT sobre soportes muy polvorientos y/o friables o inconsistentes.
- No aplicar SILIKA LT sobre superficies sucias, contaminadas por aceites y/o sustancias grasas.
- Antes de aplicar SILIKA LT, comprobar que la superficie esté seca de manera uniforme, sin restos de humedad ni agua estancada.
- Efectuar siempre una prueba preliminar en una pequeña porción de superficie para comprobar la presencia de posibles contaminantes no visibles y/o no compatibles.
- En caso de que posteriormente deban aplicarse productos de resina sobre la superficie tratada, realizar previamente una adecuada preparación mecánica de la superficie antes de la aplicación del sistema de resina y efectuar pruebas preliminares en una pequeña porción de superficie para comprobar su adherencia y compatibilidad.

Para un uso seguro del producto, consultar la última versión de la ficha de datos de seguridad. Producto para uso profesional.

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Consistencia	Líquido
Color	Transparente
Densidad	1,07 g/cm^3
Valor de pH (ISO 4316)	11,5

Consumo de producto	0,05-0,30 kg/m^2, en función del tipo de soporte, de su absorción y de las condiciones ambientales durante la aplicación
Aplicación	Por pulverización con bomba de baja presión, o vertido y extendido directamente
Transitabilidad	Después de al menos 24 horas desde el tratamiento
Limpieza de herramientas	Agua y jabón (antes del endurecimiento)
Envase	Garrafa de 25 kg
Almacenamiento	12 meses en los envases originales cerrados, en lugar seco a una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C. Sensible a las heladas.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.