DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE SILIKA LT

TRAITEMENT CONSOLIDANT ET HYDROFUGE À BASE DE SILICATES DE LITHIUM

DESCRIPTION

SILIKA LT est une solution aqueuse à base de silicates de lithium modifiés, utilisée pour le traitement superficiel de supports à base de ciment intérieurs et extérieurs, horizontaux et verticaux. Traitement liquide de surface à effet consolidant, hydrofuge et protecteur pour sols en béton neufs ou existants et surfaces en béton finies par saupoudrage de durcisseur minéral.

SILIKA LT pénètre superficiellement dans les porosités du support et réagit avec la chaux libre normalement produite pendant la phase d'hydratation du ciment. Cette réaction produit des silicates de calcium hydratés insolubles très résistants, qui augmentent la compacité et la robustesse de la matrice cimentaire. La surface traitée prend un aspect plus brillant. Les surfaces traitées se caractérisent par :

- Augmentation de la résistance à l'usure et des résistances chimiques.
- Réduction de la formation de poussière.
- Excellente réduction de l'absorption d'eau et de liquides en général ainsi que des sels qui y sont dissous, comme par exemple les chlorures, nocifs pour les éventuelles armatures métalliques présentes.
- Perméabilité à la vapeur d'eau conservée.
- Résistance aux intempéries et aux rayons UV.
- Réduction de la rétention des salissures et de la formation de taches et d'efflorescences.

Avantages : facilité d'utilisation et d'application ; la surface traitée est simple à nettoyer et à entretenir ; améliore l'esthétique de la surface en la rendant plus brillante et en la préservant de la formation de taches et d'efflorescences ; augmente la durabilité du sol en béton ; réduit le phénomène de réaction alcali-granulat (pop-out) en présence de granulats alcali-réactifs dans le support ; protège des dommages causés par les sels de déverglaçage, de l'action des intempéries et des cycles gel-dégel.

UTILISATIONS

SILIKA LT est indiqué pour les sols cimentaires neufs ou existants, y compris finis par saupoudrage de durcisseur minéral, et est largement utilisé dans les secteurs industriel, résidentiel et tertiaire : hangars, garages, parkings ; centres commerciaux, zones ouvertes au public ; ateliers, entreprises de mécanique, industries manufacturières en général ; entrepôts, plateformes logistiques, aires extérieures ; ateliers artisanaux ; restaurants, écoles, musées, etc. Il peut également être utilisé dans les phases finales du traitement de polissage dans le cas de sols en béton poli.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support cimentaire à traiter doit être parfaitement propre et sec, exempt de contaminants, de traitements protecteurs ou anti-évaporants antérieurs, de traitements résineux filmogènes, de poussière, de parties friables ou en cours de décollement. Ne pas utiliser de détergents à pH acide pour le lavage ou le nettoyage préliminaire éventuel de la surface. Si la surface a déjà été traitée avec des détergents ou des produits

acidifiants, par exemple des pigments, procéder à un lavage de neutralisation du pH avant la pose du produit.

APPLICATION

SILIKA LT est prêt à l'emploi et doit seulement être remué avant utilisation. Il s'applique sur les sols en béton existants ou de réalisation récente, 1-2 jours après le coulage et en tout état de cause après le sciage des joints, en le pulvérisant uniformément avec une pompe à basse pression sur la surface à traiter ou en le versant directement sur le sol et en l'étalant immédiatement et de façon homogène.

La surface traitée doit être maintenue continuellement mouillée pendant au moins 20-30 minutes avec SILIKA LT : il est très important d'éviter la formation de zones sèches, afin de permettre une pénétration correcte et homogène du produit. Au terme de cette période, éliminer le liquide en excès en séchant la surface traitée. Ces opérations terminées, il est conseillé de ne pas circuler pendant au moins 24 heures.

Les équipements utilisés pour la préparation et l'application peuvent être nettoyés simplement à l'eau et au savon. Après le durcissement du produit, l'élimination ne pourra être effectuée que mécaniquement.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer SILIKA LT sur des supports très poussiéreux et/ou friables ou sans consistance.
- Ne pas appliquer SILIKA LT sur des surfaces sales, contaminées par des huiles et/ou des substances grasses.
- Avant d'appliquer SILIKA LT, vérifier que la surface est sèche de façon uniforme, sans résidus d'humidité ni stagnations d'eau.
- Toujours effectuer un essai préliminaire sur une petite portion de surface pour vérifier la présence d'éventuels contaminants non visibles et/ou non compatibles.
- Dans le cas où des produits résineux devraient être appliqués ultérieurement sur la surface traitée, réaliser au préalable une préparation mécanique adéquate de la surface avant la pose du système résineux et effectuer des essais préliminaires sur une petite portion de surface pour en vérifier l'adhérence et la compatibilité.

Pour une utilisation sûre du produit, se référer à la dernière version de la fiche de données de sécurité. Produit à usage professionnel.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Consistance	Liquide
Couleur	Transparent
Densité	1,07 g/cm^3
pH (norme ISO 4316)	11,5

Consommation	0,05-0,30 kg/m^2, en fonction du type de support, de son absorption et des conditions ambiantes pendant la pose
Application	Par pulvérisation avec une pompe à basse pression, ou versé et étalé directement
Praticabilité	Au moins 24 heures après le traitement
Nettoyage des outils	Eau et savon (avant le durcissement)
Conditionnement	Bidon de 25 kg
Stockage	12 mois dans les emballages d'origine fermés, dans un endroit sec à une température comprise entre +5°C et +40°C. Craint le gel.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it