DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA SILIKA LT

TRATAMENTO CONSOLIDANTE E HIDRORREPELENTE À BASE DE SILICATOS DE LÍTIO

DESCRIÇÃO

SILIKA LT é uma solução aquosa à base de silicatos de lítio modificados, utilizada para o tratamento superficial de substratos de base cimentícia interiores e exteriores, horizontais e verticais. Tratamento líquido superficial com efeito consolidante, hidrorrepelente e protetor para pisos em concreto/betão novos ou existentes e superfícies em concreto/betão acabadas com polvilhamento (dry-shake) de endurecedor mineral.

SILIKA LT penetra superficialmente nas porosidades do substrato e reage com a cal livre que normalmente se produz durante a fase de hidratação do cimento. Esta reação produz silicatos de cálcio hidratados insolúveis muito resistentes, que aumentam a compacidade e a robustez da matriz cimentícia. A superfície tratada adquire um aspeto mais brilhante. As superfícies tratadas caracterizam-se por:

- Aumento da resistência ao desgaste e das resistências químicas.
- Redução da formação de pó.
- Ótima redução da absorção de água e de líquidos em geral e dos sais neles dissolvidos, como por exemplo os cloretos, prejudiciais para as eventuais armaduras metálicas presentes.
- Manutenção da permeabilidade ao vapor de água.
- Resistência às intempéries e aos raios UV.
- Redução da retenção de sujidade e da formação de manchas e eflorescências.

Vantagens: facilidade de utilização e aplicação; a superfície tratada é simples de limpar e de manter; melhora a estética da superfície, tornando-a mais brilhante e preservando-a da formação de manchas e eflorescências; aumenta a durabilidade do piso em concreto/betão; reduz a ocorrência da reação álcali-agregado (pop-out) na presença de agregados álcali-reativos no substrato; protege dos danos causados pelos sais de degelo, pela ação das intempéries e pelos ciclos de gelo-degelo.

UTILIZAÇÕES

SILIKA LT é indicado para pisos cimentícios novos ou existentes, inclusive acabados com polvilhamento (dry-shake) de endurecedor mineral, e é amplamente utilizado nos setores industrial, residencial e terciário: hangares, garagens, estacionamentos; centros comerciais, áreas abertas ao público; oficinas, empresas mecânicas, indústrias transformadoras em geral; armazéns, centros logísticos, pátios exteriores; laboratórios artesanais; restaurantes, escolas, museus, etc. Pode também ser utilizado nas fases finais do tratamento de polimento no caso de pisos em concreto/betão polidos.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato cimentício a tratar deve estar perfeitamente limpo e seco, isento de contaminantes, tratamentos protetores ou antievaporantes anteriores, tratamentos resinosos formadores de película, pó, partes friáveis ou em descolamento. Não utilizar detergentes de pH ácido para a eventual lavagem ou limpeza preliminar

da superfície. Caso a superfície já tenha sido tratada com detergentes ou produtos acidificantes, por exemplo pigmentos, proceder a uma lavagem de neutralização do pH antes da aplicação do produto.

APLICAÇÃO

SILIKA LT está pronto a usar e deve apenas ser remexido antes da utilização. Deve ser aplicado sobre pisos em concreto/betão existentes ou de nova execução, 1-2 dias após a concretagem/betonagem e, em qualquer caso, após o corte das juntas, pulverizando-o uniformemente com uma bomba de baixa pressão sobre a superfície a tratar ou vertendo-o diretamente sobre o piso e espalhando-o imediata e uniformemente.

A superfície tratada deve ser mantida continuamente molhada com SILIKA LT durante pelo menos 20-30 minutos: é muito importante evitar a formação de zonas secas, para permitir uma penetração correta e uniforme do produto. No final desse período, proceder à eliminação do líquido em excesso, secando a superfície tratada. Concluídas essas operações, recomenda-se não transitar durante pelo menos 24 horas.

As ferramentas utilizadas para a preparação e a aplicação podem ser limpas simplesmente com água e sabão. Após o endurecimento do produto, a remoção só poderá ser efetuada mecanicamente.

ADVERTÊNCIAS

- Não aplicar SILIKA LT sobre substratos muito empoeirados e/ou friáveis ou inconsistentes.
- Não aplicar SILIKA LT sobre superfícies sujas, contaminadas por óleos e/ou substâncias gordurosas.
- Antes de aplicar SILIKA LT, verificar que a superfície se apresenta uniformemente seca, sem resíduos de humidade nem água estagnada.
- Efetuar sempre um teste preliminar numa pequena porção da superfície, para verificar a presença de eventuais contaminantes não visíveis e/ou não compatíveis.
- Caso devam ser aplicados posteriormente produtos resinosos sobre a superfície tratada, realizar previamente uma preparação mecânica adequada da superfície antes da aplicação do sistema resinoso e efetuar testes preliminares numa pequena porção da superfície para verificar a aderência e a compatibilidade.

Para uma utilização segura do produto, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança. Produto para uso profissional.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Consistência	Líquido
Cor	Transparente
Densidade	1,07 g/cm^3
Valor de pH (ISO 4316)	11,5
Taxa de consumo	0,05-0,30 kg/m^2, em função do tipo de substrato, da sua absorção e das condições ambientais durante a aplicação

Aplicação	Por pulverização com bomba de baixa pressão, ou vertido e espalhado diretamente
Transitabilidade	Após pelo menos 24 horas do tratamento
Limpeza das ferramentas	Água e sabão (antes do endurecimento)
Embalagem	Bidão/bombona de 25 kg
Armazenamento	12 meses nas embalagens originais fechadas, em local seco a uma temperatura entre +5°C e +40°C. Sensível ao gelo.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.