DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ SILIKA LT

TRATAMENT DE CONSOLIDARE ȘI HIDROFUGARE PE BAZĂ DE SILICAȚI DE LITIU

DESCRIERE

SILIKA LT este o soluție apoasă pe bază de silicați de litiu modificați, utilizată pentru tratamentul superficial al suporturilor pe bază de ciment, interioare și exterioare, orizontale și verticale. Tratament lichid superficial cu efect de consolidare, hidrofug și protector pentru pardoseli din beton noi sau existente și pentru suprafețe din beton finisate cu întăritor mineral presărat.

SILIKA LT penetrează superficial în porozitățile suportului și reacționează cu varul liber care se produce în mod normal în faza de hidratare a cimentului. Această reacție produce silicați de calciu hidratați insolubili, foarte rezistenți, care măresc compactitatea și robustețea matricei cimentoase. Suprafața tratată capătă un aspect mai lucios. Suprafețele tratate se caracterizează prin:

- Creșterea rezistenței la uzură și a rezistențelor chimice.
- Reducerea formării de praf.
- Reducere excelentă a absorbției de apă și de lichide în general, precum și a sărurilor dizolvate în acestea, cum ar fi, de exemplu, clorurile, dăunătoare pentru eventualele armături metalice prezente.
- Permeabilitate la vapori de apă menținută.
- Rezistență la intemperii și la razele UV.
- Reducerea retenției de murdărie și a formării de pete și eflorescențe.

Avantaje: ușurință în utilizare și aplicare; suprafața tratată este simplu de curățat și de întreținut; îmbunătățește aspectul estetic al suprafeței, făcând-o mai lucioasă și protejând-o de formarea de pete și eflorescențe; mărește durabilitatea pardoselii din beton; reduce fenomenul reacției alcalii-agregat (pop-out) în prezența agregatelor alcali-reactive în suport; protejează de daunele provocate de sărurile de dezghețare, de acțiunea intemperiilor și de ciclurile de îngheț-dezgheț.

UTILIZĂRI

SILIKA LT este indicat pentru pardoseli pe bază de ciment noi sau existente, inclusiv cele finisate cu întăritor mineral presărat, și este utilizat pe scară largă în sectoarele industrial, rezidențial și terțiar: hangare, garaje, parcări; centre comerciale, zone deschise publicului; ateliere, întreprinderi mecanice, industrii manufacturiere în general; depozite, centre logistice, platforme exterioare; ateliere meșteșugărești; restaurante, școli, muzee etc. Poate fi utilizat și în fazele finale ale tratamentului de lustruire în cazul pardoselilor din beton șlefuite.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul pe bază de ciment care urmează a fi tratat trebuie să fie perfect curat și uscat, fără contaminanți, tratamente protectoare sau antievaporante anterioare, tratamente peliculogene pe bază de rășini, praf, părți friabile sau în curs de desprindere. Nu utilizați detergenți cu pH acid pentru eventuala spălare sau curățare

preliminară a suprafeței. În cazul în care suprafața a fost deja tratată cu detergenți sau produse acidifiante, de exemplu pigmenți, efectuați o spălare de neutralizare a pH-ului înainte de aplicarea produsului.

APLICARE

SILIKA LT este gata de utilizare și trebuie doar reamestecat înainte de utilizare. Se aplică pe pardoseli din beton existente sau nou realizate, la 1-2 zile de la turnare și, în orice caz, după tăierea rosturilor, prin pulverizare uniformă cu o pompă de joasă presiune pe suprafața de tratat sau prin turnare directă pe pardoseală și întindere imediată și omogenă.

Suprafața tratată trebuie menținută în permanență udă cu SILIKA LT timp de cel puțin 20-30 de minute: este foarte important să se evite formarea de zone uscate, pentru a permite o penetrare corectă și omogenă a produsului. La sfârșitul acestei perioade, eliminați lichidul în exces, uscând suprafața tratată. După încheierea acestor operațiuni, se recomandă să nu se circule timp de cel puțin 24 de ore.

Echipamentele utilizate pentru preparare și aplicare se pot curăța simplu cu apă și săpun. După întărirea produsului, îndepărtarea se va putea face numai mecanic.

AVERTISMENTE

- Nu aplicați SILIKA LT pe suporturi foarte prăfuite și/sau friabile sau inconsistente.
- Nu aplicați SILIKA LT pe suprafețe murdare, contaminate cu uleiuri și/sau substanțe grase.
- Înainte de a aplica SILIKA LT, verificați ca suprafața să fie uscată în mod uniform, fără reziduuri de umiditate și bălțiri de apă.
- Efectuați întotdeauna o probă preliminară pe o porțiune redusă de suprafață, pentru a verifica prezența eventualilor contaminanți invizibili și/sau incompatibili.
- În cazul în care pe suprafața tratată urmează să se aplice ulterior produse pe bază de rășini, realizați în prealabil o pregătire mecanică adecvată a suprafeței înainte de aplicarea sistemului de rășini și efectuați probe preliminare pe o porțiune redusă de suprafață pentru a verifica aderența și compatibilitatea.

Pentru o utilizare sigură a produsului, consultați ultima versiune a fișei cu date de securitate. Produs de uz profesional.

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Consistență	Lichid
Culoare	Transparent
Densitate	1,07 g/cm^3
Valoare pH (ISO 4316)	11,5
Consum	0,05-0,30 kg/m^2, în funcție de tipul de suport, de absorbția acestuia și de condițiile ambientale în timpul aplicării

DESIGN SYSTEMS

Aplicare	Prin pulverizare cu pompă de joasă presiune sau turnat și întins direct
Circulabil pietonal	După cel puțin 24 de ore de la tratament
Curățarea uneltelor	Apă și săpun (înainte de întărire)
Ambalaj	Canistră de 25 kg
Depozitare	12 luni în ambalajele originale închise, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C. Sensibil la îngheț.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it