DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SILIKA LT
УПРОЧНЯЮЩАЯ И ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ СИЛИКАТОВ ЛИТИЯ

ОПИСАНИЕ

SILIKA LT — это водный раствор на основе модифицированных силикатов лития, используемый для поверхностной обработки оснований на цементной основе внутри и снаружи помещений, горизонтальных и вертикальных. Жидкая поверхностная пропитка с упрочняющим, водоотталкивающим и защитным эффектом для новых или существующих бетонных полов и бетонных поверхностей, отделанных сухой посыпкой минерального упрочнителя.

SILIKA LT проникает в поверхностные поры основания и реагирует со свободной известью, которая обычно образуется на этапе гидратации цемента. Эта реакция образует нерастворимые и очень стойкие гидросиликаты кальция, повышающие плотность и прочность цементной матрицы. Обработанная поверхность приобретает более глянцевый вид. Обработанные поверхности характеризуются:

- Повышением износостойкости и химической стойкости.
- Снижением пылеобразования.
- Отличным снижением впитывания воды и жидкостей в целом, а также растворённых в них солей, например хлоридов, вредных для возможно присутствующей металлической арматуры.
- Сохранением паропроницаемости.
- Стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- Снижением удержания грязи и образования пятен и высолов.

Преимущества: простота использования и нанесения; обработанная поверхность легко очищается и обслуживается; улучшает эстетику поверхности, делая её более глянцевой и предохраняя от образования пятен и высолов; повышает долговечность бетонного пола; уменьшает явление реакции щёлочь–заполнитель (pop-out) при наличии в основании реакционноспособных к щелочам заполнителей; защищает от повреждений антигололёдными солями, от воздействия атмосферных факторов и циклов замораживания-оттаивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SILIKA LT предназначен для новых или существующих цементных полов, в том числе отделанных сухой посыпкой минерального упрочнителя, и широко применяется в промышленном, жилом и коммерческом секторах: ангары, гаражи, парковки; торговые центры, зоны, открытые для публики; мастерские, механические предприятия, обрабатывающие производства в целом; склады, логистические комплексы, наружные площадки; ремесленные мастерские; рестораны, школы, музеи и т. д. Может также использоваться на заключительных этапах полировки шлифованных бетонных полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемое цементное основание должно быть совершенно чистым и сухим, свободным от загрязнений, предыдущих защитных или противоиспарительных обработок, плёнкообразующих полимерных обработок, пыли, рыхлых или отслаивающихся частей. Не использовать моющие средства с кислым pH для возможной предварительной мойки или очистки поверхности. Если поверхность уже была обработана кислотными моющими средствами или продуктами, например пигментами, перед нанесением продукта провести промывку для нейтрализации pH.

НАНЕСЕНИЕ

SILIKA LT готов к применению и требует только перемешивания перед использованием. Наносится на существующие или вновь уложенные бетонные полы через 1-2 дня после заливки и в любом случае после нарезки швов, путём равномерного распыления насосом низкого давления на обрабатываемую поверхность или путём выливания непосредственно на пол с немедленным и равномерным распределением.

Обработанная поверхность должна постоянно поддерживаться во влажном состоянии продуктом SILIKA LT в течение не менее 20-30 минут: очень важно не допускать образования сухих участков, чтобы обеспечить правильное и равномерное проникновение продукта. По истечении этого времени удалить излишки жидкости, высушив обработанную поверхность. По завершении этих операций рекомендуется не ходить по поверхности не менее 24 часов.

Оборудование, используемое для подготовки и нанесения, можно очищать просто водой с мылом. После отверждения продукта удаление возможно только механическим способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не наносить SILIKA LT на очень пыльные и/или рыхлые или непрочные основания.
- Не наносить SILIKA LT на грязные поверхности, загрязнённые маслами и/или жирными веществами.
- Перед нанесением SILIKA LT убедиться, что поверхность равномерно сухая, без остаточной влаги и застоев воды.
- Всегда проводить предварительную пробу на небольшом участке поверхности для выявления возможных невидимых и/или несовместимых загрязнителей.
- Если на обработанную поверхность впоследствии должны наноситься полимерные продукты, перед укладкой полимерной системы предварительно выполнить надлежащую механическую подготовку поверхности и провести предварительные испытания на небольшом участке поверхности для проверки адгезии и совместимости.

Для безопасного использования продукта обращаться к последней версии паспорта безопасности. Продукт для профессионального применения.

DESIGN SYSTEMS

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Консистенция	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Плотность	1,07 г/см^3
pH (по ISO 4316)	11,5
Расход	0,05-0,30 кг/м^2, в зависимости от типа основания, его впитываемости и условий окружающей среды при нанесении
Нанесение	Распылением насосом низкого давления или выливанием и непосредственным распределением
Допуск движения	Не ранее чем через 24 часа после обработки
Очистка инструмента	Вода с мылом (до отверждения)
Упаковка	Канистра 25 кг
Хранение	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C. Боится мороза.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.