DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE SILIKA LT

TRAJTIM KONSOLIDUES DHE HIDROREPELENT ME BAZË SILIKATESH LITIUMI

PËRSHKRIMI

SILIKA LT është një tretësirë ujore me bazë silikatesh litiumi të modifikuara, e përdorur për trajtimin sipërfaqësor të nënshtresave me bazë çimentoje të brendshme dhe të jashtme, horizontale dhe vertikale. Trajtim i lëngshëm sipërfaqësor me efekt konsolidues, hidrorepelent dhe mbrojtës për dysheme prej betoni të reja ose ekzistuese dhe sipërfaqe prej betoni të finituara me spërkatje të thatë (spolvero) forcuesi mineral.

SILIKA LT depërton sipërfaqësisht në porozitetet e nënshtresës dhe reagon me gëlqeren e lirë që zakonisht prodhohet gjatë fazës së hidratimit të çimentos. Ky reaksion prodhon silikate kalciumi të hidratuara të patretshme shumë rezistente, të cilat rrisin kompaktësinë dhe fortësinë e matricës çimentoje. Sipërfaqja e trajtuar merr një pamje më me shkëlqim. Sipërfaqet e trajtuara karakterizohen nga:

- Rritje e rezistencës ndaj konsumit dhe e rezistencave kimike.
- Pakësim i formimit të pluhurit.
- Pakësim i shkëlqyer i thithjes së ujit dhe të lëngjeve në përgjithësi dhe i kripërave të tretura në to, si për shembull kloruret, të dëmshme për armaturat metalike eventualisht të pranishme.
- Ruajtje e përshkueshmërisë nga avujt e ujit.
- Rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV.
- Pakësim i mbajtjes së papastërtive dhe i formimit të njollave dhe eflorescencave.

Përparësitë: lehtësi përdorimi dhe aplikimi; sipërfaqja e trajtuar është e thjeshtë për t'u pastruar dhe mirëmbajtur; përmirëson estetikën e sipërfaqes duke e bërë më me shkëlqim dhe duke e ruajtur nga formimi i njollave dhe eflorescencave; rrit qëndrueshmërinë e dyshemesë prej betoni; pakëson fenomenin e reaksionit alkali-agregat (pop-out) në prani të agregateve alkali-reaktive në nënshtresë; mbron nga dëmet e kripërave shkrirëse të akullit, nga veprimi i kushteve atmosferike dhe nga ciklet ngrirje-shkrirje.

PËRDORIMET

SILIKA LT është i përshtatshëm për dysheme çimentoje të reja ose ekzistuese, edhe të finituara me spërkatje të thatë forcuesi mineral, dhe gjen përdorim të gjerë në sektorët industrial, rezidencial dhe të shërbimeve: hangarë, garazhe, parkingje; qendra tregtare, zona të hapura për publikun; ofiçina, ndërmarrje mekanike, industri prodhuese në përgjithësi; magazina, qendra logjistike, sheshe të jashtme; punishte artizanale; restorante, shkolla, muze etj. Mund të përdoret gjithashtu në fazat përfundimtare të trajtimit të lustrimit në rastin e dyshemeve prej betoni të lëmuara.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresa çimentoje që do të trajtohet duhet të jetë krejtësisht e pastër dhe e thatë, pa ndotës, trajtime të mëparshme mbrojtëse ose kundër avullimit, trajtime rrëshirore filmformuese, pluhur, pjesë të thërrmueshme ose në shkëputje. Mos përdorni detergjentë me pH acid për larjen ose pastrimin paraprak

eventual të sipërfaqes. Nëse sipërfaqja është trajtuar tashmë me detergjentë ose produkte acidifikuese, për shembull pigmente, kryeni një larje neutralizuese të pH-së përpara shtrimit të produktit.

APLIKIMI

SILIKA LT është gati për përdorim dhe duhet vetëm të ripërzihet përpara përdorimit. Aplikohet mbi dysheme prej betoni ekzistuese ose të sapondërtuara, 1-2 ditë pas hedhjes së betonit dhe gjithsesi pas prerjes së fugave, duke e spërkatur në mënyrë uniforme me një pompë me presion të ulët mbi sipërfaqen që do të trajtohet ose duke e hedhur drejtpërdrejt mbi dysheme dhe duke e shtruar menjëherë dhe në mënyrë homogjene.

Sipërfaqja e trajtuar duhet të mbahet vazhdimisht e lagur për të paktën 20-30 minuta me SILIKA LT: është shumë e rëndësishme të shmanget formimi i zonave të thata, për të lejuar një depërtim të saktë dhe homogjen të produktit. Në fund të kësaj periudhe hiqni lëngun e tepërt, duke e tharë sipërfaqen e trajtuar. Pas përfundimit të këtyre operacioneve kështillohet të mos kalohet mbi të për të paktën 24 orë.

Pajisjet e përdorura për përgatitjen dhe aplikimin mund të pastrohen thjesht me ujë dhe sapun. Pas ngurtësimit të produktit heqja do të mund të bëhet vetëm mekanikisht.

PARALAJMËRIME

- Mos e aplikoni SILIKA LT mbi nënshtresa shumë të pluhurosura dhe/ose të thërrmueshme ose jo të qëndrueshme.
- Mos e aplikoni SILIKA LT mbi sipërfaqe të ndotura, të kontaminuara nga vajra dhe/ose lëndë yndyrore.
- Përpara aplikimit të SILIKA LT verifikoni që sipërfaqja të jetë e thatë në mënyrë uniforme, pa mbetje lagështie dhe pa ujë të ndenjur.
- Kryeni gjithmonë një provë paraprake në një pjesë të vogël të sipërfaqes për të verifikuar praninë e ndotësve eventualë jo të dukshëm dhe/ose jo të pajtueshëm.
- Në rast se mbi sipërfaqen e trajtuar duhet të aplikohen më pas produkte rrëshirore, kryeni paraprakisht një përgatitje mekanike të përshtatshme të sipërfaqes përpara shtrimit të sistemit rrëshiror dhe bëni prova paraprake në një pjesë të vogël të sipërfaqes për të verifikuar ngjitjen dhe pajtueshmërinë.

Për një përdorim të sigurt të produktit referojuni versionit më të fundit të fletës së të dhënave të sigurisë. Produkt për përdorim profesional.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Konsistenca	I lëngshëm
Ngjyra	Transparent
Dendësia	1,07 g/cm^3
pH (sipas ISO 4316)	11,5

Konsumi	0,05-0,30 kg/m^2, në varësi të llojit të nënshtresës, të thithjes së saj dhe të kushteve mjedisore gjatë shtrimit
Aplikimi	Me spërkatje me pompë me presion të ulët, ose i hedhur dhe i shtruar drejtpërdrejt
Kalueshmëria	Pas të paktën 24 orësh nga trajtimi
Pastrimi i veglave	Ujë dhe sapun (përpara ngurtësimit)
Ambalazhimi	Bidon prej 25 kg
Magazinimi	12 muaj në ambalazhet origjinale të mbyllura, në vend të thatë në temperaturë midis +5°C dhe +40°C. I ndjeshëm ndaj ngricës.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it