TEHNICKI LIST SILIKA LT

KONSOLIDACIONI I VODOODBOJNI TRETMAN NA BAZI LITIJUM-SILIKATA

OPIS

SILIKA LT je vodeni rastvor na bazi modifikovanih litijum-silikata, koji se koristi za povrsinski tretman horizontalnih i vertikalnih podloga na cementnoj bazi u unutrasnjim i spoljasnjim prostorima. Tecni povrsinski tretman sa konsolidacionim, vodoodbojnim i zastitnim dejstvom za nove ili postojece betonske podove i betonske povrsine zavrsno obradene posipanjem mineralnog ocvrscivaca.

SILIKA LT povrsinski prodire u pore podloge i reaguje sa slobodnim krecom koji se normalno stvara tokom faze hidratacije cementa. Ta reakcija stvara nerastvorljive i veoma otporne hidratisane kalcijum-silikate, koji povecavaju kompaktnost i cvrstocu cementne matrice. Tretirana povrsina dobija sjajniji izgled. Tretirane povrsine karakterise:

- Povecanje otpornosti na habanje i hemijske otpornosti.
- Smanjenje stvaranja prasine.
- Odlicno smanjenje upijanja vode i tecnosti uopste, kao i soli rastvorenih u njima, kao sto su na primer hloridi, stetni za eventualno prisutnu metalnu armaturu.
- Ocuvana paropropusnost.
- Otpornost na atmosferske uticaje i UV zrake.
- Smanjenje zadrzavanja prljavstine i stvaranja mrlja i eflorescencija.

Prednosti: jednostavnost upotrebe i nanosenja; tretirana povrsina se lako cisti i odrzava; poboljsava estetiku povrsine cinec je sjajnijom i stitec je od stvaranja mrlja i eflorescencija; povecava trajnost betonskog poda; smanjuje pojavu alkalno-agregatne reakcije (pop-out) u prisustvu alkalno-reaktivnih agregata u podlozi; stiti odostecenja usled soli za odmrzavanje, dejstva atmosferskih uticaja i ciklusa smrzavanja i odmrzavanja.

PRIMENA

SILIKA LT je namenjen za nove ili postojece cementne podove, ukljucujuci i one zavrsno obradene posipanjem mineralnog ocvrscivaca, i siroko se primenjuje u industrijskom, stambenom i uslужnom sektoru: hangari, garaze, parkinzi; trzni centri, prostori otvoreni za javnost; radionice, masinska preduzeca, prerađivacka industrija uopste; magacini, logisticki centri, spoljasnji platoi; zanatske radionice; restorani, skole, muzeji itd. Moze se koristiti i u zavrsnim fazama tretmana poliranja kod brusenih betonskih podova.

PRIPREMA PODLOGE

Cementna podloga koja se tretira mora biti potpuno cista i suva, bez zagađivaca, prethodnih zastitnih tretmana ili sredstava protiv isparavanja, filmogenih tretmana na bazi smole, prasine, trosnih delova ili delova koji se odvajaju. Ne koristiti deterdzente kiselog pH za eventualno prethodno pranje ili ciscenje povrsine. Ukoliko je povrsina vec bila tretirana deterdzentima ili proizvodima koji zakiseljavaju, na primer pigmentima, pre nanosenja proizvoda izvrsiti pranje radi neutralizacije pH.

NANOSENJE

SILIKA LT je spreman za upotrebu i treba ga samo promesati pre upotrebe. Nanosi se na postojece ili novoizvedene betonske podove, 1-2 dana nakon betoniranja, a u svakom slucaju nakon secenja spojnica, ravnomernim prskanjem pumpom niskog pritiska po povrsini koja se tretira ili direktnim sipanjem na pod i neposrednim i ravnomernim razastiranjem.

Tretirana povrsina mora biti stalno natopljena proizvodom SILIKA LT najmanje 20-30 minuta: veoma je vazno izbeci stvaranje suvih zona, kako bi se omogucilo pravilno i ravnomerno prodiranje proizvoda. Po isteku tog perioda ukloniti visak tecnosti, osusivsi tretiranu povrsinu. Po zavrsetku ovih radnji preporucuje se da se po povrsini ne hoda najmanje 24 sata.

Oprema koriscena za pripremu i nanosenje moze se ocistiti jednostavno vodom i sapunom. Nakon ocvrscavanja proizvoda uklanjanje je mogucé samo mehanicki.

UPOZORENJA

- Ne nanositi SILIKA LT na veoma prasnjave i/ili trosne ili nedovoljno cvrste podloge.
- Ne nanositi SILIKA LT na prljave povrsine, zagađene uljima i/ili masnim materijama.
- Pre nanosenja SILIKA LT proveriti da je povrsina ravnomerno suva, bez ostataka vlage i zadrzane vode.
- Uvek izvesti prethodnu probu na manjem delu povrsine radi provere prisustva eventualnih nevidljivih i/ili nekompatibilnih zagađivaca.
- Ukoliko se na tretiranu povrsinu naknadno nanose proizvodi na bazi smole, pre ugradnje sistema na bazi smole prethodno izvrsiti odgovarajucu mehanicku pripremu povrsine i izvesti prethodne probe na manjem delu povrsine radi provere prionljivosti i kompatibilnosti.

Za bezbednu upotrebu proizvoda pogledati poslednju verziju bezbednosnog lista. Proizvod za profesionalnu upotrebu.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Konzistencija	Tecnost
Boja	Providan
Gustina	1,07 g/cm^3
pH vrednost (ISO 4316)	11,5
Potrosnja	0,05-0,30 kg/m^2, u zavisnosti od vrste podloge, njene upojnosti i uslova okoline tokom nanosenja
Nanosenje	Prskanjem pumpom niskog pritiska, ili direktnim sipanjem i razastiranjem
Prohodnost	Najmanje 24 sata nakon tretmana
Ciscenje alata	Voda i sapun (pre ocvrscavanja)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Pakovanje	Kanister od 25 kg
Skladištenje	12 meseci u zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suvom mestu na temperaturi između +5°C i +40°C. Osetljiv na mraz.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.