የቴክኒክ መረጃ ሉህ STAICOLOR

የውሃና በብረታ ብረት ጨዎች ላይ የተመሠረቱ መፍትሄዎች ውህድ

መግለጫ

StainColor ምርት ለጥበባዊ ወለሎች ግንባታ የተፈጠረ የውሃና በብረታ ብረት ጨዎች ላይ የተመሠረቱ መፍትሄዎች ውህድ ነው። ለሙያዊ አገልግሎት የሚውለው StainColor ምርት የደረቁ (የተቆየ)፣ አሮጌ ወይም አዲስ የኮንክሪት ወይም በሲሚንቶ ላይ የተመሠረቱ ገጽታዎችን ለማቅለም የተለየ ነው። StainColor ኬሚካዊ ውህድ በቀጥታ በመሠረቱ ተጽዕኖ በሚደረግባቸው የቀለም ድምጾች ያልተስተካከሉ ነጠብጣቦችንና ነቁጦችን ይፈጥራል።

StainColor ወለሎች በመቋቋም፣ በውበትና በቀላሉ የመጽዳት ባህሪያቸው ምክንያት ለሱቆች፣ ለቢሮዎች፣ ለመኖሪያ ቤቶች፣ ለገበያ ማዕከላት ወዘተ ተስማሚ ናቸው።

አጠቃላይ መረጃ

የወለሉ የመጨረሻ መልክ በብዙ ምክንያቶች ተጽዕኖ ይደረግበታል (እንደ የገጽታው ቀለም፣ የቀዳዳነት መጠን፣ የኮንክሪቱ ድብልቅና ዕድሜ፣ የዝግጅት ዘዴዎች፣ የStainColor ምርት የተለያዩ የአተገባበር ቴክኒኮች ወዘተ)፤ ስለዚህ የሚገኘው ውጤት በሌላ ገጽታ ላይ አስቀድሞ ናሙና ቢሠራም እንኳ ልዩና የማይደገም ይሆናል።

ትኩረት

አንዳንድ ፈዛዛ StainColor ቀለሞችን መጠቀም ለውስጥ ክፍሎች ብቻ ይመከራል፤ በተጨማሪም በኢንዱስትሪ ወለሎች ላይ እንደ የእንፋሎት መከላከያ የፖሊኤቲሊን ሽፋን መዘርጋት አስቀድሞ መታቀድ አለበት። ያለ እንፋሎት መከላከያ የኢንዱስትሪ ወለል ሲሆን ፈዛዛ StainColor ቀለሞችን መጠቀም የሚያስችሉት DS–TIXCEM፣ DS–LIVCEM ሊተገበሩ ይችላሉ። ምርቱ የገጽታውን ጉድለቶች አያስወግድም።

የStainColor ወለል መቋቋም የሚመጣው ከመሠረቱ ኮንክሪት፣ ከገጽታው የደረቅ ብተና ማጠንከሪያ (corazzante) እንዲሁም ከመከላከያ ሬዚኑ ነው

የአተገባበር ዘዴ

ምርቱን በግምት ለ20 ቀናት በደንብ በደረቀ (በተቆየ) የሲሚንቶ ገጽታ ላይ ወይም በእኛ DS–TIXCEM፣ DS–LIVCEM ምርቶች ላይ መተግበር መሠረታዊ ነው፤ በዚህ ሁኔታ ሕክምናው ከተዘረጉ በኋላ በማግስቱ ሊደረግ ይችላል። ምስሎች ወይም ንድፎች ያሏቸው ወለሎች ሲሆኑ ሥራው StainColor ከመተግበሩ በፊት መከናወን አለበት። በStainColor ከታከመ በኋላ ገጽታውን በውሃና በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማጽዳት። ከዚያም ገጽታውን በደንብ ማርጠብ፣ የተኛ ውሃን ማስወገድና በመርጨት፣ በብሩሽ ወይም በሌላ መንገድ ቀለም መቀባት መቀጠል፤ ሊደረስበት በሚፈለገው የቀለም ድምጽ መሠረት ሥራውን መድገም። ከዚያ በኋላ ገጽታውን በውሃና በማጽጃ (ዲተርጀንት) ማጠብ። በመጨረሻም እንደ አስፈላጊነቱ የStainColor ወለሉን በአክሪሊክ ወይም በፖሊዩረቴን ሬዚን መከላከል።

ጥገና

ወለሉን እንደገና ማጠብ፤ ከደረቀ በኋላ በDS-CS ግልጽ ሬዚን (ሜታክሪሊክ ሬዚን) ወይም በDS-P ወይም DS-REPOTEK (ፖሊዩረቴን ሬዚኖች) እንደገና መከላከል። ጥገናውን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ወይም ወለሉ በሚሸከመው የትራፊክ ዓይነት መሠረት ከብዙ ዓመታት በኋላ ማከናወን። ገጽታውን በየጊዜው በሚቀባ የተለመደ የወለል ሰም መጠበቅም ይቻላል። በጊዜ ሂደት የሚዘልቅ ወለል ለማግኘት የDesign Systems ምርቶችንና ብቁ የሰው ኃይል እንዲሁም ጥራት ያለው ኮንክሪት ብቻ መጠቀም ይመከራል።

ማስጠንቀቂያዎች

ምርቱ ከቆዳ፣ ከዓይኖች፣ ከሙኮሳ (የውስጥ ሽፋኖች – mucous membranes) ወዘተ ጋር እንዳይነካ በመጠንቀቅ መጠቀም አለበት፤ በዚህ ሁኔታ የተነካውን ክፍል በብዙ ውሃና ሳሙና በደንብ መታጠብና ሐኪም ማማከር። በተዘጉ አካባቢዎች ሲሠራ በቂ የአየር ማናፈሻ (ventilation) ማዘጋጀት። ጓንቶችንና መከላከያ ጭምብሎችን መጠቀም ይመከራል። ከሕፃናት እጅ እንዳይደርስ ያርቁ።

ማከማቸት

የመጋዘን ቆይታ: በግምት አንድ የቀን መቁጠሪያ ዓመት።

ከ30°C በታች ባለ የሙቀት መጠን ያስቀምጡ።

ማሸጊያ

የ 5 ሊትር ጀሪካን።

የ 20 ሊትር ጀሪካን።

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሽራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።