DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST STAICOLOR
JEDINJENJE VODE I RASTVORA NA BAZI METALNIH SOLI

OPIS

Proizvod StainColor je jedinjenje vode i rastvora na bazi metalnih soli, stvoreno za izradu umetnickih podnih obloga. Proizvod StainColor za profesionalnu upotrebu namenjen je posebno za bojenje odstajalih (ocvrslih) povrsina, starih ili novih, od betona ili na cementnoj bazi. Hemijsko jedinjenje StainColor stvara mrlje i nehomogene prelive u tonovima boje na koje neposredno utice podloga.

Podne obloge StainColor su, zbog svojih karakteristika otpornosti, lepote i lakoce cišcenja, idealne za prodavnice, kancelarije, stanove, trzne centre itd.

OPSTE INFORMACIJE

Na konacni izgled podne obloge uticu mnogi faktori (kao sto su boja povrsine, poroznost, sastav mesavine i starost betona, metode pripreme, razlicite tehnike nanosenja proizvoda StainColor itd.), stoga ce dobijeni rezultat biti jedinstven i neponovljiv, cak i nakon prethodne izrade uzorka na drugoj povrsini.

PAZNJA

Upotreba nekih svetlih boja StainColor preporucuje se samo za enterijere; osim toga, kod industrijskih podova treba predvideti i postavljanje polietilenske folije kao parne brane. U slucaju industrijskog poda bez parne brane mogu se naneti DS–TIXCEM, DS–LIVCEM, koji omogucavaju upotrebu svetlih boja StainColor. Proizvod ne uklanja eventualne nepravilnosti povrsine.

Otpornost podne obloge StainColor zavisi od osnovnog betona, od njegovog povrsinskog ojacanja (posipnog ocvrscivaca), kao i od zastitne smole.

NACIN PRIMENE

Od sustinskog je znacaja da se proizvod nanosi na cementnu povrsinu koja je dobro odstajala (negovana) oko 20 dana, ili na nase proizvode DS–TIXCEM, DS–LIVCEM; u tom slucaju obrada se moze izvesti dan nakon njihovog nanosenja. U slucaju podova sa figurama ili crtezima, njihova izrada se vrsi pre nanosenja StainColor-a. Nakon obrade StainColor-om ocistiti povrsinu vodom i hlorovodonicnom kiselinom. Zatim dobro nakvasiti povrsinu, ukloniti zaostalu vodu i pristupiti bojenju prskanjem, cetkom ili na drugi nacin, ponavljajuci postupak u zavisnosti od tona boje koji se zeli postici. Potom oprati povrsinu vodom i deterdzentom. Na kraju zastititi pod StainColor akrilnom ili poliuretanskom smolom, prema potrebi.

ODRZAVANJE

Ponovo oprati pod i, kada se osusi, ponovo ga zastititi providnom smolom DS-CS (metakrilna smola) ili smolama DS-P ili DS-REPOTEK (poliuretanske smole). Održavanje izvesti nakon nekoliko godina ili znatno kasnije, u zavisnosti od vrste saobracaja koji pod mora da izdrzi. Povrsina se moze održavati i klasicnim voskom za podove, koji se periodicno nanosi. Da bi se dobio pod koji traje, preporucuje se upotreba iskljucivo proizvoda i kvalifikovane radne snage Design Systems i kvalitetnog betona.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

UPOZORENJA

Proizvod treba koristiti vodeći računa da se izbegne kontakt sa kožom, očima, sluzokožom itd.; u tom slučaju obilno oprati zahvaćeni deo vodom i sapunom i obratiti se lekaru. Kod radova u zatvorenim prostorima obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Preporučuje se upotreba rukavica i zaštitnih maski. Čuvati van domašaja dece.

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja u skladištu: oko jedne kalendarske godine.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

PAKOVANJA

Kanister od 5 litara.

Kanister od 20 litara.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.