የቴክኒክ መረጃ ሉህ STARMIX

ነጭ ቀለም ያለው ቅድመ-ድብልቅ የሲሚንቶ ሞርታር

መግለጫ

የታተመ ፕላስተር (INTONACO STAMPATO) “Wall System” ሥርዓት 4 ምርቶችን ይጠቀማል፡-

- Starmix ነጭ ቀለም ያለው ቅድመ-ድብልቅ ፕላስተር።
- Retop፣ ማተሚያ ሻጋታዎች (ስታምፖች) ከStarmix ሞርታር ጋር እንዳይጣበቁ የሚያደርግ መለያያ ምርት
- Protewall፣ ገጽታውን ከአየር ጠባይ ተጽዕኖዎች የሚጠብቅ።
- ColorStyle፣ በ7 የተለያዩ የቀለም ድምጾቹ ጥንታዊ (አንቲክ) መልክ ያለው ውጤት እና ለተጠናቀቀው ምርት የበለጠ መቋቋም የሚሰጥ የቀለም ምርት።

Starmix ፕላስተር የታተሙና የተሠሩ ፕላስተሮችን ለመሥራት በተለይ የተፈጠረ ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ ቅድመ-ድብልቅ ውህድ ነው። Starmix ድብልቅ እንደ የሙቀት መጠኑ በግምት የ5 ሰዓታት የመሥራት ጊዜ ይሰጣል። እንደገና በሙቀት መጠኑ ላይ በመመስረት Starmix ምርት ቀደም ሲል የተሠራውን ሥራ በማግስቱም እንኳ የመቅረጽ ዕድል ይሰጣል፤ ምክንያቱም ምርቱ በሚቀጥለው ቀን ለስላሳ ወይም ቢያንስ በቀላሉ የሚፈረካከስ ይሆናል።

አጠቃላይ መረጃ

Starmix በባህሪያቱ ምክንያት በሁሉም ማለት ይቻላል የተለመዱ መሠረቶች (ቱፍ፣ ኮንክሪት፣ ጂፕሰም ቦርድ፣ የተለያዩ ጡቦች፣ ፕላስተሮች፣ የውጭ ሙቀት መከላከያ ሽፋኖች ወዘተ) ላይ እጅግ በጣም ጥሩ መጣበቅ ይኖረዋል፤ የመሠረቱን ማንኛውንም ትንሽ መንቀሳቀስ ለመቋቋም በቂ የሆነ መካከለኛ የመለጠጥ ችሎታ አለው፣ እንዲሁም ማተሙ ለማንኛውም ዓይነት ንድፍ እጅግ በጣም ጥሩ ይሆናል። በተጨማሪም በአንድ አተገባበር ከ1 እስከ 5 cm ውፍረት ለመፍቀድ በቂ ቲክሶትሮፒክ ነው። ማጠናቀቂያው ለስላሳ፣ ጎላ ያለ፣ የብርቱካን ልጣጭ መልክ፣ በሮለር፣ የታተመ ወዘተ ሊሆን ይችላል። ለUV ጨረሮችና ለመፋቅ እጅግ በጣም ጥሩ መቋቋም አለው።

ጥቅሞች

Starmix በቅንብሩ ምክንያት ጥሩ የውሃ መከላከል ችሎታና በተመሳሳይ ጊዜ የመተንፈስ ችሎታ አለው። በተጨማሪም የአየር ጠባይን፣ የኢንዱስትሪ ጭሶችን (አሲዳማና ቤዛዊ)፣ የአልካላይን መፍትሄዎችን፣ የኢንፍራሬድና የአልትራቫዮሌት ጨረሮችን፣ ውሃንና በአጠቃላይ የአየር ጠባይ ተጽዕኖዎችን ይቋቋማል፤ በእነዚህ ሁሉ ባህሪያቱ ምክንያት ለውስጥም ለውጭም አካባቢዎች ተስማሚ ነው።

የአተገባበር ዘዴ

መሠረቶች

የገጽታዎች ዝግጅት

መሠረቱ ዱቄት የሚያወጣ መሆን የለበትም፤ ጤናማ፣ ንጹህ፣ ደረቅ፣ ከአቧራ ወይም ከቅባት ነፃ መሆን አለበት፤ የሚፈረካከሱ ወይም የተላቀቁ ክፍሎች፣ የሲሚንቶ ላይታንስ (laitance) ወይም ሌሎች ባዕድ ንጥረ ነገሮች በጥንቃቄ መወገድ አለባቸው። Starmix በብዙ መሠረቶች ላይ ሊተገበር ይችላል፤ ነገር ግን ውሃ በሚከላከሉ መሠረቶች (ለምሳሌ የፕላስቲክ ሽፋኖች)፣ ቀለሞች፣ ጂፕሰም ወዘተ ላይ መተግበር አይመከርም።

- በተጠናከረ ኮንክሪት ግድግዳዎች ላይ ሲተገበር በሃይድሮክሎሪክ አሲድና በግፊት ውሃ ማጠቢያ ጥልቅ እጥበት ማድረግ፣ ከዚያም በ1/1 በውሃ የተቀለጠውን የእኛን Polimero 20 ፕራይመር ሲሚንቶ በመጨመር መተግበር ጥሩ ነው፤ ይህ ድብልቅ በግድግዳው ላይ መዘርጋት አለበት፤ ትንሽ በትንሽ መተግበርና Starmix ምርቱን እርጥብ በእርጥብ ላይ መተግበር ይመከራል። ወይም አንድ ክፍል Polimero 20 ከ2 ክፍሎች ውሃ ጋር መቀላቀል፣ ወጥና ለጥ ያለ ድብልቅ እስኪገኝ ድረስ Starmix ምርቱን መጨመር፣ ግድግዳውን በጥርስ ባለው ስፓቱላ በመስቀለኛ መንገድ ማለስለስ (ስኪም ኮት) እና በማግስቱ Starmix ምርቱን መተግበር።

- በጂፕሰም ቦርድ (ካርቶንጄሶ) ላይ መተግበር የሚመከረው የታተመውን ፕላስተር ክብደትም መሸከም ያለበትን የጂፕሰም ቦርዱን ተሸካሚ መዋቅር በመጠንቀቅ ነው። Poliresin L2 ፕራይመርን በ1 ክፍል ምርት ለ3 ክፍሎች ውሃ ጥምርታ መተግበር፤ Starmix ከመዘርጋቱ በፊት ይህ ፕራይመር ሙሉ በሙሉ፣ ቢያንስ ለ3 ሰዓታት፣ እንዲደርቅ መተው አለበት።
- እንደ የተለያዩ ጡቦች ወይም የአሸዋና ሲሚንቶ ፕላስተሮች ባሉ መሠረቶች ላይ መሠረቱን እስኪጠግብ ድረስ ማርጠብ አስፈለጊ ነው፤ ከአንድ ቀን በፊት ምሽት ላይ ቢሆን ይሻላል፤ በአተገባበሩ ጊዜ መሠረቱ እርጥብ መሆን አለበት። በጣም ደረቅ መሠረቶች ሲሆኑ ማንኛውንም ስንጥቅ እና/ወይም ክፍተት ለማስወገድ ከላይ እንደተገለጸው በደንብ መርጠብ አለባቸው።
- በቱፍ፣ በሚፈረካከሱ ፕላስተሮች ወይም ከእኛ ምርት ያነሰ የመጎተት መቋቋም ባላቸው (በተለምዶ እንደሚጠቀሙት ቅድመ-ድብልቆች ዓይነት) መሠረቶች ሲሆን ገጽታውን በእኛ Poliresin L2 ምርት፣ በአንድ ክፍል Poliresin L2 እና 3 ክፍሎች ውሃ ጥምርታ ገጽታው እስኪጠግብ ድረስ በመተግበር ማጠናከር አስፈለጊ ነው፤ የStarmix ቅድመ-ድብልቅ መዘርጋት ከመጨረሻው አተገባበር ከ3 ሰዓታት ገደማ በኋላ ሊከናወን ይችላል

ሁሉም ገጽታዎች ጠፍጣፋና በአንድ ደረጃ ላይ እንዲሁም ከጥቃቅን ስንጥቆች ነፃ መሆን አለባቸው፤ አለበለዚያ በተተገበረውና በታተመው ምርታችን ላይ ጥቃቅን ስንጥቆች እና/ወይም ክፍተቶች ሊታዩ ይችላሉ። በዝቅተኛ የሙቀት መጠንና እርጥበት በሚኖርበት ጊዜ ምርቱ በጨዎች ምክንያት የሚመጡ አበባዎች (efflorescence) እና/ወይም የእርጥበት ነጠብጣቦች ሊያሳይ ይችላል። አዲስ ግንባታዎች ሲሆኑ Starmix የግድግዳውን ማንኛውንም መንቀሳቀስ ይከተላል። በሸፋኑ ላይ መዋቅራዊ መገጣጠሚያዎች (joints) መሠራት አለባቸው። የተለያየ ባህሪ ያላቸውና ደካማ የሆኑ መሠረቶች ሲሆኑ በነጥብ (2) እንደተገለጸው Poliresin L2ን በእኩል በመተግበር መጠናከር አለባቸው።

ልዩ የእርጥበት መውጣት (rising damp) ባለባቸውና የጨው አበባዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ በሚያሳዩ ግድግዳዎች ላይ የእኛን የታተመ ፕላስተር ከመሥራት በፊት ተገቢ ዝግጅት ማድረግ ይመከራል።

የStarmix ድብልቅ አዘገጃጀት

Starmix ምርቱን የእጅ ማቀላቀያ ወይም የፕላስተር ማሸን በመጠቀም በግምት ከ5,5 l ውሃ ጋር መቀላቀል (የእኛን Starmix ምርት ለመርጨት ተስማሚውን የአየር ታንክ ለማግኘት የቅድሚያ ሙከራ ማድረግ)፤ በእያንዳንዱ 25 kg የStarmix ከረጢት ውስጥ (165 g ከአንድ ሙሉ የፕላስቲክ ብርጭቆ Pemid ምርት ጋር እኩል ነው)፤ ለጥቂት ደቂቃዎች ወጥ የሆነ ድብልቅ ለማግኘት ትኩረት መስጠት።

ምርቱን በግምት ለ5 ደቂቃዎች እንዲያርፍ መተውና በአንድ ሰዓት ውስጥ መተግበር። ድብልቁ ከ5° በታችና ከ35° በላይ በሆነ የሙቀት መጠን መጠቀም የለበትም። Starmix ምርት በ20° አካባቢ ባለ የሙቀት መጠን በ2,5 cm ውፍረት በግምት የ5 ሰዓታት የመሥራት ጊዜ ይሰጣል፤ በበለጠ ሞቃት የሙቀት መጠን (ከ35° እንዳይበልጥ ይመከራል) በብዙ ደረጃዎች መተግበር፣ እርጥብ በእርጥብ ላይ ቀለም መቀባትና ወዲያውኑ መታተም አለበት።

ወደ Starmix ምርት ColorStyle ምርትም ሊጨመር ይችላል፤ በዚህ መንገድ የStarmix ድብልቁን በሙሉ እናቀልማለን፣ የምርቱን የተለያዩ ቀለሞች እናገኛለን። የColorStyle ቀለምን ከStarmix ቅድመ-ድብልቅ ጋር መቀላቀል በመቶኛ ሲገለጽ ሊለያይ ይችላል፤ በቂው መቶኛ በ25 kg የStarmix ከረጢት ውስጥ በግምት 2 kg (8%) የColorStyle ቀለም ነው።

የStarmix አተገባበር

Starmix እንደ ተለመዱ የፕላስተር ቅድመ-ድብልቆች ይተገበራል። ቢያንስ 1,5 cm ምርት መተግበር ቢመረጥም ዝቅተኛው የ1 cm ውፍረት ሊተገበር ይችላል። በተመረጠው የማተሚያ ሻጋታ ዓይነት መሠረት፣ በሰንጠረዡ መሠረት ውፍረት ያላቸውን እንደ መመሪያ የሚያገለግሉ የእንጨት ዘንጎችን በግድግዳው ላይ መትከል። Starmix ምርቱ በተወሰነው ውፍረት ከተተገበረ በኋላ ቀለም ከመቀባት በፊት የላይኛውን ንብርብር ሙሉ በሙሉ በማለስለስ ገጽታውን ማርጠብና በማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) ማለስለስ። ከዚያም በColorStyle ምርት ቀለም መቀባት።

ቀለም መቀባት

በColorStyle ምርት አተገባበር ግድግዳው ከመታተሙ በፊት ቀለም ይቀባል። ድምጹን ከቀለም ሰንጠረዡ መምረጥ ወይም ብዙ ቀለሞችን አንድ ላይ በመቀላቀል መፍጠር። የታተመ ፕላስተር (INTONACO STAMPATO) ምርትን የበለጠ ለመከላከል ColorStyleን በመላው ገጽታ ላይ እርጥብ በእርጥብ ላይ መዘርጋት፤ በዚህ መንገድ የበለጠ ይጠበቃል እንዲሁም ይጠናከራል። እንደ የሙቀት መጠኑ ከመታተሙ በፊት የላይኛውን

ንብርብር ሙሉ በሙሉ በማለስለስ ገጽታውን ማርጠብና በማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) ማለስለስ ይመከራል። ColorStyle ምርት በብሩሽ፣ በመርጨት፣ በሮለር ወዘተ ሊተገበርና ከዚያም ሊለሰልስና ሊታተም ይችላል

ማተም

ማተሙ ቀደም ሲል በRetop ምርት በተረጠቡ የጎማ ማተሚያ ሻጋታዎች (ስታምፖች) አማካኝነት ይከናወናል፤ ይህም ColorStyle ከሻጋታው ጋር እንዳይጣበቅ ያደርጋል። ከመታተሙ በፊት የላይኛውን ንብርብር ሙሉ በሙሉ በማለስለስ ገጽታውን ማርጠብና በማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) ማለስለስ፤ አስፈላጊው ነገር የገጽታ ስንጥቆች አለመታየታቸው ነው፣ ምንም እንኳ እነዚህ ከታተመ በኋላ ወዲያውኑ ወይም በማግስቱም ሊጠገኑ ቢችሉም። መላው ገጽታ በተመረጠው/በተመረጡት ንድፍ/ንድፎች ከታተመ በኋላ ምርቱ እንዲደርቅ ይተዋል፤ እንደ የሙቀት መጠኑ በዚያው ቀን ወይም በማግስቱ በDesign Systems መቅረጫ መሣሪያዎች (Incisori) አማካኝነት ማጠናቀቂያ ይሠራል። ማተሙ የStarmix ሞርታር ደረጃ እንዲቀንስ በማድረግ ጥቃቅን ስንጥቆችን ሊፈጥር ይችላል፤ ነፋስ ሲኖር እና/ወይም ከፍተኛ የሙቀት መጠን ሲኖርም እንዲሁ።

እነዚህ ጥቃቅን ስንጥቆች በምርቱ ላይ መዋቅራዊ ችግር አይፈጥሩም፤ በStarmix ምርት ወይም በColorStyle በመዝጋት ሊጠገኑ ይችላሉ።

የመሠረቱ መከላከል

የታተመው ፕላስተር (Intonaco Stampato) ማጠናቀቂያው ከተሠራ በኋላ ፍሳሾች (መንጠባጠብ) እንዳይፈጠሩ በመጠንቀቅ በProtewall ምርት በመርጨት፣ በብሩሽ ወይም በሮለር መከላከል አለበት

አማካይ የሥራ መጠን

3 ሠራተኞች በፕላስተር ማሽን በቀን በግምት 100 m^2 የታተመ ፕላስተር መተግበርና ማተም ይችላሉ፤ በእጅ ተመሳሳይ ሠራተኞች በግምት 40/50 m^2 ሊሠሩ ይችላሉ። በበጋ ወቅት ምርቱ ትንሽ በትንሽ ከተተገበረና ከዚያም የገጽታ ቅርፊት ከመፈጠሩ በፊት (ከላይ ያለውን ነጥብ፣ ColorStyle ይመልከቱ) ማተሙ ከተከናወነ ተመሳሳይ የካሬ ሜትር መጠን ማግኘት ይቻላል።

የሽፋን መጠን

በ25 kg ምርት፣ በ1 cm ውፍረት፣ በግምት 1,70 m^2 ገጽታ ይሠራል።

ማሸጊያ

በ25 kg ምርት፣ በ1 cm ውፍረት፣ በግምት 1,70 m^2 ገጽታ ይሠራል። 25 kg የፀረ-እርጥበት ከረጢት።

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሽራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።