DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية STARMIX
مونة أسمنتية مسبقة الخلط بيضاء اللون

الوصف

يعتمد نظام الجص المطبوع (INTONACO STAMPATO) «Wall System» على 4 منتجات:

- Starmix، جص مسبق الخلط أبيض اللون.
- Retop، منتج فاصل (مانع للالتصاق) لا يسمح لقوالب الطبع بالالتصاق بمونة Starmix.
- Protewall، الذي يحمي السطح من العوامل الجوية.
- ColorStyle، منتج تلوين يمنح بدرجاته اللونية الـ 7 المختلفة تأثيراً عتيقاً، ومقاومة أكبر للمنتج النهائي.

جص Starmix هو مركّب مسبق الخلط جاهز للاستخدام، ابتُكر خصيصاً لتنفيذ الجص المطبوع والمشغول. وتتيح خلطة Starmix، بحسب درجات الحرارة، قابلية تشغيل لمدة 5 ساعات تقريباً. وبحسب درجة الحرارة أيضاً، يوفر منتج Starmix إمكانية تشكيل العمل المنفذ سابقاً حتى في اليوم التالي، وذلك لأن المنتج في اليوم التالي سيكون طرياً أو على الأقل هشّاً.

معلومات عامة

يحقق Starmix، بفضل خصائصه، تماسكاً مثالياً على معظم الأسطح الحاملة الشائعة (الطوف البركاني، الخرسانة، ألواح الجبس، الطوب بأنواعه، الجص، أنظمة العزل الحراري الخارجي، وغيرها)؛ وله مرونة متوسطة كافية لتحمّل الهبوطات الطفيفة المحتملة للسطح الحامل، وسيكون الطبع مثالياً لكل نوع من الرسومات. كما أنه ثيكسوتروبي بدرجة كافية تسمح بسماكة تتراوح من 1 إلى 5 cm في تطبيق واحد. ويمكن إنهاؤه: أملس، بارزاً، بقشرة البرتقال، بالرول، مطبوعاً، وغير ذلك. ويتمتع بمقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية وللتآكل.

المزايا

يتمتع Starmix، بفضل تركيبته، بقدرة جيدة على صدّ الماء وفي الوقت نفسه بقابلية للتنفس. كما أنه مقاوم للتقلبات الجوية، وللأدخنة الصناعية (الحمضية والقاعدية)، وللمحاليل القلوية، وللأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وللماء، وللعوامل الجوية عموماً، وبفضل كل هذه الخصائص فهو مناسب للأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء.

نظام التطبيق

الأسطح التحتية

تحضير الأسطح

يجب ألا يكون السطح الحامل مُطلِقاً للغبار، ويجب أن يكون سليماً ونظيفاً وجافاً وخالياً من الغبار أو الشحوم؛ أما الأجزاء الهشة أو المنفصلة أو حليب الأسمنت (اللايتنس) أو أي مواد غريبة أخرى فيجب إزالتها بعناية. يمكن تطبيق Starmix على أسطح حاملة كثيرة، لكن لا يُنصح بتطبيقه على الأسطح الطاردة للماء (مثل الكسوات البلاستيكية) والدهانات والجبس وغيرها.

- في حال التطبيق على جدران من الخرسانة المسلحة، يُستحسن إجراء غسل عميق بحمض الهيدروكلوريك وبغسّالة الضغط، ثم تطبيق البرايمر الخاص بنا Polimero 20 مخففاً بالماء بنسبة 1/1 مع إضافة الأسمنت؛ ويجب فرد هذه الخلطة على الجدار، ويُنصح بتطبيقها شيئاً فشيئاً وتطبيق منتج Starmix فوقها بطريقة الطري على الطري. أو يُخلط جزء واحد من Polimero 20 مع جزأين (2) من الماء، ويُضاف منتج Starmix حتى الحصول على خلطة متجانسة وعجينية، وتُنفَّذ طبقة تسوية رقيقة على الجدار بالمالج المسنن بحركات متقاطعة، وفي اليوم التالي يُطبَّق منتج Starmix.
- يُنصح عند التطبيق على ألواح الجبس بالانتباه إلى الهيكل الحامل لألواح الجبس نفسها، الذي يجب أن يتحمل أيضاً وزن الجص المطبوع. يُطبَّق البرايمر Poliresin L2 بنسبة 1 جزء من المنتج إلى 3 أجزاء من الماء، ويجب تركه يجف تماماً، لمدة 3 ساعات

على الأقل، قبل تطبيق Starmix.

- على الأسطح الحاملة من نوع الطوب بأنواعه أو الجص من الرمل والأسمنت، من الضروري ترطيب السطح الحامل حتى الإشباع، ويُفضَّل في المساء السابق، ويجب أن يكون السطح الحامل رطباً لحظة التطبيق. وفي حال الأسطح الحاملة الجافة جداً، يجب ترطيبها جيداً كما ورد أعلاه، لتجنب التشققات و/أو الشروخ المحتملة.
- في حال كان السطح التحتي من الطوف البركاني أو من جص هش أو ذي مقاومة شد أقل من منتجنا (مثل المنتجات مسبقة الخلط الشائعة الاستخدام)، من الضروري تقوية السطح بمنتجنا Poliresin L2، الذي يُطبَّق على السطح حتى الإشباع بنسبة جزء واحد من Poliresin L2 إلى 3 أجزاء من الماء، ويمكن تطبيق المنتج مسبق الخلط Starmix بعد 3 ساعات تقريباً من آخر تطبيق.

يجب أن تكون جميع الأسطح مستوية (في مستوى واحد) وخالية من الشقوق الدقيقة، وإلا فقد تظهر شقوق دقيقة و/أو شروخ على منتجنا المطبّق والمطبوع. وفي درجات الحرارة المنخفضة وبوجود الرطوبة قد يُظهر المنتج تزهّرات ناجمة عن الأملاح و/أو بقع رطوبة. وفي حال المباني الجديدة سيتبع Starmix الهبوطات المحتملة للجدار. ويجب تنفيذ فواصل إنشائية في الكسوة. وفي حال الأسطح التحتية ذات الطبيعة المختلفة التي تُظهر هشاشة في السطح الحامل، يجب تقويتها بتطبيق Poliresin L2 بشكل منتظم كما في النقطة (2).

على الجدران التي تُظهر صعوداً خاصاً للرطوبة وتبدو عليها تزهّرات ملحية محتملة، يُنصح بإجراء تحضير مناسب قبل تنفيذ الجص المطبوع الخاص بنا.

خلط Starmix

يُخلط منتج Starmix مع حوالي 5,5 لتر من الماء باستخدام خلاط يدوي أو آلة رش الجص (يُجرى اختبار أولي لإيجاد الحجرة (الرئة) المناسبة لرش منتجنا Starmix)، ويُضاف في كل كيس من Starmix سعة 25 kg (165 g تعادل كوباً بلاستيكياً ممتلئاً من منتج Pemid)، مع الحرص على الحصول على خلطة متجانسة بالخلط لبضع دقائق.

يُترك المنتج ليرتاح لمدة 5 دقائق تقريباً ويُطبَّق خلال ساعة واحدة. لا يجوز استخدام الخلطة في درجات حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 35°C. ويتيح منتج Starmix في درجات حرارة تقارب 20°C قابلية تشغيل لمدة 5 ساعات تقريباً بسماكة 2,5 cm؛ وفي درجات الحرارة الأعلى (يُنصح بألا تتجاوز 35°C) يجب تطبيقه على عدة مراحل، وتلوينه بطريقة الطري على الطري وطبعه فوراً.

يمكن أيضاً إضافة منتج ColorStyle إلى منتج Starmix، وبهذه الطريقة نلوّن كامل خلطة Starmix، فنحصل على تلوينات مختلفة للمنتج. ويمكن أن تتفاوت نسبة خلط الملوّن ColorStyle مع المنتج مسبق الخلط Starmix، معبّراً عنها بالنسبة المئوية، والنسبة الكافية هي حوالي 2 (8%) kg من الملوّن ColorStyle في كيس Starmix سعة 25 kg.

تطبيق Starmix

يُطبَّق Starmix مثل المنتجات مسبقة الخلط الشائعة الخاصة بالجص. ويمكن تطبيقه بسماكة لا تقل عن 1 cm، وإن كان يُفضَّل تطبيق 1,5 cm على الأقل من المنتج. تُثبَّت على الجدار شرائح خشبية تعمل كأدلة (مساطر)، بسماكة كما في الجدول، بحسب نوع قالب الطبع المختار. وبعد تطبيق منتج Starmix بالسماكة المحددة، يُبلَّل السطح ويُملَّس بالمالج الفولاذي (المالج الأمريكي) قبل التلوين، مع تطرية الطبقة السطحية تماماً. ثم يُلوَّن بمنتج ColorStyle.

التلوين

مع تطبيق منتج ColorStyle يتم تلوين الجدار قبل طبعه. يُختار اللون من جدول الألوان أو يُبتكر بخلط عدة ألوان معاً. ولحماية أكبر لمنتج الجص المطبوع (INTONACO STAMPATO) يُفرد ColorStyle بطريقة الطري على الطري على كامل السطح، بحيث يحميه ويقويه أكثر. ويُنصح، بحسب درجات الحرارة، بتبليل السطح وتمليسه بالمالج الفولاذي (المالج الأمريكي) قبل الطبع، مع تطرية الطبقة السطحية تماماً. ويمكن تطبيق منتج ColorStyle بالفرشاة أو بالرش أو بالرول وغير ذلك، ثم تمليسه وطبعه.

الطبع

يتم الطبع بواسطة قوالب مطاطية مبللة مسبقاً بمنتج Retop الذي يمنع التصاق ColorStyle بالقالب. يُبلَّل السطح ويُملَّس بالمالج الفولاذي (المالج الأمريكي) قبل الطبع، مع تطرية الطبقة السطحية تماماً، والمهم ألا تظهر شقوق سطحية، وإن كان يمكن إصلاحها مباشرة بعد الطبع أو حتى في اليوم التالي. وبعد طبع كامل السطح بالرسم/الرسومات المختارة، يُترك المنتج ليجف، وبحسب درجات الحرارة يُشطَّب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي بواسطة أدوات الحفر (النقش) من Design Systems. وقد يُحدث الطبع، بسبب انخفاض مستوى مونة Starmix، شقوقاً دقيقة، كما يحدث بوجود الرياح و/أو في حال درجات الحرارة المرتفعة.

هذه الشقوق الدقيقة لا تسبب مشكلات إنشائية للمنتج، ويمكن إصلاحها بإغلاقها بمنتج Starmix أو بمنتج ColorStyle.

حماية السطح

بعد تشطيب الجص المطبوع يجب حمايته بمنتج Protewall بالرش أو بالفرشاة أو بالرول، مع الانتباه إلى السيلان.

متوسط الإنتاجية

يستطيع 3 عمال مع آلة رش الجص تطبيق وطبع حوالي 100 m^2 من الجص المطبوع في اليوم؛ وبالطريقة اليدوية يستطيع العمال أنفسهم تنفيذ حوالي 40/50 m^2. وفي الصيف يمكن الحصول على المساحات نفسها، شرط تطبيق المنتج شيئاً فشيئاً ثم الشروع في الطبع قبل تشكّل القشرة السطحية (انظر النقطة السابقة، ColorStyle).

معدل التغطية

بـ 25 kg من المنتج يُغطّى حوالي 1,70 m^2 بسماكة 1 cm.

العبوة

بـ 25 kg من المنتج يُغطّى حوالي 1,70 m^2 بسماكة 1 cm. كيس مقاوم للرطوبة سعة 25 kg.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it