DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST STARMIX
PREDMIJEŠANI CEMENTNI MALTER BIJELE BOJE

OPIS

Sistem ŠTAMPANI MALTER (INTONACO STAMPATO) „Wall System“ koristi 4 proizvoda:

- Starmix, predmijesani malter bijele boje.
- Retop, sredstvo za odvajanje koje sprječava lijepljenje kalupa za malter Starmix.
- Protewall, koji štiti površinu od atmosferskih utjecaja.
- ColorStyle, proizvod za bojenje koji sa svojih 7 različitih tonova daje patinirani (antički) efekt i veću otpornost gotovog proizvoda.

Malter Starmix je predmijesana smjesa spremna za upotrebu, posebno kreirana za izradu štampanih i obrađenih maltera. Smjesa Starmix omogućava, ovisno o temperaturi, obradivost od približno 5 sati. Također ovisno o temperaturi, proizvod Starmix nudi mogućnost oblikovanja prethodno izvedene obrade i narednog dana, jer će proizvod sljedećeg dana biti mekan ili barem drobljiv.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Starmix, zahvaljujući svojim karakteristikama, ostvaruje optimalno prianjanje na gotovo sve uobičajene podloge (sedra, beton, gips-karton, razne opeke, malteri, fasadni termoizolacioni sistemi itd.); ima srednju elastičnost dovoljnu da podnese eventualna manja slijeganja podloge, a štampanje će biti optimalno za svaku vrstu uzorka. Osim toga, dovoljno je tiksotropan da omogući debljinu od 1 do 5 cm u jednom nanosu. Može se završno obraditi: glatko, reljefno, s efektom narandžine kore, valjkom, štampanjem itd. Ima odličnu otpornost na UV zrake i habanje.

Prednosti

Starmix, zahvaljujući svom sastavu, ima dobru vodoodbojnost i istovremeno paropropusnost. Osim toga, otporan je na vremenske nepogode, industrijske dimove (kisele i bazne), alkalne rastvore, infracrvene i ultraljubičaste zrake, vodu i atmosferske utjecaje općenito; zbog svih ovih karakteristika pogodan je i za unutrašnje i za vanjske prostore.

NAČIN PRIMJENE

PODLOGE

Priprema površina

Podloga se ne smije prašiti, mora biti zdrava, čista, suha, bez prašine ili masnoća; drobljivi ili odvojeni dijelovi, cementno mlijeko ili druge strane materije moraju se pažljivo ukloniti. Starmix se može nanositi na mnoge podloge, ali se ne preporučuje nanošenje na vodoodbojne podloge (npr. plastične obloge), boje, gips itd.

- U slučaju nanošenja na zidove od armiranog betona potrebno je izvršiti temeljito pranje hlorovodoničnom kiselinom i visokotlačnim peračem, a zatim nanijeti naš primjer Polimero 20, razrijeđen

vodom 1/1 uz dodatak cementa; ovu smjesu treba razastrijeti po zidu, preporučuje se nanositi je malo po malo i svježe na svježe nanijeti proizvod Starmix. Ili pomiješati jedan dio proizvoda Polimero 20 sa 2 dijela vode, dodati proizvod Starmix dok se ne dobije homogena pastozna smjesa, izravnati zid nazubljenom gletaricom unakrsnim potezima, a sljedećeg dana nanijeti proizvod Starmix.

- Nanošenje na gips-karton preporučuje se uz obračanje pažnje na nosivu konstrukciju samog gips-kartona, koja mora podnijeti i težinu štampanog maltera. Nanijeti prajmer Poliresin L2 u omjeru 1 dio proizvoda na 3 dijela vode i ostaviti ga da se potpuno osuši, najmanje 3 sata, prije ugradnje proizvoda Starmix.
- Na podlogama kao što su razne opeke ili malteri od pijeska i cementa potrebno je podlogu natopiti vodom do zasićenja, najbolje već prije; u trenutku nanošenja podloga mora biti vlažna. U slučaju vrlo suhih podloga, iste moraju biti dobro navlažene, kako je gore navedeno, da bi se izbjegle eventualne naprsline i/ili pukotine.
- U slučaju podloge od sedre, drobljivih maltera ili maltera s vlačnom čvrstoćom nižom od našeg proizvoda (kao što su uobičajeno korišteni predmiješani malteri), potrebno je ojačati površinu našim proizvodom Poliresin L2, nanesenim na površinu do zasićenja u omjeru jedan dio proizvoda Poliresin L2 i 3 dijela vode; ugradnja predmiješanog maltera Starmix može uslijediti nakon približno 3 sata od posljednjeg nanošenja.

Sve površine moraju biti u istoj ravni i bez mikropukotina; u suprotnom bi se na našem nanesenom i štampanom proizvodu mogle pojaviti mikropukotine i/ili pukotine. Pri niskim temperaturama i u prisustvu vlage proizvod može pokazati eflorescencije uzrokovane solima i/ili mrlje od vlage. Kod novih objekata Starmix će pratiti eventualna slijeganja zida. Na oblozi se moraju izvesti konstrukcijske (dilatacione) fuge. U slučaju podloga različite prirode koje pokazuju krhkost, potrebno ih je ojačati ravnomjernim nanošenjem proizvoda Poliresin L2 kako je navedeno u tački (2).

Na zidovima s izraženom kapilarnom vlagom i mogućom pojavom eflorescencije soli preporučuje se izvršiti odgovarajuću pripremu prije izrade našeg štampanog maltera.

Miješanje proizvoda Starmix

Pomiješati proizvod Starmix s približno 5,5 l vode koristeći ručnu mješalicu ili mašinu za malterisanje (izvršiti prethodnu probu kako bi se pronašao odgovarajući rezervoar za zrak za prskanje našeg proizvoda Starmix); u svaku vreću proizvoda Starmix od 25 kg dodati 165 g proizvoda Pemid (što odgovara jednoj punoj plastičnoj čaši); paziti da se nekoliko minuta miješa dok se ne dobije homogena smjesa.

Ostaviti proizvod da odstoji približno 5 minuta i nanijeti ga u roku od jednog sata. Smjesa se ne smije koristiti pri temperaturama ispod 5° i iznad 35°. Proizvod Starmix omogućava pri temperaturama oko 20° obradivost od približno 5 sati, pri debljini od 2,5 cm; pri višim temperaturama (preporučuje se ne iznad 35°) mora se nanositi u više faza, bojiti svježe na svježe i odmah štampati.

Proizvodu Starmix može se dodati i proizvod ColorStyle; na taj način obojit će se cijela smjesa proizvoda Starmix, čime se dobijaju različite nijanse proizvoda. Omjer miješanja boje ColorStyle s predmiješanim malterom Starmix, izražen u procentima, može varirati; dovoljan je procenat od približno 2 kg (8%) boje ColorStyle u vreći od 25 kg proizvoda Starmix.

DESIGN SYSTEMS

Nanošenje proizvoda Starmix

Starmix se nanosi kao i uobičajeni predmijesani malteri. Može se nanijeti minimalna debljina od 1 cm, mada je poželjno nanijeti najmanje 1,5 cm proizvoda. Na zid postaviti drvene letvice koje će služiti kao vodilice, debljine prema tabeli, ovisno o odabranoj vrsti kalupa. Nakon nanošenja proizvoda Starmix u utvrđenoj debljini, navlažiti i zagladiti površinu čeličnom gletaricom prije bojenja, potpuno omekšavajući površinski sloj. Zatim bojiti proizvodom ColorStyle.

Bojenje

Nanošenjem proizvoda ColorStyle zid će biti obojen još prije štampanja. Odabrati ton iz karte boja ili ga kreirati mijesanjem više boja. Za veću zaštitu ŠTAMPANOG MALTERA nanijeti ColorStyle svježe na svježe po cijeloj površini, kako bi se ona dodatno zaštitila i ojačala. Preporučuje se, ovisno o temperaturi, navlažiti i zagladiti površinu čeličnom gletaricom prije štampanja, potpuno omekšavajući površinski sloj. Proizvod ColorStyle može se nanositi četkom, prskanjem, valjkom itd., a zatim zagladiti i štampati.

Štampanje

Štampanje se vrši gumenim kalupima prethodno navlaženim proizvodom Retop, koji sprječava lijepljenje proizvoda ColorStyle za kalup. Navlažiti i zagladiti površinu čeličnom gletaricom prije štampanja, potpuno omekšavajući površinski sloj; važno je da se ne pojave površinske pukotine, iako se iste mogu popraviti odmah nakon štampanja ili i narednog dana. Nakon što je cijela površina štampana odabranim uzorkom/uzorcima, proizvod se ostavlja da se osuši, a ovisno o temperaturi završno se obrađuje istog ili sljedećeg dana pomoću alata za urezivanje Design Systems. Štampanje, budući da uzrokuje spuštanje nivoa maltera Starmix, može stvoriti mikropukotine, kao i u prisustvu vjetra i/ili pri visokim temperaturama.

Takve mikropukotine ne stvaraju strukturne probleme proizvodu; mogu se popraviti zatvaranjem proizvodom Starmix ili ColorStyle.

Zaštita podloge

Štampani malter, nakon završne obrade, treba zaštititi proizvodom Protewall prskanjem, četkom ili valjkom, pazeći na curenje.

Prosječni učinak

3 radnika s mašinom za malterisanje mogu nanijeti i štampati približno 100 m^2 štampanog maltera dnevno; ručno isti radnici mogu izvesti približno 40/50 m^2. Ljeti se mogu postići iste kvadrature, pod uslovom da se proizvod nanosi malo po malo i da se zatim, prije nego što se formira površinska kora (vidi prethodnu tačku, ColorStyle), pristupi štampanju.

POTROŠNJA

sa 25 kg proizvoda izrađuje se približno 1,70 m^2 pri debljini od 1 cm.

PAKOVANJE

sa 25 kg proizvoda izrađuje se približno 1,70 m^2 pri debljini od 1 cm. Vreća otporna na vlagu od 25 kg.

DESIGN SYSTEMS

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantirati da su one iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specifičnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvijek izvrše probe prije nanošenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.