DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE STARMIX
MORTIER CIMENTAIRE PRÉMÉLANGÉ DE COULEUR BLANCHE

DESCRIPTION

Le système ENDUIT IMPRIMÉ (INTONACO STAMPATO) « Wall System » fait appel à 4 produits :

- Starmix, enduit prémélangé de couleur blanche.
- Retop, agent de démoulage qui empêche les moules d'adhérer au mortier Starmix
- Protewall, qui préserve la surface des agents atmosphériques.
- ColorStyle, produit colorant qui, avec ses 7 teintes différentes, confère un effet vieilli et une plus grande résistance au produit fini.

L'Enduit Starmix est un composé prémélangé prêt à l'emploi, spécialement conçu pour la réalisation d'enduits imprimés et travaillés. Le mélange Starmix permet, selon les températures, une ouvrabilité d'environ 5 heures. Toujours selon la température, le produit Starmix offre la possibilité de modeler le travail précédemment réalisé, même le jour suivant, car le lendemain le produit sera encore souple ou du moins friable.

GÉNÉRALITÉS

Le Starmix, par ses caractéristiques, assure une prise optimale sur presque tous les supports courants (tuf, béton, plaques de plâtre, briques diverses, enduits, isolation thermique par l'extérieur, etc.) ; il possède une élasticité moyenne suffisante pour supporter d'éventuels petits tassements du support, et l'impression sera optimale pour tout type de motif. En outre, il est suffisamment thixotrope pour permettre une épaisseur de 1 à 5 cm en une seule application. Il peut être fini : lisse, en relief, peau d'orange, au rouleau, imprimé, etc. Il présente une excellente résistance aux rayons UV et aux abrasions.

Avantages

Le Starmix, grâce à sa composition, présente une bonne capacité d'hydrofugation et, en même temps, de respirabilité. Il est en outre résistant aux intempéries, aux fumées industrielles (acides et basiques), aux solutions alcalines, aux rayons infrarouges et ultraviolets, à l'eau et aux agents atmosphériques en général ; pour toutes ces caractéristiques, il est indiqué aussi bien pour les intérieurs que pour les extérieurs.

SYSTÈME D'APPLICATION

SUPPORTS

Préparation des surfaces

Le support ne doit pas fariner ; il doit être sain, propre, sec, exempt de poussière ou de graisses ; les parties friables ou décollées, la laitance de ciment ou toute autre substance étrangère doivent être soigneusement éliminées. Le Starmix peut être appliqué sur de nombreux supports, mais son application est déconseillée sur supports hydrofuges (ex. revêtements plastiques), peintures, plâtre, etc.

- En cas d'application sur des murs en béton armé, il convient d'effectuer un lavage en profondeur à l'acide chlorhydrique et au nettoyeur haute pression, suivi de l'application de notre primaire Polimero 20, dilué à l'eau 1/1 avec ajout de ciment ; ce mélange doit être étalé sur le mur, il est conseillé de l'appliquer petit à petit et d'appliquer frais sur frais le produit Starmix. Ou bien mélanger une part de Polimero 20 avec 2 parts d'eau, ajouter le produit Starmix jusqu'à obtenir un mélange homogène et pâteux, ratisser le mur à la spatule crantée en passes croisées, et appliquer le produit Starmix le jour suivant.
- L'application sur plaques de plâtre est conseillée en faisant attention à la structure porteuse de la plaque elle-même, qui devra également supporter le poids de l'Enduit Imprimé. Appliquer le primaire Poliresin L2 dans la proportion de 1 part de produit pour 3 parts d'eau ; il doit sécher complètement, au moins 3 heures, avant la mise en œuvre du Starmix.
- Sur des supports type briques diverses ou enduits de sable et ciment, il est nécessaire de mouiller le support à refus, de préférence la veille au soir ; au moment de l'application, le support doit être humide. En cas de supports très secs, ceux-ci doivent être bien hydratés, comme ci-dessus, pour éviter d'éventuelles craquelures et/ou fissures.
- En cas de support réalisé en tuf, en enduits friables ou à résistance à la traction inférieure à celle de notre produit (type prémélangés couramment utilisés), il est nécessaire de renforcer la surface avec notre produit Poliresin L2, appliqué à refus sur la surface dans la proportion d'une part de Poliresin L2 pour 3 parts d'eau ; la mise en œuvre du prémélangé Starmix peut avoir lieu environ 3 heures après la dernière application

Toutes les surfaces doivent être planes et exemptes de microfissures ; dans le cas contraire, des microfissures et/ou des fissures pourraient apparaître sur notre produit appliqué et imprimé. À basses températures et en présence d'humidité, le produit peut présenter des efflorescences dues aux sels et/ou des taches d'humidité. En cas d'ouvrages neufs, le Starmix suivra les éventuels tassements du mur. Des joints structurels doivent être réalisés sur le revêtement. En cas de supports de nature différente présentant une fragilité, ceux-ci doivent être renforcés en appliquant uniformément le Poliresin L2 comme au point (2).

Sur les murs présentant des remontées d'humidité particulières et laissant présager de possibles efflorescences de sels, il est conseillé d'effectuer une préparation adéquate avant de réaliser notre Enduit Imprimé.

Gâchage du Starmix

Mélanger le produit Starmix avec environ 5,5 l d'eau à l'aide d'un malaxeur manuel ou d'une machine à projeter (faire un essai préliminaire pour trouver le réservoir adapté à la projection de notre produit Starmix), pour chaque sac de Starmix de 25 kg (165 g correspondent à un gobelet en plastique plein de produit Pemid) ; veiller à obtenir un mélange homogène pendant quelques minutes.

Laisser reposer le produit pendant environ 5 minutes et l'appliquer dans l'heure. Le mélange ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 5° et supérieures à 35°. Le produit Starmix permet, à des températures d'environ 20°, une ouvrabilité d'environ 5 heures, avec une épaisseur de 2,5 cm ; à des températures plus chaudes (il est conseillé de ne pas dépasser 35°), il devra être appliqué en plusieurs phases, coloré frais sur frais et immédiatement imprimé.

Au produit Starmix peut également être ajouté le produit ColorStyle ; de cette manière, on colorera tout le mélange de Starmix, en obtenant diverses colorations du produit. Le dosage du colorant ColorStyle dans le prémélangé Starmix, exprimé en pourcentage, peut varier ; le pourcentage suffisant est d'environ 2 kg (8%) de colorant ColorStyle pour un sac de 25 kg de Starmix.

Application du Starmix

Le Starmix s'applique comme les prémélangés courants pour enduits. On peut appliquer une épaisseur minimale de 1 cm, même s'il est préférable d'appliquer au moins 1,5 cm de produit. Fixer sur le mur des liteaux en bois qui serviront de guides, avec une épaisseur conforme au tableau, selon le type de moule choisi. Une fois le produit Starmix appliqué à l'épaisseur établie, mouiller et lisser la surface à la lisseuse en acier avant de colorer, en ramollissant totalement la couche superficielle. Colorer ensuite avec le produit ColorStyle.

Coloration

Avec l'application du produit ColorStyle, le mur sera coloré avant même d'être imprimé. Choisir la teinte sur le nuancier ou la créer en mélangeant plusieurs couleurs entre elles. Pour une meilleure protection du produit ENDUIT IMPRIMÉ, étaler le ColorStyle frais sur frais sur toute la surface, de manière à la protéger et à la renforcer davantage. Il est conseillé, selon les températures, de mouiller et de lisser la surface à la lisseuse en acier avant d'imprimer, en ramollissant totalement la couche superficielle. Le produit ColorStyle peut être appliqué au pinceau, par pulvérisation, au rouleau, etc., puis lissé et imprimé

Impression

L'impression se fera au moyen de moules en caoutchouc préalablement mouillés avec le produit Retop, qui empêchera le ColorStyle d'adhérer au moule. Mouiller et lisser la surface à la lisseuse en acier avant d'imprimer, en ramollissant totalement la couche superficielle ; il est important qu'aucune fissure superficielle n'apparaisse, même si celles-ci peuvent être réparées immédiatement après l'impression ou encore le jour suivant. Une fois toute la surface imprimée avec le ou les motifs choisis, on laissera sécher le produit et, selon les températures, la finition sera réalisée le jour même ou le lendemain au moyen des outils de gravure Design Systems. L'impression, en créant un abaissement de niveau du mortier Starmix, peut créer des microfissures, de même qu'en présence de vent et/ou en cas de températures élevées.

Ces microfissures ne créent pas de problèmes structurels au produit ; elles peuvent être réparées en les rebouchant avec le produit Starmix ou avec le ColorStyle.

Protection du support

Une fois la finition terminée, l'Enduit Imprimé doit être protégé avec le produit Protewall, par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, en faisant attention aux coulures

Moyenne de réalisation

3 opérateurs avec machine à projeter peuvent appliquer et imprimer environ 100 m^2 d'Enduit Imprimé par jour ; manuellement, les mêmes opérateurs pourront réaliser environ 40/50 m^2. En été, on peut obtenir les mêmes surfaces, à condition que le produit soit appliqué petit à petit et que l'on procède ensuite à l'impression avant la formation de la croûte superficielle (voir point précédent, ColorStyle).

RENDEMENT

avec 25 kg de produit, on réalise environ 1,70 m^2 avec 1 cm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

avec 25 kg de produit, on réalise environ 1,70 m^2 avec 1 cm d'épaisseur. Sac anti-humidité de 25 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.