DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ STARMIX
MORTAR PREMIXAT PE BAZĂ DE CIMENT DE CULOARE ALBĂ

DESCRIERE

Sistemul TENCUIALĂ AMPRENTATĂ (INTONACO STAMPATO) „Wall System” se bazează pe 4 produse:

- Starmix, tencuială premixată de culoare albă.
- Retop, agent de decofrare care nu permite matrițelor să se lipească de mortarul Starmix
- Protewall, care protejează suprafața de agenții atmosferici.
- ColorStyle, un produs colorant care, cu cele 7 nuanțe diferite ale sale, conferă un efect antichizat și o rezistență sporită produsului finit.

Tencuiala Starmix este un compus premixat gata de utilizare, creat special pentru realizarea tencuielilor amprentate și prelucrate. Amestecul Starmix permite, în funcție de temperaturi, o lucrabilitate de aproximativ 5 ore. Tot în funcție de temperatură, produsul Starmix oferă posibilitatea de a modela prelucrarea realizată anterior chiar și în ziua următoare, deoarece în ziua următoare produsul va fi moale sau cel puțin friabil.

GENERALITĂȚI

Starmix, datorită caracteristicilor sale, asigură o priză optimă pe aproape toate suporturile obișnuite (tuf, beton, gips-carton, diverse cărămizi, tencuieli, sisteme de termoizolație exterioară etc.); are o elasticitate medie suficientă pentru a suporta eventualele mici tasări ale suportului, iar amprentarea va fi optimă pentru orice tip de model. În plus, este suficient de tixotropic pentru a permite o grosime de la 1 la 5 cm într-o singură aplicare. Poate fi finisat: neted, în relief, coajă de portocală, cu rola, amprentat etc. Prezintă o rezistență excelentă la razele UV și la abraziune.

Avantaje

Starmix, datorită compoziției sale, are o bună capacitate de hidrofugare și, în același timp, de respirabilitate. Este, de asemenea, rezistent la intemperii, la fumurile industriale (acide și bazice), la soluțiile alcaline, la razele infraroșii și ultraviolete, la apă și la agenții atmosferici în general; datorită tuturor acestor caracteristici, este indicat atât pentru interior, cât și pentru exterior.

SISTEM DE APLICARE

SUPORTURI

Pregătirea suprafețelor

Suportul nu trebuie să prezinte prăfuire; trebuie să fie sănătos, curat, uscat, fără praf sau grăsimi; părțile friabile sau desprinse, laptele de ciment sau alte substanțe străine trebuie îndepărtate cu grijă. Starmix se poate aplica pe multe suporturi, dar nu se recomandă aplicarea pe suporturi hidrofuge (de ex. tencuieli plastice), vopsele, ipsos etc.

- În cazul aplicării pe pereți din beton armat, este bine să se efectueze o spălare în profunzime cu acid clorhidric și aparat de spălat cu presiune, urmată de aplicarea primerului nostru Polimero 20, diluat cu apă 1/1 și cu adaos de ciment; acest amestec trebuie întins pe perete, se recomandă aplicarea lui puțin câte puțin și aplicarea produsului Starmix ud pe ud. Sau amestecați o parte de Polimero 20 cu 2 părți de apă, adăugați produsul Starmix până la obținerea unui amestec omogen și păstos, gletuiți peretele cu gletiera dințată în cruce, iar în ziua următoare aplicați produsul Starmix.
- Aplicarea pe gips-carton este recomandată acordând atenție structurii portante a gips-cartonului, care va trebui să susțină și greutatea tencuielii amprentate. Aplicați primerul Poliresin L2 în proporție de 1 parte de produs la 3 părți de apă; acesta trebuie lăsat să se usuce complet, cel puțin 3 ore, înainte de punerea în operă a produsului Starmix.
- Pe suporturi precum diverse cărămizi sau tencuieli din nisip și ciment, este necesar să se ude suportul până la saturație, de preferință în seara dinainte; în momentul aplicării suportul trebuie să fie umed. În cazul suporturilor foarte uscate, acestea trebuie bine hidratate, ca mai sus, pentru a evita eventualele crăpături și/sau fisuri.
- În cazul unui suport realizat din tuf, tencuieli friabile sau cu rezistență la tracțiune inferioară produsului nostru (precum premixatele utilizate în mod obișnuit), este necesar să se consolideze suprafața cu produsul nostru Poliresin L2, aplicat până la saturație pe suprafață în proporție de o parte de Poliresin L2 la 3 părți de apă; punerea în operă a premixatului Starmix se poate face după aproximativ 3 ore de la ultima aplicare

Toate suprafețele trebuie să fie coplanare și fără microfisuri; în caz contrar, ar putea apărea microfisuri și/sau fisuri pe produsul nostru aplicat și amprentat. La temperaturi scăzute și în prezența umidității, produsul poate prezenta eflorescențe datorate sărurilor și/sau pete de umiditate. În cazul construcțiilor noi, Starmix va urma eventualele tasări ale zidului. În stratul de acoperire trebuie executate rosturi structurale. În cazul suporturilor de natură diferită care prezintă fragilitate, acestea trebuie consolidate aplicând uniform Poliresin L2 conform punctului (2).

Pe pereții care prezintă umiditate ascensională deosebită și care evidențiază posibile eflorescențe de săruri, se recomandă efectuarea unei pregătiri adecvate înainte de realizarea tencuielii noastre amprentate.

Amestecarea produsului Starmix

Amestecați produsul Starmix cu aproximativ 5,5 l de apă folosind un mixer manual sau o mașină de tencuit (efectuați o probă preliminară pentru a găsi reglajul potrivit al mașinii pentru pulverizarea produsului nostru Starmix; în fiecare sac de Starmix de 25 kg (165 g corespund unui pahar de plastic plin cu produs Pemid), aveți grijă să obțineți un amestec omogen, amestecând câteva minute.

Lăsați produsul să se odihnească aproximativ 5 minute și aplicați-l în decurs de o oră. Amestecul nu trebuie utilizat la temperaturi sub 5° și peste 35°. La temperaturi în jur de 20°, produsul Starmix permite o lucrabilitate de aproximativ 5 ore, la o grosime de 2,5 cm; la temperaturi mai ridicate (se recomandă să nu depășească 35°) va trebui aplicat în mai multe etape, colorat ud pe ud și amprentat imediat.

La produsul Starmix se poate adăuga și produsul ColorStyle; în acest mod se va colora întregul amestec de Starmix, obținându-se diverse colorații ale produsului. Amestecarea colorantului ColorStyle cu premixatul

Starmix, exprimată în procente, poate varia; procentul suficient este de aproximativ 2 kg (8%) de colorant ColorStyle la un sac de 25 kg de Starmix.

Aplicarea produsului Starmix

Starmix se aplică la fel ca premixatele obișnuite pentru tencuieli. Se poate aplica o grosime minimă de 1 cm, deși este preferabil să se aplice cel puțin 1,5 cm de produs. Aplicați pe zid șipci de lemn care vor servi drept ghidaj, cu grosimea conform tabelului, în funcție de tipul de matriță ales. Odată aplicat produsul Starmix la grosimea stabilită, udați și neteziți suprafața cu gletiera înainte de colorare, înmuind complet stratul superficial. Apoi colorați cu produsul ColorStyle.

Colorare

Prin aplicarea produsului ColorStyle, peretele va fi colorat înainte chiar de a fi amprentat. Alegeți nuanța din paleta de culori sau creați-o amestecând mai multe culori. Pentru o protecție sporită a produsului TENCUIALĂ AMPRENTATĂ, întindeți ColorStyle ud pe ud pe întreaga suprafață, astfel încât să o protejați și să o consolidați mai mult. Se recomandă, în funcție de temperaturi, să udați și să neteziți suprafața cu gletiera înainte de amprentare, înmuind complet stratul superficial. Produsul ColorStyle poate fi aplicat cu pensula, prin pulverizare, cu rola etc. și apoi netezit și amprentat

Amprentare

Amprentarea se va face cu ajutorul matrițelor din cauciuc umezite în prealabil cu produsul Retop, care nu va lăsa ColorStyle să se lipească de matriță. Udați și neteziți suprafața cu gletiera înainte de amprentare, înmuind complet stratul superficial; este important să nu apară crăpături superficiale, deși acestea pot fi reparate imediat după amprentare sau chiar în ziua următoare. Odată amprentată întreaga suprafață cu modelul/modelele ales(e), produsul se lasă să se usuce și, în funcție de temperaturi, va fi finisat în aceeași zi sau în ziua următoare cu ajutorul incizoarelor Design Systems. Amprentarea, creând o coborâre a nivelului mortarului Starmix, poate genera microfisuri, la fel ca în prezența vântului și/sau în cazul temperaturilor ridicate.

Aceste microfisuri nu creează probleme structurale produsului; ele pot fi reparate, închizându-le cu produsul Starmix sau cu ColorStyle.

Protecția suportului

Tencuiala amprentată, odată finisată, trebuie protejată cu produsul Protewall aplicat prin pulverizare, cu pensula sau cu rola, având grijă la scurgeri

Productivitate medie

3 operatori cu mașină de tencuit pot aplica și amprenta aproximativ 100 m^2 de tencuială amprentată pe zi; manual, aceiași operatori vor putea realiza aproximativ 40/50 m^2 Vara se pot obține aceleași suprafețe, cu condiția ca produsul să fie aplicat puțin câte puțin și, ulterior, înainte de formarea crustei superficiale (vezi punctul anterior, ColorStyle), să se procedeze la amprentare.

CONSUM

cu 25 kg de produs se realizează aproximativ 1,70 m^2 la o grosime de 1 cm.

AMBALARE

cu 25 kg de produs se realizează aproximativ 1,70 m^2 la o grosime de 1 cm. Sac rezistent la umiditate de 25 kg.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it