DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST STARMIX
PREDMEŠANI CEMENTNI MALTER BELE BOJE

OPIS

Sistem ŠTAMPANI MALTER (Intonaco Stampato) „Wall System“ koristi 4 proizvoda:

- Starmix, predmešani malter bele boje.
- Retop, sredstvo za odvajanje koje ne dozvoljava da se kalupi zalepe za malter Starmix
- Protewall, koji štiti površinu od atmosferskih uticaja.
- ColorStyle, proizvod za bojenje koji sa svojih 7 različitih nijansi daje efekat starine i veću otpornost gotovog proizvoda.

Malter Starmix je predmešana smesa spremna za upotrebu, posebno stvorena za izradu štampanih i obrađenih maltera. Mešavina Starmix omogućava, u zavisnosti od temperature, obradivost od oko 5 sati. Takođe u zavisnosti od temperature, proizvod Starmix pruža mogućnost da se prethodno izvedena obrada modeluje i sledećeg dana, jer će proizvod narednog dana biti mek ili barem drobljiv.

OPŠTE INFORMACIJE

Starmix, zahvaljujući svojim karakteristikama, optimalno prianja na gotovo sve uobičajene podloge (tuf, beton, gips-karton, razne opeke, malteri, fasadni termoizolacioni sistemi itd.); ima srednju elastičnost dovoljnu da podnese eventualna mala sleganja podloge, a štampanje će biti optimalno za svaku vrstu dezena. Osim toga, dovoljno je tiksotropan da omogući debljinu od 1 do 5 cm u jednom nanošenju. Može se završno obraditi: glatko, reljefno, sa efektom narandžine kore, valjkom, štampanjem itd. Ima odličnu otpornost na UV zrake i habanje.

Prednosti

Starmix, zahvaljujući svom sastavu, ima dobru vodoodbojnost i istovremeno paropropusnost. Osim toga, otporan je na vremenske nepogode, industrijske dimove (kisele i bazne), alkalne rastvore, infracrvene i ultraljubičaste zrake, vodu i atmosferske uticaje uopšte; zbog svih ovih karakteristika pogodan je kako za unutrašnje tako i za spoljašnje prostore.

NAČIN PRIMENE

PODLOGE

Priprema površina

Podloga ne sme da se prašy, mora biti zdrava, čista, suva, bez prašne ili masnoća; drobljivi ili odvojeni delovi, cementno mleko ili druge strane materije moraju se pažljivo ukloniti. Starmix se može nanositi na mnoge podloge, ali se ne preporučuje nanošenje na vodoodbojne podloge (npr. plastične obloge), boje, gips itd.

- U slučaju nanošenja na zidove od armiranog betona, dobro je izvršiti temeljno pranje hlorovodoničnom kiselinom i peračem pod pritiskom, a zatim naneti na primer Polimero 20, razređen vodom 1/1 uz dodatak cementa; ovu mešavinu treba naneti na zid, preporučuje se nanošenje malo po malo i nanošenje

proizvoda Starmix svezе na svezе. Ili pomesати jedan deo proizvoda Polimero 20 sa 2 dela vode, dodati proizvod Starmix dok se ne dobije homogena pastozna mesavina, gletovati zid nazubljenom gletaricom unakrsno, a sledecég dana naneti proizvod Starmix.

- Nanosenje na gips-karton preporucuje se uz obracánje pazиje na nosecú konstrukciju samog gips-kartona, koja cé morati da nosi i tezиu stampanog maltera. Naneti prajmer Poliresin L2 u odnosu 1 deo proizvoda na 3 dela vode i ostaviti ga da se potpuno osusи, najmanje 3 sata, pre ugradnje proizvoda Starmix.
- Na podlogama kao sto su razne opeke ili malteri od peska i cementa, potrebno je podlogu nakvasiti do zasicénja, najbolje vecе ranije; u trenutku nanosenja podloga mora biti vlazна. U slucaju veoma suvih podloga, iste moraju biti dobro nakvasene, kao sto je gore navedeno, kako bi se izbegle eventualne naprsline i/ili pukotine.
- U slucaju podloge izradene od tufa, drobljivih maltera ili maltera sa zateznom cvrstocóm manjom od naseg proizvoda (kao sto su uobicajeno koriscéni predmesani malteri), potrebno je ojacati povrsиu nasиm proizvodom Poliresin L2, nanetim na povrsиu do zasicénja u odnosu jedan deo proizvoda Poliresin L2 na 3 dela vode; ugradnja predmesanog maltera Starmix mozе se izvrsiti oko 3 sata nakon poslednjeg nanosenja

Sve povrsine moraju biti u istoj ravni i bez mikroprslina, u suprotnom bi se mogle pojaviti mikroprsline i/ili pukotine na nasem nanetom i stampanom proizvodu. Na niskim temperaturama i u prisustvu vlage proizvod mozе pokazati eflorescencije usled soli i/ili mrlje od vlage. U slucaju novih objekata Starmix cé pratiti eventualna sleganja zida. Na oblozi se moraju izvesti konstrukcione dilatacije. U slucaju podloga razlicite prirode koje pokazuju krhkost, treba ih ojacati ravnomernim nanosenjem proizvoda Poliresin L2 kao u tacki (2).

Na zidovima sa izrazenom kapilarnom vlagom i mogucim eflorescencijama soli, preporucuje se odgovarajucá priprema pre izrade naseg stampanog maltera.

Mesanje proizvoda Starmix

Proizvod Starmix pomesati sa oko 5,5 l vode koristecи rucnu mesalicu ili masиnu za malterisanje (izvrsiti prethodnu probu kako bi se pronasao odgovarajucи dozator za prskanje naseg proizvoda Starmix), u svaki dzak proizvoda Starmix od 25 kg (165 g odgovara jednoj punoj plasticnoj casи proizvoda Pemid); voditi racuna da se mesanjem od nekoliko minuta dobije homogena smesa.

Ostaviti proizvod da odstoji oko 5 minuta i naneti ga u roku od jednog sata. Mesavina se ne sme koristiti na temperaturama ispod 5° i iznad 35°. Proizvod Starmix na temperaturama oko 20° omogucáva obradivost od oko 5 sati, pri debljini od 2,5 cm; na visиm temperaturama (preporucuje se ne iznad 35°) moracé se nanositi u vise faza, obojiti svezе na svezе i odmah stampati.

Proizvodu Starmix mozе se dodati i proizvod ColorStyle; na taj nacin obojicémo celu mesavinu proizvoda Starmix i dobiti razlicite obojenosti proizvoda. Odnos mesanja boje ColorStyle sa predmesanim malterom Starmix, izrazen u procentima, mozе varirati; dovoljan procenat je oko 2 kg (8%) boje ColorStyle na dzak od 25 kg proizvoda Starmix.

DESIGN SYSTEMS

Nanošenje proizvoda Starmix

Starmix se nanosi kao uobičajeni predmešani malteri. Može se naneti u minimalnoj debljini od 1 cm, mada je poželjno naneti najmanje 1,5 cm proizvoda. Na zid postaviti drvene letvice koje će služiti kao vođice, debljine prema tabeli, u zavisnosti od izabrane vrste kalupa. Nakon nanošenja proizvoda Starmix u utvrđenoj debljini, nakvasiti i zagladiti površinu čeličnom gletaricom pre bojenja, potpuno omekšavajući površinski sloj. Zatim obojiti proizvodom ColorStyle.

Bojenje

Nanošenjem proizvoda ColorStyle zid će biti obojen jospre štampanja. Izabrati nijansu iz karte boja ili je stvoriti mešanjem više boja. Za veću zaštitu proizvoda ŠTAMPANI MALTER naneti ColorStyle svež na svež po celoj površini, kako bi se ona dodatno zaštitila i ojačala. Preporučuje se, u zavisnosti od temperature, da se površina nakvasi i zagladi čeličnom gletaricom pre štampanja, potpuno omekšavajući površinski sloj. Proizvod ColorStyle može se nanositi četkom, prskanjem, valjkom itd., a zatim zagladiti i štampati

Štampanje

Štampanje se vrši gumenim kalupima prethodno nakvašenim proizvodom Retop, koji sprečava da se ColorStyle zalepi za kalup. Nakvasiti i zagladiti površinu čeličnom gletaricom pre štampanja, potpuno omekšavajući površinski sloj; važno je da se ne pojave površinske pukotine, mada se iste mogu popraviti odmah nakon štampanja ili i sledećeg dana. Kada je cela površina odštampana izabranim dezenom/dezenima, proizvod se ostavlja da se osuši, u zavisnosti od temperature, završno se obrađuje istog ili sledećeg dana pomoću alata za urezivanje Design Systems. Štampanje, pošto snižava nivo maltera Starmix, može stvoriti mikroprsline, kao i u prisustvu vetra i/ili u slučaju visokih temperatura.

Takve mikroprsline ne stvaraju konstrukcione probleme proizvodu; mogu se popraviti zatvaranjem proizvodom Starmix ili ColorStyle.

Zaštita podloge

Štampani malter se nakon završne obrade štiti proizvodom Protewall prskanjem, četkom ili valjkom, pazeći na curenje

Prosečan učinak

3 radnika sa mašinom za malterisanje mogu naneti i odštampati oko 100 m^2 štampanog maltera dnevno; ručno isti radnici mogu izvesti oko 40/50 m^2. Leti se mogu postići iste kvadrature, pod uslovom da se proizvod nanosi malo po malo i da se zatim, pre nego što se formira površinska kora (vidi prethodnu tačku, ColorStyle), pristupi štampanju.

POTROŠNJA

sa 25 kg proizvoda izrađuje se oko 1,70 m^2 pri debljini od 1 cm.

PAKOVANJE

sa 25 kg proizvoda izrađuje se oko 1,70 m^2 pri debljini od 1 cm. Džak otporan na vlagu od 25 kg.

DESIGN SYSTEMS

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.