DESIGN SYSTEMS

የቴክኒክ መረጃ ሉህ TIX-CEM

የኢፖክሲ-ፖሊአማይድ ሲሚንቶ የጌጣጌጥ ሥርዓት

መግለጫ

በውሃ ላይ የተመሠረተ ባለሦስት አካል የኢፖክሲ-ፖሊአማይድ ሲሚንቶ የጌጣጌጥ ሥርዓት።

አጠቃላይ ባህሪያት

በኢሙልሽን ውስጥ በተሻሻሉ የኢፖክሲ ሬዚኖች፣ በሃይድሮሊክ ማያያዣዎች፣ በማይሠሩ (ኢነርት) የሲሊከን ጨዎችና በፖሊአማይድ ማጠንከሪያ የተቀመረ ባለሦስት አካል ምርት። ከፍተኛ የመያዝ (አንከሪንግ) አቅም፣ ጥሩ የውሃ መቋቋምና በአዳዲስና በአሮጌ የሲሚንቶ ገጽታዎች ላይ እጅግ ጥሩ የመጣበቅ አቅም አለው። TIX-CEM በአሮጌ ሲሚንቶ ላይ እንዲሁም ሙሉ በሙሉ ባልበሰለ አዲስ ሲሚንቶ፣ በሰድሮች፣ በጡቦችና በድንጋዮች ላይ ፍጹም በሆነ መልኩ እንዲጣበቅ የተቀመረ ምርት ነው። የመከላከያ፣ ዝገትን የሚከላከሉና ውሃ የማያሳልፉ ሽፋኖችን መያዝ በማገዝ እጅግ ጥሩ የገጽታ ሕክምና ነው። እጅግ ጥሩ ውሃ የመከላከል አቅም ያለው ሲሆን፣ የእንፋሎት መሸጋገርን (ፐርሜቢሊቲ) የሚፈቅድና በተመሳሳይ ጊዜ የH2O አዎንታዊና አሉታዊ የግፊት ጫናን የሚቋቋም የሜምብሬን ሥርዓት ይፈጥራል።

የአተገባበር መስኮች

TIX-CEM የኢፖክሲ ወይም የፖሊዩሬታን ሬዚን ወለሎችን ለመሥራት የኮንክሪት መሠረቶችን ለማዘጋጀት የተለየ ምርት ነው። ሶልቬንት አለመኖሩ በዝግ አካባቢዎችም ጭምር፣ እንደ የመኖሪያና የኢንዱስትሪ ወለሎች፣ የማቀዝቀዣ ክፍሎች ግድግዳዎችና ወለሎች፣ የሲሚንቶ ታንከሮችና የምግብ መጋዘኖች ያሉ መሠረቶችን ለማዘጋጀት ተስማሚ ያደርገዋል። የተመጠነ የቅንጣት መጠን ባለው አሸዋ ባለብዙ ንብርብር ማጠናቀቂያዎችን ለመሥራት የጡብ ወይም የኮንክሪት ገጽታዎችን ለማዘጋጀት እጅግ ጥሩ ነው።

ቁጥጥር የተደረገበት የቅንጣት መጠን ካላቸው ክብ ኳርትዞች ጋር ሲቀላቀል፣ ማራኪ የዲዛይን ውጤትና ልዩ ሸካራነት (ቴክስቸር) ያላቸውን ሽፋኖች ለመሥራት የTIX-CEM ሥርዓትን ይፈጥራል።

ዝግጅት

የሚታከመው ገጽ ዝግጅት መሠረታዊ ጠቀሜታ አለው። TIX-CEM ደረቅ ወይም በትንሹ እርጥብ፣ በደንብ የጸዱና ከዘይት፣ ከቅባት፣ ከቀለም ቅሪቶችና ከሌሎች ሊወገዱ ከሚችሉ ክፍሎች ነጻ በሆኑ መሠረቶች ላይ መተግበር አለበት። አስፈላጊ ከሆነ የማንኛውንም በካይ ወኪል ዱካ ሁሉ ያስወግዱ። መሠረቱ ቢያንስ ከ15 ቀናት በፊት የተሠራ መሆን አለበት። መጥፎ ዝግጅት የምርቱን መጣበቅ ያበላሻል።

አካላዊ ባህሪያት (የተለመዱ እሴቶች)

ባህሪ	እሴት
የቅልቅል ጥምርታ በክብደት A : B (A = መሠረት፤ B = ማጠንከሪያ)	2 : 1 (በክብደት)
ፖት ላይፍ በ20 °C	40 - 60 ደቂቃ
በኮንክሪት ላይ መጣበቅ (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (የኮንክሪት መሰበር)
የመጨመቅ ጥንካሬ (ከ28 ቀናት በኋላ)	300 kg/cm^2
የእንፋሎት አስተላላፊነት (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
አዎንታዊ ግፊት ያለው H2O መቋቋም	7,5 kg/cm^2
ከአቧራ ነጻ የሚሆንበት ጊዜ በ25 °C	4 ሰዓት
እንደገና ለመቀባት የሚያስፈልገው ጊዜ በ25 °C	12 ሰዓት

የሙሉ መጠንከር ጊዜ በ25 °C	6 ቀናት
የአተገባበር የሙቀት መጠን	ከ+5 °C እስከ +35 °C
የድንገተኛ የሙቀት መለዋወጥ መቋቋም (ፖሊመራይዝ የተደረገ ምርት)	ከ-15 °C እስከ +90 °C
የምርቱ ተቀጣጣይነት	ተቀጣጣይ ያልሆነ

አተገባበር

TIX-CEM ያለ ምንም ማቅጠን በስፓቱላ ወይም እንደ ልዩ ፍላጎቱ በብሩሽ፣ በሮለር ወይም በመርጨት ሊተገበር የሚችል ሲሆን፣ እንደ አገልግሎቱ ከ5% እስከ ከፍተኛው 20% ድረስ የመጠጥ ውሃን በመጠቀም ሊቀጠን ይችላል።

ምርቱን የሙቀት መጠኑ በ+5 °C እና +35 °C መካከል እንዲሁም አንጻራዊ እርጥበቱ በ35% እና 75% መካከል ባለ የአካባቢ ሁኔታ ይተግብሩ።

እያንዳንዱን ማሸጊያ በሚከፍቱበት ጊዜ፣ ሊኖር የሚችል ማንኛውንም ዝቃጭ (ሴዲመንት) ለማስወገድ ምርቱን በጥንቃቄና በደንብ ያማስሉ።

ከዚያም ሁለቱን አካላት A (ሬዚን) እና B (ማጠንከሪያ) በተመለከተው ጥምርታ በጥንቃቄ ይቀላቅሉ። በመቀጠል ሦስተኛውን አካል C (ዱቄት) እስከ ከፍተኛው 15 kg ድረስ ይጨምሩ፤ ከዚያም ወጥ የሆነ፣ እብጠት የሌለውና ተመሳሳይ ቀለም ያለው ድብልቅ እስኪገኝ ድረስ ያማስሉ። አካላቱ ከተቀላቀሉ በኋላ ምርቱ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው። ምርቱ በጣም ወፍራም (ቪስከስ) ሆኖ ከተገኘ፣ የአካል C መጠንን ይቀንሱ።

ምርቱ እንደ አገልግሎቱ ከ5% እስከ 15% (በA+B ላይ) የመጠጥ ውሃን በመጠቀም ሊቀጠን ይችላል።

የተቀላቀለው (ካታላይዝ የተደረገው) ምርት የመቆያ ጊዜ፣ ማለትም ለአተገባበር የሚጠቅመው ጊዜ፣ ወደ 40-60 ደቂቃ ነው (በመደበኛ የአካባቢ ሁኔታዎች)፤ እንደ አተገባበሩ ዓይነት፣ የምርቱን ምርጥ የሥራ አመቺነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ተገቢ የሆነ የምርት መጠን ማዘጋጀት ይመከራል።

መድረቁ በ25 °C በ4 ሰዓት ውስጥ "ከአቧራ ነጻ" ደረጃ ላይ ይደርሳል፤ ዳግም መቀባት በ25 °C በ12 ሰዓት ውስጥ፣ ሙሉ መጠንከር በ25 °C በ6 ቀናት ውስጥ።

አስፈላጊ ማስታወሻ፡ የአተገባበሩ ጥራት በሚጠቀሙባቸው መሣሪያዎች፣ ዕቃዎችና መገልገያዎች፣ እንዲሁም እንደ የሙቀት መጠን፣ አንጻራዊ እርጥበትና በአተገባበር ቦታው ላይ የአቧራ መኖር ባሉ የአተገባበር አካባቢያዊ ሁኔታዎች ተጽዕኖ ይደረግበታል። ምርቱን ለመጀመሪያ ጊዜ በሚተገብሩበት ጊዜ፣ በቴክኒክም ሆነ በውበት ረገድ ምርጡን ውጤት ለማረጋገጥ፣ ሂደቱን ለማጣራትና ለማጽደቅ ሲባል አንዳንድ ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ይመከራል።

የሽፋን መጠን

የሽፋን መጠኑ በሚታከመው መሠረት ዓይነትና የሸካራነት ደረጃ ላይ የተመሠረተ ነው። በአማካይ 1 mm ውፍረት ለማግኘት ወደ 1,5 kg/m^2 (A+B+C) ምርት ያስፈልጋል። እንደ ሰድሮችና ጠፍጣፋ ሲሚንቶ ላሉ ለስላሳ ገጽታዎች ወደ 0,5-0,6 kg/m^2 በቂ ነው።

ማሸጊያ

ከባልዲዎች የተዋቀረ የ30 kg ሥርዓት፦

- አካል A፡ 10 kg፤
- አካል B፡ 5 kg፤
- አካል C፡ 15 kg።

ማከማቻ

ከውርጭ፣ ከሙቀትና ከቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን ይጠብቁ። ከውርጭና ከመጠን በላይ ከሆነ ሙቀት በተጠበቁ፣ ባልተከፈቱ የመጀመሪያ መያዣዎች ውስጥ አካላት A እና B ወደ 12 ወራት ይቆያሉ፤ አካል C ወደ 6 ወራት።

ጥንቃቄዎችና ማስጠንቀቂያዎች

በአተገባበር ጊዜ አይብሉ፣ አይጠጡ እና አያጨሱ። የግል መከላከያ መሣሪያዎችን ይጠቀሙ፡- በደህንነት መረጃ ሉሁ ውስጥ የተመለከቱት ዓይነት ጓንቶች፣ መነጽሮች፣ ማስክና ልብሶች።

በደህንነትና በትራንስፖርት ጉዳዮች ላይ በሥራ ላይ ያሉትን ደንቦችና ድንጋጌዎች ሁልጊዜ ያክብሩ። የቴክኒክ መረጃ ሉሁን፣ የአተገባበር መመሪያዎችንና የደህንነት መረጃ ሉሁን ይመልከቱ። ለማንኛውም ማብራሪያ ወይም መረጃ የደንበኞች የቴክኒክ ድጋፍ ክፍላችንን እንዲያነጋግሩ እንጋብዛለን።

ለተጠቃሚው ማሳሰቢያ፡ በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች፣ እስከምናውቀው ድረስ፣ ትክክለኛና ጥንቃቄ የተሞላባቸው ናቸው፤ ነገር ግን የአጠቃቀም ሁኔታዎች በእኛ ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆኑ የሚሰጠው እያንዳንዱ ምክርና ሐሳብ ያለ ምንም ዋስትና ነው። ጥርጣሬ በሚኖርበት ጊዜ ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ሁልጊዜ ይመከራል። Design Systems ምርቶቹንና የዚህን ሰነድ ይዘት ያለ ምንም ቅድመ ማስታወቂያ የመቀየር መብቱን ይጠብቃል።