DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية TIX-CEM

نظام ديكوري إيبوكسي بولي أميدي أسمنتي

الوصف

نظام ديكوري إيبوكسي بولي أميدي أسمنتي ثلاثي المكوّن ذو أساس مائي.

الخصائص العامة

منتج ثلاثي المكوّن مُركَّب من راتنجات إيبوكسية معدَّلة في مستحلب، وروابط هيدروليكية، وأملاح سيليسية خاملة، ومصلّد بولي أميدي. يتميز بقدرة تثبيت عالية، ومقاومة جيدة للماء، وقدرة التصاق ممتازة على الأسطح الأسمنتية الجديدة والقديمة. TIX-CEM منتج مُركَّب ليلتصق تمامًا على الأسمنت القديم وكذلك على الأسمنت الجديد غير المعالج بالكامل، وعلى البلاط والطوب والأحجار. ويمثل معالجة سطحية ممتازة، إذ يعزز تثبيت الكسوات الواقية والمضادة للتآكل والمانعة للماء. ويتمتع بقدرة ممتازة على العزل المائي ويشكّل نظامًا غشائيًا يسمح بانتقال (نفاذية) البخار ويقاوم في الوقت نفسه ضغط الدفع الإيجابي والسلبي للماء (H_2O).

مجالات التطبيق

TIX-CEM مخصص لتحضير الأسطح الحاملة الخرسانية لتنفيذ أرضيات من الراتنج الإيبوكسي أو البولي يوريثاني. وخلوّه من المذيبات يجعله مناسبًا لتحضير الأسطح، حتى في الأماكن المغلقة، مثل الأرضيات المدنية والصناعية، وجدران وأرضيات غرف التبريد، والخزانات الأسمنتية ومستودعات الأغذية. ممتاز لتحضير الأسطح من الطوب أو الخرسانة لتنفيذ تشطيبات متعددة الطبقات برمل ذي تدرج حبيبي معاير.

عند خلطه مع الكوارتز الكروي ذي التدرج الحبيبي المضبوط يُكوّن نظام TIX-CEM لتنفيذ كسوات ذات تأثير تصميمي جذاب وملمس (تكستشر) مميز.

التحضير

تحضير السطح المراد معالجته ذو أهمية جوهرية. يُطبَّق TIX-CEM على أسطح جافة أو رطبة قليلًا، نظيفة جيدًا وخالية من الزيوت والشحوم وبقايا الدهانات وأي أجزاء أخرى قابلة للإزالة. وعند الضرورة تُزال كل آثار أي عامل ملوث. ويجب أن يكون السطح قد نُفّذ منذ 15 يومًا على الأقل. والتحضير السيئ يضر بالتصاق المنتج.

الخصائص الفيزيائية (القيم النموذجية)

الخاصية	القيمة
نسبة الخلط بالوزن A : B (A = الأساس؛ B = المصلّد)	2 : 1 (بالوزن)
زمن الاستخدام بعد الخلط عند 20 °C	40 - 60 دقيقة
الالتصاق على الخرسانة (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (انكسار الخرسانة)
مقاومة الضغط (بعد 28 يومًا)	300 kg/cm^2
نفاذية البخار (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
مقاومة ضغط الماء (H_2O) الإيجابي	7,5 kg/cm^2
زمن الجفاف عن الغبار عند 25 °C	4 ساعات
زمن إعادة الطلاء عند 25 °C	12 ساعة
زمن التصلب الكامل عند 25 °C	6 أيام

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

درجة حرارة التطبيق	من +5 C° إلى +35 C°
مقاومة التقلبات الحرارية (المنتج المتبلمر)	من -15 C° إلى +90 C°
قابلية المنتج للاشتعال	غير قابل للاشتعال

التطبيق

يمكن تطبيق TIX-CEM بالمالج دون أي تخفيف أو بالفرشاة أو الرول أو الرش بحسب الاحتياجات المحددة، ويمكن تخفيفه بنسبة من 5% إلى 20% كحد أقصى بحسب الاستخدام، باستخدام ماء الشرب.

يُطبَّق المنتج في ظروف بيئية بدرجة حرارة بين +5 C° و+35 C° ورطوبة نسبية بين 35% و75%.

عند فتح كل عبوة، يُخلط المنتج بعناية وبشكل جيد لإزالة أي ترسبات محتملة في القاع.

ثم يُخلط المكوّنان A (الراتنج) وB (المصلّد) بعناية بالنسبة المحددة. بعد ذلك يُضاف المكوّن الثالث C (المسحوق) بحد أقصى 15 kg، ثم يُخلط حتى الحصول على خليط متجانس خالٍ من الكتل وذي لون موحد. وبعد خلط المكوّنات يصبح المنتج جاهزًا للاستخدام. وإذا بدا المنتج شديد اللزوجة، تُقلَّل كمية المكوّن C.

يمكن تخفيف المنتج بنسبة من 5% إلى 15% (على A+B) بحسب الاستخدام، باستخدام ماء الشرب.

تبلغ مدة صلاحية المنتج بعد الخلط (التفاعل)، أي الزمن المتاح للتطبيق، حوالي 40-60 دقيقة (في الظروف المحيطة العادية)؛ وبحسب نوع التطبيق يُنصح بتحضير كمية مناسبة من المنتج بحيث تُضمن قابلية تشغيله المثلى.

يصل الجفاف إلى مستوى «الجفاف عن الغبار» خلال 4 ساعات عند 25 C°، وإمكانية إعادة الطلاء خلال 12 ساعة عند 25 C°، والتصلب الكامل خلال 6 أيام عند 25 C°.

ملاحظة مهمة: تتأثر جودة التطبيق بالمعدات والتجهيزات والأدوات المستخدمة، وكذلك بالظروف البيئية للتطبيق، مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية ووجود الغبار في منطقة التطبيق. وعند تطبيق المنتج للمرة الأولى يُنصح بإجراء بعض الاختبارات الأولية بهدف التحقق من العملية واعتمادها لضمان أفضل نتيجة فنية وجمالية.

معدل التغطية

يتوقف معدل التغطية على نوع السطح الحامل المراد معالجته ودرجة خشونته. وفي المتوسط، يلزم للحصول على سماكة 1 mm حوالي 1,5 (A+B+C) kg/m² من المنتج. أما للأسطح الملساء، مثل البلاط والأسمنت المستوي، فيكفي حوالي 0,5-0,6 kg/m².

العبوات

نظام 30 kg مكوّن من دلاء:

- المكوّن A: 10 kg؛
- المكوّن B: 5 kg؛
- المكوّن C: 15 kg.

الحفظ

يُحمى من الصقيع والحرارة وضوء الشمس المباشر. في العبوات الأصلية السليمة، المحمية من الصقيع والحرارة المفرطة، يُحفظ المكوّنان A وB لمدة 12 شهرًا تقريبًا؛ والمكوّن C لمدة 6 أشهر تقريبًا.

الاحتياطات والتحذيرات

أثناء التطبيق لا يُؤكل ولا يُشرب ولا يُدخَّن. تُستخدم معدات الوقاية الشخصية: القفازات والنظارات والقناع والملابس من النوع المذكور في نشرة بيانات السلامة.

تُراعى دائمًا اللوائح والأحكام السارية في مجال السلامة والنقل. يُرجع إلى النشرة الفنية وتوجيهات التطبيق ونشرة بيانات السلامة.
ولأي توضيح أو معلومة ندعوكم إلى الاتصال بخدمة الدعم الفني للعملاء لدينا.

ملاحظة للمستخدم: المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة ودقيقة، على حد علمنا، غير أن كل توصية واقتراح يُقدَّم دون أي ضمان، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتنا المباشرة. وفي حالة الشك يُنصح دائمًا بإجراء اختبارات أولية. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل المنتجات ومحتوى هذه النشرة دون أي إشعار مسبق.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it