DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST TIX-CEM
DEKORATIVNI EPOKSI-POLIAMIDNI CEMENTNI SISTEM

OPIS

Trokomponentni dekorativni epoksi-poliamidni cementni sistem na bazi vode.

OPCE KARAKTERISTIKE

Trokomponentni proizvod formuliran s modificiranim epoksidnim smolama u emulziji, hidraulicnim vezivima, inertnim silicijskim solima i poliamidnim ucvrscivacem. Ima visoku moc sidrenja, dobru otpornost na vodu i odlicnu moc prianjanja na nove i stare cementne povrsine. TIX-CEM je proizvod formuliran da savrseno prianja na stari cement, a također i na novi, ne potpuno odlezani cement, plocice, opeku i kamen. Predstavlja odlican povrsinski tretman, pospjesujuci sidrenje zastitnih, antikorozivnih i hidroizolacijskih obloga. Ima odlicnu hidroizolacijsku sposobnost i cini membranski sistem koji omogucava migraciju (propusnost) pare i istovremeno odolijeva pozitivnom i negativnom pritisku H2O.

PODRUCJA PRIMJENE

TIX-CEM je specificno namijenjen pripremi betonskih podloga za izradu podova od epoksidne ili poliuretanske smole. Odsustvo rastvaraca cini ga pogodnim za pripremu podloga, i u zatvorenim prostorima, kao sto su stambeni i industrijski podovi, zidovi i podovi hladnjaca, betonski rezervoari i skladista hrane. Odlican za pripremu povrsina od opeke ili betona za izradu viseslojnih zavrsnih obrada s pijeskom kalibrirane granulacije.

Pomijesan sa sferoidnim kvarcima kontrolirane granulacije stvara sistem TIX-CEM za izradu obloga ugodnog dizajnerskog efekta, karakteristicne teksture.

PRIPREMA

Priprema povrsine koja se obrađuje od kljucnog je znacaja. TIX-CEM se nanosi na suhe ili blago vlazne podloge, dobro ocistcene i bez ulja, masnoca, ostataka boja i drugih uklonjivih dijelova. Po potrebi ukloniti svaki trag bilo kakvog zagađivaca. Podloga mora biti izvedena najmanje 15 dana ranije. Losa priprema ugrozava prianjanje proizvoda.

FIZICKA SVOJSTVA (TIPICNE VRIJEDNOSTI)

KARAKTERISTIKA	VRIJEDNOST
Maseni omjer mijesanja A : B (A = baza; B = ucvrscivac)	2 : 1 (maseno)
Pot life na 20 °C	40 - 60 min
Prianjanje na beton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (lom betona)
Cvrstoca na pritisak (nakon 28 dana)	300 kg/cm^2
Paropropusnost (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Otpornost na pozitivni pritisak H2O	7,5 kg/cm^2
Vrijeme do stanja bez prašine na 25 °C	4 sata
Vrijeme do premazivanja na 25 °C	12 sati
Vrijeme potpunog očvršćavanja na 25 °C	6 dana
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +35 °C
Otpornost na temperaturne promjene (polimerizirani proizvod)	od -15 °C do +90 °C
Zapaljivost proizvoda	Nezapaljiv

NANOŠENJE

TIX-CEM se može nanositi gleterom bez ikakvog razrjeđivanja ili četkom, valjkom ili prskanjem, ovisno o specifičnim potrebama, i može se razrijediti od 5% do najviše 20%, ovisno o upotrebi, koristeći pitku vodu.

Proizvod nanositi u uvjetima okoline s temperaturom između +5 °C i +35 °C i relativnom vlažnošću između 35% i 75%.

Prilikom otvaranja svakog pakovanja proizvod pažljivo promiješati kako bi se uklonila eventualna sedimentacija.

Zatim pažljivo pomiješati dvije komponente A (smola) i B (učvršćivač) u navedenom omjeru. Potom dodati treću komponentu C (prah) do najviše 15 kg, pa miješati dok se ne dobije homogena mješavina, bez grudvica i ujednačene boje. Nakon miješanja komponenti proizvod je spreman za upotrebu. U slučaju da proizvod bude vrlo viskozan, smanjiti količinu komponente C.

Proizvod se može razrijediti od 5% do 15% (na A+B), ovisno o upotrebi, koristeći pitku vodu.

Trajanje kataliziranog proizvoda, odnosno vrijeme raspoloživo za nanošenje, iznosi oko 40-60 minuta (u uvjetima okoline); ovisno o nanošenju, preporučuje se priprema odgovarajuće količine proizvoda kako bi se osigurala njegova optimalna obradivost.

Sušenje dostiže stepen „bez prašine“ za 4 sata na 25 °C, mogućnost premazivanja za 12 sati na 25 °C, a potpuno očvršćavanje za 6 dana na 25 °C.

VAŽNA NAPOMENA: na kvalitet nanošenja utjecat će oprema, uređaji i alati koji se koriste, kao i uvjeti okoline pri nanošenju, kao što su temperatura, relativna vlažnost i prisustvo prašine u području nanošenja. Kada se proizvod nanosi prvi put, preporučuje se izvesti nekoliko prethodnih testova u cilju provjere i validacije procesa, kako bi se garantirao najbolji tehnički i estetski rezultat.

POTROŠNJA

Potrošnja ovisi o vrsti i stepenu hrapavosti podloge koja se obrađuje. U prosjeku, za postizanje 1 mm debljine potrebno je oko 1,5 kg/m^2 (A+B+C) proizvoda. Za glatke površine, kao što su pločice i ravan cement, dovoljno je oko 0,5-0,6 kg/m^2.

PAKOVANJA

Sistem od 30 kg koji se sastoji od kanti:

- Komponenta A: 10 kg;
- Komponenta B: 5 kg;
- Komponenta C: 15 kg.

CUVANJE

Zastititi od mraza, toplote i direktne suncеve svjetlosti. U originalnim i neostecenim posudama, zasticene od mraza i pretjerane toplote, komponente A i B cuvaju se oko 12 mjeseci; komponenta C oko 6 mjeseci.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Tokom nanosenja ne jesti, ne piti i ne pusiti. Koristiti licnu zastitnu opremu: rukavice, naocale, masku i odjecu vrste navedene u sigurnosno-tehnickom listu.

Uvijek postovati vazece propise i odredbe iz oblasti sigurnosti i transporta. Konsultovati tehnicki list, smjernice za nanosenje i sigurnosno-tehnicki list. Za svako pojasnjenje ili informaciju pozivamo vas da kontaktirate nasu Tehnicku podrsku za kupce.

Napomena za korisnika: informacije sadrzane u ovom listu su, koliko nam je poznato, tacne i precizne, ali svaka data preporuka i sugestija je bez ikakve garancije, buduci da uvjeti upotrebe nisu pod nasom direktnom kontrolom. U slucaju sumnje uvijek je preporucljivo izvesti prethodne probe. Design Systems zadrzava pravo izmjene proizvoda i sadrzaja ovog dokumenta bez prethodne najave.