DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT TIX-CEM
DEKORATIVES EPOXID-POLYAMID-ZEMENTSYSTEM

BESCHREIBUNG

Dreikomponentiges, wasserbasiertes dekoratives Epoxid-Polyamid-Zementsystem.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Dreikomponentiges Produkt, formuliert mit modifizierten Epoxidharzen in Emulsion, hydraulischen Bindemitteln, inerten Siliciumsalzen und einem Polyamidhärter. Es hat eine hohe Haftkraft, gute Wasserbeständigkeit und ein ausgezeichnetes Haftvermögen auf neuen und alten Betonflächen. TIX-CEM ist ein Produkt, das so formuliert ist, dass es perfekt auf altem Beton und auch auf neuem, nicht vollständig ausgehärtetem Beton, Fliesen, Ziegeln und Steinen haftet. Es stellt eine ausgezeichnete Oberflächenbehandlung dar und fördert die Haftung von schützenden, korrosionsschützenden und abdichtenden Beschichtungen. Es hat eine ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeit und bildet ein Membransystem, das die Migration (Durchlässigkeit) von Wasserdampf ermöglicht und gleichzeitig dem positiven und negativen Druck von H2O standhält.

ANWENDUNGSBEREICHE

TIX-CEM ist speziell für die Vorbereitung von Betonuntergründen zur Herstellung von Epoxid- oder Polyurethanharzböden bestimmt. Die Lösemittelfreiheit macht es geeignet für die Vorbereitung von Untergründen, auch in geschlossenen Räumen, wie Böden im Wohn- und Industriebereich, Wände und Böden von Kühlzellen, Betonbehälter und Lebensmittellager. Ausgezeichnet für die Vorbereitung von Ziegel- oder Betonflächen zur Herstellung von Mehrschichtbeschichtungen mit Sand kalibrierter Körnung.

Gemischt mit kugelförmigen Quarzen kontrollierter Körnung bildet es das System TIX-CEM zur Herstellung von Beschichtungen mit ansprechender Designwirkung und charakteristischer Textur.

VORBEREITUNG

Die Vorbereitung der zu behandelnden Oberfläche ist von grundlegender Bedeutung. TIX-CEM ist auf trockene oder leicht feuchte, gut gereinigte Untergründe aufzutragen, die frei von Ölen, Fetten, Farbresten und anderen losen Teilen sind. Falls erforderlich, jede Spur von Verunreinigungen entfernen. Der Untergrund muss seit mindestens 15 Tagen hergestellt sein. Eine schlechte Vorbereitung beeinträchtigt die Haftung des Produkts.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (TYPISCHE WERTE)

EIGENSCHAFT	WERT
Mischungsverhältnis nach Gewicht A : B (A = Basis; B = Härter)	2 : 1 (Gewichtsanteile)
Topfzeit bei 20 °C	40 - 60 min
Haftung auf Beton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (Bruch im Beton)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Druckfestigkeit (nach 28 Tagen)	300 kg/cm^2
Wasserdampfdurchlässigkeit (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
Beständigkeit gegen H2O bei positivem Druck	7,5 kg/cm^2
Staubtrocken bei 25 °C	4 Stunden
Überarbeitbar bei 25 °C	12 Stunden
Vollständige Aushärtung bei 25 °C	6 Tage
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C
Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ausgehärtetes Produkt)	von -15 °C bis +90 °C
Entzündbarkeit des Produkts	Nicht entzündbar

ANWENDUNG

TIX-CEM kann je nach spezifischem Bedarf mit der Spachtel ohne jede Verdünnung oder mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen werden und kann je nach Verwendung mit 5% bis max. 20% Trinkwasser verdünnt werden.

Das Produkt bei Umgebungsbedingungen mit einer Temperatur zwischen +5 °C und +35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 75% auftragen.

Beim Öffnen jedes Gebindes das Produkt sorgfältig aufrühren, um eventuelle Ablagerungen zu beseitigen.

Anschließend die beiden Komponenten A (Harz) und B (Härter) im angegebenen Verhältnis sorgfältig mischen. Danach die dritte Komponente C (Pulver) bis zu max. 15 kg zugeben und mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung mit gleichmäßiger Farbe erreicht ist. Nach dem Mischen der Komponenten ist das Produkt gebrauchsfertig. Sollte das Produkt sehr viskos sein, die Menge der Komponente C verringern.

Das Produkt kann je nach Verwendung mit 5% bis 15% Trinkwasser (bezogen auf A+B) verdünnt werden.

Die Topfzeit des angemischten Produkts, d. h. die für die Verarbeitung nutzbare Zeit, beträgt etwa 40-60 Minuten (bei Raumbedingungen); je nach Anwendung wird empfohlen, eine angemessene Produktmenge anzusetzen, um eine optimale Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.

Die Trocknung erreicht den Zustand „staubtrocken“ nach 4 Stunden bei 25 °C, Überarbeitbarkeit nach 12 Stunden bei 25 °C, vollständige Aushärtung nach 6 Tagen bei 25 °C.

WICHTIGER HINWEIS: Die Qualität der Anwendung wird von der verwendeten Ausrüstung, den Geräten und Werkzeugen sowie von den Umgebungsbedingungen bei der Verarbeitung wie Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Staub im Verarbeitungsbereich beeinflusst. Bei der ersten Anwendung des Produkts wird empfohlen, einige Vorversuche durchzuführen, um den Prozess zu prüfen und zu validieren und so das beste technische und ästhetische Ergebnis zu gewährleisten.

ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit hängt von der Art und dem Rauheitsgrad des zu behandelnden Untergrunds ab. Im Durchschnitt sind für 1 mm Schichtdicke etwa 1,5 kg/m^2 (A+B+C) Produkt erforderlich. Für glatte Flächen wie Fliesen und ebenen Beton sind etwa 0,5-0,6 kg/m^2 ausreichend.

VERPACKUNGEN

System zu 30 kg, bestehend aus Eimern:

- Komponente A: 10 kg;
- Komponente B: 5 kg;
- Komponente C: 15 kg.

LAGERUNG

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. In original verschlossenen, unversehrten Gebinden, vor Frost und übermäßiger Hitze geschützt, sind die Komponenten A und B etwa 12 Monate haltbar; die Komponente C etwa 6 Monate.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske und Schutzkleidung gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Stets die geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu Sicherheit und Transport beachten. Das technische Datenblatt, die Verarbeitungsrichtlinien und das Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Rückfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Hinweis für den Anwender: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind nach unserem Kenntnisstand richtig und genau; jede Empfehlung und jeder Hinweis erfolgt jedoch ohne Gewähr, da die Einsatzbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es stets ratsam, Vorversuche durchzuführen. Design Systems behält sich das Recht vor, die Produkte und den Inhalt dieses Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it