DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA TIX-CEM
SISTEMA DECORATIVO EPOXI-POLIAMÍDICO CEMENTOSO

DESCRIPCIÓN

Sistema decorativo epoxi-poliamídico cementoso tricomponente de base acuosa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto tricomponente formulado con resinas epoxídicas modificadas en emulsión, ligantes hidráulicos, sales de silicio inertes y un endurecedor poliamídico. Tiene un alto poder de anclaje, buena resistencia al agua y excelente poder de agarre sobre superficies de cemento nuevas y viejas. TIX-CEM es un producto formulado para adherirse perfectamente sobre cemento viejo y también sobre cemento nuevo no completamente curado, baldosas, ladrillos y piedras. Representa un excelente tratamiento superficial, favoreciendo el anclaje de revestimientos protectores, anticorrosivos e impermeabilizantes. Tiene una excelente capacidad impermeabilizante y constituye un sistema de membrana que permite la migración (permeabilidad) del vapor y, al mismo tiempo, resiste la presión de empuje positiva y negativa del H2O.

CAMPOS DE APLICACIÓN

TIX-CEM es específico para la preparación de soportes de hormigón para la realización de pavimentos de resina epoxídica o poliuretánica. La ausencia de disolventes lo hace indicado para la preparación de soportes, incluso en ambientes cerrados, como pavimentos civiles e industriales, paredes y pavimentos de cámaras frigoríficas, depósitos de cemento y almacenes alimentarios. Excelente para la preparación de superficies de ladrillo u hormigón para realizar acabados multicapa con arena de granulometría calibrada.

Mezclado con cuarzos esferoidales de granulometría controlada crea el sistema TIX-CEM para la realización de revestimientos de agradable impacto de diseño, con una textura característica.

PREPARACIÓN

La preparación de la superficie a tratar es de fundamental importancia. TIX-CEM debe aplicarse sobre soportes secos o ligeramente húmedos, bien limpios y exentos de aceites, grasas, restos de pintura y otras partes removibles. Si es necesario, eliminar cualquier rastro de agentes contaminantes. El soporte debe haberse realizado al menos 15 días antes. Una mala preparación compromete la adherencia del producto.

PROPIEDADES FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

CARACTERÍSTICA	VALOR
Relación de catálisis en peso A : B (A = base; B = endurecedor)	2 : 1 (en peso)
Pot life a 20 °C	40 - 60 min
Adherencia sobre hormigón (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (rotura del hormigón)
Resistencia a compresión (a 28 días)	300 kg/cm^2
Permeabilidad al vapor (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Resistencia al H2O con empuje positivo	7,5 kg/cm^2
Tiempo de secado al polvo a 25 °C	4 horas
Tiempo de repintado a 25 °C	12 horas
Tiempo de endurecimiento completo a 25 °C	6 días
Temperatura de aplicación	de +5 °C a +35 °C
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura (producto polimerizado)	de -15 °C a +90 °C
Inflamabilidad del producto	No inflamable

APLICACIÓN

TIX-CEM puede aplicarse con llana sin ninguna dilución o con brocha, rodillo o pistola según las necesidades específicas, y puede diluirse del 5% al 20% máx. según el uso, empleando agua potable.

Aplicar el producto en condiciones ambientales con temperatura entre +5 °C y +35 °C y humedad relativa entre 35% y 75%.

Al abrir cada envase, mezclar cuidadosamente el producto para eliminar posibles sedimentaciones.

Mezclar a continuación cuidadosamente los dos componentes A (resina) y B (endurecedor) en la proporción indicada. Seguidamente añadir el tercer componente C (polvo) hasta un máx. de 15 kg y mezclar hasta obtener una masa homogénea, sin grumos y de coloración uniforme. Tras el mezclado de los componentes, el producto está listo para el uso. En caso de que el producto resultase muy viscoso, reducir la cantidad del componente C.

El producto puede diluirse del 5% al 15% (sobre A+B) según el uso, empleando agua potable.

La duración del producto catalizado, es decir, el tiempo útil para la aplicación, es de aproximadamente 40-60 minutos (en condiciones ambiente); en función de la aplicación se recomienda preparar una cantidad adecuada de producto para garantizar su trabajabilidad óptima.

El secado alcanza el nivel de “secado al polvo” en 4 horas a 25 °C, el repintado en 12 horas a 25 °C y el endurecimiento completo en 6 días a 25 °C.

NOTA IMPORTANTE: la calidad de la aplicación se verá influida por la maquinaria, los equipos y las herramientas adoptados, así como por las condiciones ambientales de aplicación, como la temperatura, la humedad relativa y la presencia de polvo en la zona de aplicación. Cuando se aplica el producto por primera vez, se recomienda realizar algunas pruebas preliminares con el fin de verificar y validar el proceso para garantizar el mejor resultado tanto técnico como estético.

RENDIMIENTO

El rendimiento depende del tipo y del grado de rugosidad del soporte a tratar. Por término medio, para obtener 1 mm de espesor se necesitan aproximadamente 1,5 kg/m^2 (A+B+C) de producto. Para superficies lisas, como baldosas y cemento plano, bastan aproximadamente 0,5-0,6 kg/m^2.

ENVASES

Sistema de 30 kg compuesto por cubos:

- Componente A: 10 kg;
- Componente B: 5 kg;
- Componente C: 15 kg.

CONSERVACIÓN

Proteger de las heladas, del calor y de la luz directa del sol. En envases originales e íntegros, protegidos de las heladas y del calor excesivo, los componentes A y B se conservan durante aproximadamente 12 meses; el componente C, durante aproximadamente 6 meses.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Durante la aplicación no comer, beber ni fumar. Utilizar equipos de protección individual: guantes, gafas, mascarilla y ropa del tipo indicado en la ficha de datos de seguridad.

Respetar siempre las normativas y disposiciones vigentes en materia de seguridad y transporte. Consultar la ficha técnica, las directrices de aplicación y la ficha de datos de seguridad. Para cualquier aclaración o información, les invitamos a contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a Clientes.

Nota para el usuario: la información contenida en la presente ficha es, según nuestro leal saber, exacta y precisa, pero toda recomendación y sugerencia se ofrece sin garantía alguna, ya que las condiciones de empleo no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, es siempre aconsejable realizar pruebas preliminares. Design Systems se reserva el derecho de modificar los productos y el contenido de la presente ficha sin previo aviso.