DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE TIX-CEM
SYSTÈME DÉCORATIF ÉPOXY-POLYAMIDE CIMENTAIRE

DESCRIPTION

Système décoratif époxy-polyamide cimentaire tricomposant à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit tricomposant formulé avec des résines époxydiques modifiées en émulsion, des liants hydrauliques, des sels de silicium inertes et un durcisseur polyamide. Il possède un pouvoir d'accrochage élevé, une bonne résistance à l'eau et un excellent pouvoir d'adhérence sur les surfaces en béton neuves et anciennes. TIX-CEM est un produit formulé pour adhérer parfaitement sur béton ancien ainsi que sur béton neuf non complètement mûri, carrelages, briques et pierres. Il constitue un excellent traitement de surface, favorisant l'accrochage de revêtements protecteurs, anticorrosion et imperméabilisants. Il possède une excellente capacité imperméabilisante et constitue un système membranaire permettant la migration (perméabilité) de la vapeur tout en résistant à la pression hydrostatique positive et négative de l'H2O.

DOMAINES D'APPLICATION

TIX-CEM est spécifique pour la préparation des supports en béton en vue de la réalisation de sols en résine époxydique ou polyuréthane. L'absence de solvants le rend indiqué pour la préparation des fonds, même en locaux fermés, tels que sols résidentiels et industriels, murs et sols de chambres froides, réservoirs en béton et entrepôts alimentaires. Excellent pour la préparation de surfaces en briques ou en béton en vue de réaliser des finitions multicouches avec du sable à granulométrie calibrée.

Mélangé avec des quartz sphéroïdaux à granulométrie contrôlée, il crée le système TIX-CEM pour la réalisation de revêtements d'un agréable impact design, à la texture caractéristique.

PRÉPARATION

La préparation de la surface à traiter est d'une importance fondamentale. TIX-CEM doit être appliqué sur des fonds secs ou légèrement humides, bien propres et exempts d'huiles, de graisses, de résidus de peintures et d'autres parties non adhérentes. Si nécessaire, éliminer toute trace de tout agent polluant. Le fond doit avoir été réalisé depuis au moins 15 jours. Une mauvaise préparation compromet l'adhérence du produit.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS TYPIQUES)

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Rapport de mélange en poids A : B (A = base ; B = durcisseur)	2 : 1 (en poids)
Pot-life à 20 °C	40 - 60 min
Adhérence sur béton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (rupture du béton)
Résistance à la compression (après 28 j)	300 kg/cm^2
Perméabilité à la vapeur (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Résistance à l'H2O en pression positive	7,5 kg/cm^2
Temps hors poussière à 25 °C	4 heures
Délai de recouvrement à 25 °C	12 heures
Temps de durcissement complet à 25 °C	6 jours
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Résistance aux chocs thermiques (produit polymérisé)	de -15 °C à +90 °C
Inflammabilité du produit	Non inflammable

APPLICATION

TIX-CEM peut être appliqué à la spatule sans aucune dilution, ou au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation selon les besoins spécifiques, et peut être dilué de 5% à 20% max selon l'utilisation, en employant de l'eau potable.

Appliquer le produit dans des conditions ambiantes avec une température comprise entre +5 °C et +35 °C et une humidité relative comprise entre 35% et 75%.

À l'ouverture de chaque emballage, mélanger soigneusement le produit pour éliminer les éventuelles sédimentations.

Mélanger ensuite soigneusement les deux composants A (résine) et B (durcisseur) dans le rapport indiqué. Ajouter ensuite le troisième composant C (poudre) jusqu'à un maximum de 15 kg, puis mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux et de couleur uniforme. Après le mélange des composants, le produit est prêt à l'emploi. Si le produit s'avère très visqueux, réduire la quantité de composant C.

Le produit peut être dilué de 5% à 15% (sur A+B) selon l'utilisation, en employant de l'eau potable.

La durée de vie du produit catalysé, c'est-à-dire le temps utile pour l'application, est d'environ 40-60 minutes (dans les conditions ambiantes) ; en fonction de l'application, il est conseillé de préparer une quantité adéquate de produit de manière à en garantir l'ouvrabilité optimale.

Le séchage atteint le niveau « hors poussière » en 4 heures à 25 °C, la recouvrabilité en 12 heures à 25 °C et le durcissement complet en 6 jours à 25 °C.

NOTE IMPORTANTE : la qualité de l'application sera influencée par le matériel, les équipements et les outils adoptés, ainsi que par les conditions ambiantes d'application, telles que la température, l'humidité relative et la présence de poussières dans la zone d'application. Lors de la première application du produit, il est recommandé d'effectuer quelques essais préliminaires afin de vérifier et de valider le processus, pour garantir le meilleur résultat tant technique qu'esthétique.

RENDEMENT

Le rendement dépend du type et du degré de rugosité du support à traiter. En moyenne, pour obtenir 1 mm d'épaisseur, il faut environ 1,5 kg/m^2 (A+B+C) de produit. Pour les surfaces lisses, comme les carrelages et le béton plan, environ 0,5-0,6 kg/m^2 suffisent.

CONDITIONNEMENTS

Système de 30 kg composé de seaux :

- Composant A : 10 kg ;
- Composant B : 5 kg ;
- Composant C : 15 kg.

CONSERVATION

Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Dans leurs récipients d'origine intacts, protégés du gel et de la chaleur excessive, les composants A et B se conservent environ 12 mois ; le composant C environ 6 mois.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer. Utiliser des équipements de protection individuelle : gants, lunettes, masque et vêtements du type indiqué dans la fiche de données de sécurité.

Toujours respecter les réglementations et dispositions en vigueur en matière de sécurité et de transport. Consulter la fiche technique, les directives d'application et la fiche de données de sécurité. Pour tout éclaircissement ou information, nous vous invitons à contacter notre Assistance Technique Clients.

Note pour l'utilisateur : les informations contenues dans la présente fiche sont, à notre connaissance, exactes et précises, mais toute recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, les conditions d'emploi n'étant pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires. Design Systems se réserve le droit de modifier les produits et le contenu de la présente fiche sans aucun préavis.