DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA TIX-CEM
SISTEMA DECORATIVO EPÓXI-POLIAMÍDICO CIMENTÍCIO

DESCRIÇÃO

Sistema decorativo epóxi-poliamídico cimentício de três componentes à base de água.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto de três componentes formulado com resinas epoxídicas modificadas em emulsão, ligantes hidráulicos, sais de silício inertes e um endurecedor poliamídico. Tem alto poder de ancoragem, boa resistência à água e ótimo poder de aderência sobre superfícies de cimento novas e antigas. O TIX-CEM é um produto formulado para aderir perfeitamente sobre cimento antigo e também sobre cimento novo não completamente curado, azulejos/ladrilhos, tijolos e pedras. Representa um ótimo tratamento superficial, favorecendo a ancoragem de revestimentos protetores, anticorrosivos e impermeabilizantes. Tem uma ótima capacidade impermeabilizante e constitui um sistema de membrana que permite a migração (permeabilidade) do vapor e, ao mesmo tempo, resiste à pressão positiva e negativa da H2O.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O TIX-CEM é específico para a preparação de substratos de concreto/betão para a execução de pisos em resina epoxídica ou poliuretânica. A ausência de solventes torna-o indicado para a preparação de substratos, inclusive em ambientes fechados, como pisos civis e industriais, paredes e pisos de câmaras frigoríficas, reservatórios de cimento e depósitos alimentares. Ótimo para a preparação de superfícies de tijolo ou concreto/betão para realizar acabamentos multicamada com areia de granulometria calibrada.

Misturado com quartzos esferoidais de granulometria controlada, cria o sistema TIX-CEM para a execução de revestimentos de agradável impacto de design, com uma textura característica.

PREPARAÇÃO

A preparação da superfície a tratar é de fundamental importância. O TIX-CEM deve ser aplicado sobre substratos secos ou ligeiramente húmidos, bem limpos e isentos de óleos, gorduras, resíduos de tintas e outras partes removíveis. Se necessário, eliminar qualquer vestígio de agentes contaminantes. O substrato deve ter sido executado há pelo menos 15 dias. Uma má preparação compromete a aderência do produto.

PROPRIEDADES FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

CARACTERÍSTICA	VALOR
Relação de mistura em peso A : B (A = base; B = endurecedor)	2 : 1 (em peso)
Pot life a 20 °C	40 - 60 min
Aderência sobre concreto/betão (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (ruptura do concreto/betão)
Resistência à compressão (após 28 dias)	300 kg/cm^2
Permeabilidade ao vapor (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Resistência à H2O com pressão positiva	7,5 kg/cm^2
Tempo de secagem ao pó a 25 °C	4 horas
Tempo de repintura a 25 °C	12 horas
Tempo de endurecimento completo a 25 °C	6 dias
Temperatura de aplicação	de +5 °C a +35 °C
Resistência aos choques térmicos (produto polimerizado)	de -15 °C a +90 °C
Inflamabilidade do produto	Não inflamável

APLICAÇÃO

O TIX-CEM pode ser aplicado à espátula sem qualquer diluição ou a pincel, rolo ou pistola, consoante as necessidades específicas, e pode ser diluído de 5% até ao máximo de 20%, consoante a utilização, empregando água potável.

Aplicar o produto em condições ambientais com temperatura entre +5 °C e +35 °C e humidade relativa entre 35% e 75%.

No momento da abertura de cada embalagem, mexer cuidadosamente o produto para eliminar eventuais sedimentações.

Misturar depois cuidadosamente os dois componentes A (resina) e B (endurecedor) na relação indicada. Em seguida, adicionar o terceiro componente C (pó) até ao máximo de 15 kg e misturar até obter uma massa homogénea, sem grumos e de coloração uniforme. Após a mistura dos componentes, o produto está pronto a usar. Caso o produto resulte muito viscoso, reduzir a quantidade do componente C.

O produto pode ser diluído de 5% a 15% (sobre A+B), consoante a utilização, empregando água potável.

A duração do produto catalisado, ou seja, o tempo útil para a aplicação, é de cerca de 40-60 minutos (em condições ambiente); em função da aplicação, recomenda-se preparar uma quantidade adequada de produto, de modo a garantir a sua trabalhabilidade ótima.

A secagem atinge o nível de “seco ao pó” em 4 horas a 25 °C, a repintura em 12 horas a 25 °C e o endurecimento completo em 6 dias a 25 °C.

NOTA IMPORTANTE: a qualidade da aplicação será influenciada pelo equipamento, pelos acessórios e pelas ferramentas adotadas, bem como pelas condições ambientais de aplicação, como temperatura, humidade relativa e presença de pó na área de aplicação. Ao aplicar o produto pela primeira vez, recomenda-se realizar alguns testes preliminares com o objetivo de verificar e validar o processo, para garantir o melhor resultado, tanto técnico como estético.

RENDIMENTO

O rendimento depende do tipo e do grau de rugosidade do substrato a tratar. Em média, para obter 1 mm de espessura são necessários cerca de 1,5 kg/m^2 (A+B+C) de produto. Para superfícies lisas, como azulejos/ladrilhos e cimento plano, são suficientes cerca de 0,5-0,6 kg/m^2.

EMBALAGENS

Sistema de 30 kg composto por baldes:

- Componente A: 10 kg;
- Componente B: 5 kg;
- Componente C: 15 kg.

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo, do calor e da luz solar direta. Em recipientes originais e intactos, protegidos do gelo e do calor excessivo, os componentes A e B conservam-se durante cerca de 12 meses; o componente C durante cerca de 6 meses.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Durante a aplicação, não comer, não beber e não fumar. Usar equipamentos de proteção individual: luvas, óculos, máscara e vestuário do tipo indicado na ficha de dados de segurança.

Respeitar sempre os regulamentos e as disposições em vigor em matéria de segurança e transporte. Consultar a ficha técnica, as diretrizes de aplicação e a ficha de dados de segurança. Para qualquer esclarecimento ou informação, convidamos a contactar a nossa Assistência Técnica a Clientes.

Nota para o utilizador: as informações contidas na presente ficha são, tanto quanto é do nosso conhecimento, exatas e precisas, mas todas as recomendações e sugestões dadas são fornecidas sem qualquer garantia, uma vez que as condições de utilização não estão sob o nosso controle direto. Em caso de dúvida, é sempre aconselhável efetuar testes preliminares. A Design Systems reserva-se o direito de modificar os produtos e o conteúdo da presente ficha sem qualquer aviso prévio.