DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ TIX-CEM
SISTEM DECORATIV EPOXI-POLIAMIDIC PE BAZĂ DE CIMENT

DESCRIERE

Sistem decorativ epoxi-poliamidic pe bază de ciment, tricomponent, pe bază de apă.

CARACTERISTICI GENERALE

Produs tricomponent formulat cu rășini epoxidice modificate în emulsie, lianți hidraulici, săruri de siliciu inerte și un întăritor poliamidic. Are putere de ancorare ridicată, bună rezistență la apă și excelentă putere de aderență pe suprafețe din ciment noi și vechi. TIX-CEM este un produs formulat pentru a adera perfect pe ciment vechi și, de asemenea, pe ciment nou incomplet maturat, plăci ceramice, cărămizi și pietre. Reprezintă un tratament de suprafață excelent, favorizând ancorarea acoperirilor de protecție, anticorozive și de impermeabilizare. Are o capacitate de impermeabilizare excelentă și constituie un sistem de tip membrană care permite migrarea (permeabilitatea) vaporilor și, în același timp, rezistă la presiunea pozitivă și negativă a H2O.

DOMENII DE APLICARE

TIX-CEM este specific pentru pregătirea suporturilor din beton în vederea realizării de pardoseli din rășină epoxidică sau poliuretanică. Absența solvenților îl face indicat pentru pregătirea suporturilor, inclusiv în spații închise, precum pardoseli civile și industriale, pereți și pardoseli de camere frigorifice, rezervoare din ciment și depozite alimentare. Excelent pentru pregătirea suprafețelor din cărămidă sau beton în vederea realizării de finisaje multistrat cu nisip de granulometrie calibrată.

Amestecat cu cuarțuri sferoidale de granulometrie controlată, creează sistemul TIX-CEM pentru realizarea de acoperiri cu un impact de design plăcut și cu o textură caracteristică.

PREGĂTIRE

Pregătirea suprafeței de tratat este de o importanță fundamentală. TIX-CEM se aplică pe suporturi uscate sau ușor umede, bine curățate și lipsite de uleiuri, grăsimi, resturi de vopsea și alte părți detașabile. Dacă este necesar, eliminați orice urmă de agent contaminant. Suportul trebuie să fi fost realizat cu cel puțin 15 zile înainte. O pregătire necorespunzătoare compromite aderența produsului.

PROPRIETĂȚI FIZICE (VALORI TIPICE)

CARACTERISTICĂ	VALOARE
Raport de amestecare în greutate A : B (A = bază; B = întăritor)	2 : 1 (în greutate)
Pot life la 20 °C	40 - 60 min
Aderență pe beton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (rupere în beton)
Rezistență la compresiune (după 28 de zile)	300 kg/cm^2
Permeabilitate la vapori (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Rezistență la H2O cu presiune pozitivă	7,5 kg/cm^2
Timp de uscare la praf la 25 °C	4 ore
Timp de reacoperire la 25 °C	12 ore
Timp de întărire completă la 25 °C	6 zile
Temperatură de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Rezistență la șocuri termice (produs polimerizat)	de la -15 °C la +90 °C
Inflamabilitatea produsului	Neinflamabil

APLICARE

TIX-CEM poate fi aplicat cu gletiera fără nicio diluare sau cu pensula, cu rola ori prin pulverizare, în funcție de necesitățile specifice, și poate fi diluat de la 5% până la maximum 20%, în funcție de utilizare, folosind apă potabilă.

Aplicați produsul în condiții ambientale cu temperatura între +5 °C și +35 °C și umiditatea relativă între 35% și 75%.

La deschiderea fiecărui ambalaj, amestecați cu grijă produsul pentru a elimina eventualele sedimentări.

Amestecați apoi cu grijă cele două componente A (rășină) și B (întăritor) în raportul indicat. Ulterior adăugați a treia componentă C (pulbere) până la maximum 15 kg, apoi amestecați până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și de culoare uniformă. După amestecarea componentelor, produsul este gata de utilizare. În cazul în care produsul rezultă foarte vâscos, reduceți cantitatea de componentă C.

Produsul poate fi diluat de la 5% la 15% (raportat la A+B), în funcție de utilizare, folosind apă potabilă.

Durata produsului catalizat, adică timpul util pentru aplicare, este de aproximativ 40-60 de minute (în condiții ambientale); în funcție de aplicare, se recomandă prepararea unei cantități adecvate de produs, astfel încât să se garanteze lucrabilitatea optimă a acestuia.

Uscarea atinge nivelul „uscat la praf” în 4 ore la 25 °C, posibilitatea de reacoperire în 12 ore la 25 °C, întărirea completă în 6 zile la 25 °C.

NOTĂ IMPORTANTĂ: calitatea aplicării va fi influențată de utilajele, echipamentele și instrumentele adoptate, precum și de condițiile ambientale de aplicare, cum ar fi temperatura, umiditatea relativă și prezența prafului în zona de aplicare. La prima aplicare a produsului se recomandă efectuarea unor teste preliminare pentru a verifica și valida procesul, în vederea garantării celui mai bun rezultat atât tehnic, cât și estetic.

CONSUM

Consumul depinde de tipul și de gradul de rugozitate al suportului de tratat. În medie, pentru a obține 1 mm de grosime sunt necesare aproximativ 1,5 kg/m^2 (A+B+C) de produs. Pentru suprafețe netede, precum plăci ceramice și ciment plan, sunt suficiente aproximativ 0,5-0,6 kg/m^2.

AMBALAJE

Sistem de 30 kg compus din găleți:

- Componenta A: 10 kg;
- Componenta B: 5 kg;
- Componenta C: 15 kg.

DEPOZITARE

A se proteja de îngheț, de căldură și de lumina directă a soarelui. În recipientele originale și intacte, protejate de îngheț și de căldură excesivă, componentele A și B se păstrează timp de aproximativ 12 luni; componenta C timp de aproximativ 6 luni.

PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE

În timpul aplicării nu mâncați, nu beți și nu fumați. Utilizați echipamente individuale de protecție: mănuși, ochelari, mască și îmbrăcăminte de tipul indicat în fișa cu date de securitate.

Respectați întotdeauna reglementările și prevederile în vigoare în materie de siguranță și transport. Consultați fișa tehnică, directivele de aplicare și fișa cu date de securitate. Pentru orice clarificare sau informație, vă invităm să contactați Serviciul nostru de Asistență Tehnică Clienți.

Notă pentru utilizator: informațiile conținute în prezenta fișă sunt, după cunoștințele noastre, exacte și precise, însă orice recomandare și sugestie oferită este fără nicio garanție, condițiile de utilizare nefiind sub controlul nostru direct. În caz de îndoială, este întotdeauna recomandabil să se efectueze încercări preliminare. Design Systems își rezervă dreptul de a modifica produsele și conținutul prezentei fișe fără niciun preaviz.