DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ TIX-CEM
ДЕКОРАТИВНАЯ ЭПОКСИДНО-ПОЛИАМИДНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ

Трёхкомпонентная декоративная эпоксидно-полиамидная цементная система на водной основе.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трёхкомпонентный продукт на основе модифицированных эпоксидных смол в эмульсии, гидравлических вяжущих, инертных солей кремния и полиамидного отвердителя. Обладает высокой анкерующей способностью, хорошей водостойкостью, отличным сцеплением с новыми и старыми бетонными поверхностями. TIX-CEM — продукт, разработанный для идеальной адгезии к старому бетону, а также к новому, не полностью выдержанному бетону, плитке, кирпичу и камню. Представляет собой отличную обработку поверхности, способствующую сцеплению защитных, антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий. Обладает отличной гидроизолирующей способностью и образует мембранную систему, позволяющую миграцию (проницаемость) пара и в то же время устойчивую к положительному и отрицательному давлению H2O.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

TIX-CEM специально предназначен для подготовки бетонных оснований под устройство полов из эпоксидной или полиуретановой смолы. Отсутствие растворителей делает его пригодным для подготовки оснований, в том числе в закрытых помещениях, таких как полы гражданских и промышленных зданий, стены и полы холодильных камер, бетонные резервуары и пищевые склады. Отлично подходит для подготовки кирпичных или бетонных поверхностей под многослойные финишные покрытия с песком калиброванной фракции.

В смеси со сфероидальным кварцем контролируемой фракции образует систему TIX-CEM для устройства покрытий с привлекательным дизайном и характерной текстурой.

ПОДГОТОВКА

Подготовка обрабатываемой поверхности имеет основополагающее значение. TIX-CEM наносится на сухие или слегка влажные основания, хорошо очищенные и свободные от масел, жиров, остатков красок и других удаляемых частиц. При необходимости удалить все следы любых загрязняющих веществ. Основание должно быть выполнено не менее чем за 15 дней. Плохая подготовка ухудшает адгезию продукта.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Массовое соотношение смешивания A : B (A = основа; B = отвердитель)	2 : 1 (по массе)

Жизнеспособность (pot life) при 20 °C	40 - 60 мин
Адгезия к бетону (UNI EN 1542-1766)	> 3 Н/мм^2 (разрушение по бетону)
Прочность на сжатие (через 28 сут)	300 кг/см^2
Паропроницаемость (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
Стойкость к положительному давлению H2O	7,5 кг/см^2
Время высыхания «от пыли» при 25 °C	4 часа
Время до нанесения следующего слоя при 25 °C	12 часов
Время полного отверждения при 25 °C	6 суток
Температура нанесения	от +5 °C до +35 °C
Стойкость к перепадам температур (полимеризованный продукт)	от -15 °C до +90 °C
Воспламеняемость продукта	Негорючий

НАНЕСЕНИЕ

TIX-CEM может наноситься шпателем без какого-либо разбавления или кистью, валиком либо распылением в зависимости от конкретных потребностей и может разбавляться от 5% до макс. 20% в зависимости от применения, используя питьевую воду.

Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C и относительной влажности от 35% до 75%.

При вскрытии каждой упаковки тщательно перемешать продукт для устранения возможного осадка.

Затем тщательно смешать два компонента A (смола) и B (отвердитель) в указанном соотношении. После этого добавить третий компонент C (порошок) в количестве до макс. 15 кг, затем перемешивать до получения однородной смеси без комков и равномерного цвета. После смешивания компонентов продукт готов к применению. Если продукт окажется слишком вязким, уменьшить количество компонента C.

Продукт может разбавляться от 5% до 15% (от A+B) в зависимости от применения, используя питьевую воду.

Жизнеспособность катализированного продукта, то есть время, пригодное для нанесения, составляет около 40-60 минут (при нормальных условиях); в зависимости от применения рекомендуется готовить соответствующее количество продукта, чтобы обеспечить его оптимальную удобообрабатываемость.

Высыхание достигает степени «от пыли» за 4 часа при 25 °C, возможность нанесения следующего слоя — через 12 часов при 25 °C, полное отверждение — через 6 суток при 25 °C.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: на качество нанесения влияют используемые оборудование, оснастка и инструменты, а также условия окружающей среды при нанесении, такие как температура, относительная влажность и наличие пыли в зоне нанесения. При первом нанесении продукта

рекомендуется провести предварительные испытания с целью проверки и подтверждения процесса для обеспечения наилучшего как технического, так и эстетического результата.

РАСХОД

Расход зависит от типа и степени шероховатости обрабатываемого основания. В среднем для получения толщины 1 мм требуется около 1,5 кг/м^2 продукта (A+B+C). Для гладких поверхностей, таких как плитка и ровный бетон, достаточно около 0,5-0,6 кг/м^2.

УПАКОВКА

Система 30 кг, состоящая из вёдер:

- Компонент A: 10 кг;
- Компонент B: 5 кг;
- Компонент C: 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от мороза, тепла и прямых солнечных лучей. В оригинальной неповреждённой таре, защищённой от мороза и чрезмерного тепла, компоненты A и B хранятся около 12 месяцев; компонент C — около 6 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во время нанесения не есть, не пить и не курить. Использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску и одежду типа, указанного в паспорте безопасности.

Всегда соблюдать действующие правила и положения в области безопасности и транспортировки. Ознакомиться с техническим паспортом, инструкциями по нанесению и паспортом безопасности. За любыми разъяснениями или информацией просим обращаться в нашу службу технической поддержки клиентов.

Примечание для пользователя: сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, насколько нам известно, точны и достоверны, однако любые рекомендации и предложения даются без какой-либо гарантии, поскольку условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. В случае сомнений всегда рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems оставляет за собой право изменять продукты и содержание настоящего документа без предварительного уведомления.