DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE TIX-CEM
SISTEM DEKORATIV EPOKSI-POLIAMIDIK ÇIMENTOR

PËRSHKRIMI

Sistem dekorativ epoksi-poliamidik çimentor trekomponentësh me bazë uji.

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Produkt trekomponentësh i formuluar me rrëshira epokside të modifikuara në emulsion, lidhës hidraulikë, kripëra silici inerte dhe një ngurtësues poliamidik. Ka fuqi të lartë ankorimi, rezistencë të mirë ndaj ujit, fuqi të shkëlqyer kapjeje mbi sipërfaqe çimentoje të reja dhe të vjetra. TIX-CEM është një produkt i formuluar për t'u ngjitur në mënyrë të përsosur mbi çimento të vjetër dhe gjithashtu mbi çimento të re jo plotësisht të stazhionuar, pllaka, tulla dhe gurë. Përfaqëson një trajtim sipërfaqësor të shkëlqyer, duke favorizuar ankorimin e veshjeve mbrojtëse, antikorrozive dhe hidroizoluese. Ka një aftësi të shkëlqyer hidroizoluese dhe përbën një sistem membranor që lejon migrimin (përshkueshmërinë) e avullit dhe në të njëjtën kohë i reziston presionit të shtytjes pozitive dhe negative të H2O.

FUSHAT E APLIKIMIT

TIX-CEM është specifik për përgatitjen e nënshtresave prej betoni për realizimin e dyshemeve prej rrëshire epokside ose poliuretanike. Mungesa e tretësve e bën të përshtatshëm për përgatitjen e nënshtresave, edhe në ambiente të mbyllura, si dysheme civile dhe industriale, mure dhe dysheme dhomash frigoriferike, rezervuarë prej çimentoje dhe depo ushqimore. I shkëlqyer për përgatitjen e sipërfaqeve prej tullash ose betoni për realizimin e finiturave shumështresore me rërë me granulometri të kalibruar.

I përzier me kuarce sferoidale me granulometri të kontrolluar, krijon sistemin TIX-CEM për realizimin e veshjeve me ndikim të këndshëm dizajni, me teksturë karakteristike.

PËRGATITJA

Përgatitja e sipërfaqes që do të trajtohet është e një rëndësie themelore. TIX-CEM duhet të aplikohet mbi nënshtresa të thata ose lehtësisht të lagështa, të pastruara mirë dhe pa vajra, yndyrna, mbetje bojërash dhe pjesë të tjera të shkëputshme. Nëse është e nevojshme, hiqni çdo gjurmë të çdo agjenti ndotës. Nënshtresa duhet të jetë realizuar të paktën prej 15 ditësh. Një përgatitje e keqe cenon ngjitjen e produktit.

VETITË FIZIKE (VLERA TIPIKE)

KARAKTERISTIKA	VLERA
Raporti i përzierjes në peshë A : B (A = bazë; B = ngurtësues)	2 : 1 (në peshë)
Pot life në 20 °C	40 - 60 min
Ngjitja mbi beton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (thyerje e betonit)
Rezistenca në shtypje (pas 28 ditësh)	300 kg/cm^2
Përshkueshmëria nga avulli (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Rezistenca ndaj H2O me shtytje pozitive	7,5 kg/cm^2
Koha e tharjes «pa pluhur» në 25 °C	4 orë
Koha e rilyerjes në 25 °C	12 orë
Koha e ngurtësimit të plotë në 25 °C	6 ditë
Temperatura e aplikimit	nga +5 °C deri në +35 °C
Rezistenca ndaj luhatjeve termike (produkt i polimerizuar)	nga -15 °C deri në +90 °C
Ndezshmëria e produktit	I pandezshëm

APLIKIMI

TIX-CEM mund të aplikohet me shpatull pa asnjë hollim ose me furçë, rul ose spërkatje sipas nevojave specifike dhe mund të hollohet nga 5% deri në maksimumi 20% sipas përdorimit, duke përdorur ujë të pijshëm.

Aplikoni produktin në kushte ambienti me temperaturë midis +5 °C dhe +35 °C dhe lagështi relative midis 35% dhe 75%.

Në momentin e hapjes së çdo ambalazhi, përzieni me kujdes produktin për të eliminuar sedimentimet eventuale.

Më pas përzieni me kujdes dy komponentët A (rrëshirë) dhe B (ngurtësues) në raportin e treguar. Pastaj shtoni komponentin e tretë C (pluhur) deri në maksimumi 15 kg, dhe përzieni derisa të arrihet një përzierje homogjene, pa kokrriza dhe me ngjyrë uniforme. Pas përzierjes së komponentëve produkti është gati për përdorim. Në rast se produkti rezulton shumë viskoz, pakësoni sasinë e komponentit C.

Produkti mund të hollohet nga 5% deri në 15% (mbi A+B) sipas përdorimit, duke përdorur ujë të pijshëm.

Kohëzgjatja e produktit të katalizuar, domethënë koha e dobishme për aplikimin, është rreth 40-60 minuta (në kushte ambienti); në varësi të aplikimit kështillohet përgatitja e një sasie të përshtatshme produkti në mënyrë që të garantohet punueshmëria optimale e tij.

Tharja arrin nivelin «pa pluhur» në 4 orë në 25 °C, rilyerjen në 12 orë në 25 °C, ngurtësimin e plotë në 6 ditë në 25 °C.

SHËNIM I RËNDËSISHËM: cilësia e aplikimit do të ndikohet nga pajisjet, nga mjetet dhe instrumentet e përdorura, si dhe nga kushtet e ambientit të aplikimit, si temperatura, lagështia relative dhe prania e pluhurave në zonën e aplikimit. Kur produkti aplikohet për herë të parë, rekomandohet të kryhen disa prova paraprake me qëllim verifikimin dhe vlerësimin e procesit për të garantuar rezultatin më të mirë si teknik, ashtu edhe estetik.

RENDIMENTI

Rendimenti varet nga lloji dhe shkalla e ashpërsisë së nënshtresës që do të trajtohet. Mesatarisht, për të përftuar 1 mm trashësi nevojiten rreth 1,5 kg/m^2 (A+B+C) produkt. Për sipërfaqe të lëmuara, si pllaka dhe çimento e rrafshët, mjaftojnë rreth 0,5-0,6 kg/m^2.

AMBALAZHET

Sistem prej 30 kg i përbërë nga kova:

- Komponenti A: 10 kg;
- Komponenti B: 5 kg;
- Komponenti C: 15 kg.

RUAJTJA

Mbrojeni nga ngrica, nxehtësia dhe drita e drejtpërdrejtë e diellit. Në enë origjinale dhe të padëmtuara, të mbrojtura nga ngrica dhe nxehtësia e tepërt, komponentët A dhe B ruhen për rreth 12 muaj; komponenti C për rreth 6 muaj.

MASAT PARAPRAKE DHE PARALAJMËRIMET

Gjatë aplikimit mos hani, mos pini dhe mos pini duhan. Përdorni pajisje mbrojtëse personale: doreza, syze, maskë dhe veshje të llojit të treguar në fletën e të dhënave të sigurisë.

Respektoni gjithmonë rregulloret dhe dispozitat në fuqi në fushën e sigurisë dhe të transportit. Konsultoni fletën teknike, udhëzimet për aplikimin dhe fletën e të dhënave të sigurisë. Për çdo sqarim ose informacion ju ftojmë të kontaktoni Asistencën tonë Teknike për Klientët.

Shënim për përdoruesin: informacionet e përfshira në këtë fletë janë, për aq sa dimë, të sakta dhe të përpikta, por çdo rekomandim dhe sugjerim i dhënë është pa asnjë garanci, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Në rast dyshimi këshillohet gjithmonë të kryhen prova paraprake. Design Systems rezervon të drejtën të ndryshojë produktet dhe përmbajtjen e kësaj flete pa asnjë njoftim paraprak.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it