DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST TIX-CEM
DEKORATIVNI EPOKSI-POLIAMIDNI CEMENTNI SISTEM

OPIS

Trokomponentni dekorativni epoksi-poliamidni cementni sistem na bazi vode.

OPSTE KARAKTERISTIKE

Trokomponentni proizvod formulisan sa modifikovanim epoksidnim smolama u emulziji, hidraulicnim vezivima, inertnim silicijumovim solima i poliamidnim ocvrscivacem. Ima visoku moc prianjanja, dobru otpornost na vodu i odlicnu moc vezivanja za nove i stare betonske povrsine. TIX-CEM je proizvod formulisan tako da savrseno prianja na stari beton, kao i na nov beton koji nije potpuno sazreo, plocice, cigle i kamen. Predstavlja odlican povrsinski tretman, pospesujuci prianjanje zastitnih, antikorozivnih i hidroizolacionih obloga. Ima odlicnu hidroizolacionu sposobnost i cini membranski sistem koji omogucava migraciju (propustljivost) pare, a istovremeno se odupire pozitivnom i negativnom pritisku H2O.

PODRUCJA PRIMENE

TIX-CEM je namenjen pripremi betonskih podloga za izradu podova od epoksidne ili poliuretanske smole. Odsustvo rastvaraca cini ga pogodnim za pripremu podloga i u zatvorenim prostorima, kao sto su stambeni i industrijski podovi, zidovi i podovi hladnjaca, betonski rezervoari i skladista hrane. Odlican za pripremu povrsina od cigle ili betona za izradu viseslojnih zavrsnih obrada sa peskom kalibrisane granulacije.

Pomesan sa sferoidnim kvarcom kontrolisane granulacije stvara sistem TIX-CEM za izradu obloga prijatnog dizajnerskog utiska, karakteristicne teksture.

PRIPREMA

Priprema povrsine koja se tretira je od sustinskog znacaja. TIX-CEM se nanosi na suve ili blago vlazne podloge, dobro ocišcéne i bez ulja, masnoca, ostataka boja i drugih delova koji se mogu ukloniti. Po potrebi ukloniti svaki trag bilo kog zagadivaca. Podloga mora biti izradena najmanje 15 dana ranije. Losa priprema ugrozava prianjanje proizvoda.

FIZICKA SVOJSTVA (TIPICNE VREDNOSTI)

KARAKTERISTIKA	VREDNOST
Tezinski odnos mesanja A : B (A = baza; B = ocvrscivac)	2 : 1 (tezinski)
Pot life na 20 °C	40 - 60 min
Prionljivost na beton (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (lom betona)
Cvrstoca na pritisak (nakon 28 dana)	300 kg/cm^2
Paropropusnost (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
Otpornost na pozitivan pritisak H2O	7,5 kg/cm^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Vreme do otpornosti na prašinu na 25 °C	4 sata
Vreme za ponovno premazivanje na 25 °C	12 sati
Vreme potpunog očvršćavanja na 25 °C	6 dana
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +35 °C
Otpornost na temperaturne promene (polimerizovan proizvod)	od -15 °C do +90 °C
Zapaljivost proizvoda	Nezapaljiv

NANOŠENJE

TIX-CEM se može nanositi gletaricom bez ikakvog razređivanja, ili četkom, valjkom ili prskanjem u zavisnosti od konkretnih potreba, i može se razrediti od 5% do najviše 20% u zavisnosti od upotrebe, koristeći pijaću vodu.

Nanositi proizvod u uslovima okoline sa temperaturom između +5 °C i +35 °C i relativnom vlažnošću između 35% i 75%.

Prilikom otvaranja svakog pakovanja pažljivo promešati proizvod kako bi se uklonio eventualni talog.

Zatim pažljivo izmešati dve komponente A (smola) i B (očvršćivač) u navedenom odnosu. Nakon toga dodati treću komponentu C (prah) do najviše 15 kg, pa mešati dok se ne dobije homogena smeša, bez grudvica i ujednačene boje. Nakon mešanja komponenti proizvod je spreman za upotrebu. Ukoliko proizvod bude veoma viskozan, smanjiti količinu komponente C.

Proizvod se može razrediti od 5% do 15% (na A+B) u zavisnosti od upotrebe, koristeći pijaću vodu.

Vreme upotrebljivosti (pot life) katalizovanog proizvoda, odnosno vreme raspoloživo za nanošenje, iznosi oko 40-60 minuta (u uslovima okoline); u zavisnosti od primene preporučuje se priprema odgovarajuće količine proizvoda kako bi se obezbedila njegova optimalna obradivost.

Sušenje dostiže nivo „otpornosti na prašinu“ za 4 sata na 25 °C, mogućnost ponovnog premazivanja za 12 sati na 25 °C, potpuno očvršćavanje za 6 dana na 25 °C.

VAŽNA NAPOMENA: na kvalitet nanošenja utiču korišćeni alati, oprema i instrumenti, kao i uslovi okoline pri nanošenju, kao što su temperatura, relativna vlažnost i prisustvo prašine u zoni nanošenja. Kada se proizvod nanosi prvi put, preporučuje se izvođenje nekoliko prethodnih proba radi provere i potvrde procesa, kako bi se obezbedio najbolji rezultat, kako tehnički tako i estetski.

POTROŠNJA

Potrošnja zavisi od vrste i stepena hrapavosti podloge koja se tretira. U proseku je za dobijanje debljine od 1 mm potrebno oko 1,5 kg/m^2 (A+B+C) proizvoda. Za glatke površine, kao što su pločice i ravan beton, dovoljno je oko 0,5-0,6 kg/m^2.

PAKOVANJA

Sistem od 30 kg koji se sastoji od kanti:

- Komponenta A: 10 kg;

- Komponenta B: 5 kg;
- Komponenta C: 15 kg.

ČUVANJE

Zaštititi od mraza, toplote i direktne sunčeve svetlosti. U originalnim i neoštećenim posudama, zaštićene od mraza i prekomerne toplote, komponente A i B se čuvaju oko 12 meseci; komponenta C oko 6 meseci.

MERE PREDOSTROŽNOSTI I UPOZORENJA

Tokom nanošenja ne jesti, ne piti i ne pušiti. Koristiti sredstva lične zaštite: rukavice, naočare, masku i odeću vrste navedene u bezbednosnom listu.

Uvek poštovati važeće propise i odredbe u oblasti bezbednosti i transporta. Konsultovati tehnički list, uputstva za nanošenje i bezbednosni list. Za sva pojašnjenja ili informacije pozivamo vas da kontaktirate naš Tehničku podršku za kupce.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu su, prema našim saznanjima, tačne i precizne, ali svaka data preporuka i sugestija je bez ikakve garancije, budući da uslovi upotrebe nisu pod našom neposrednom kontrolom. U slučaju sumnje uvek je preporučljivo izvesti prethodne probe. Design Systems zadržava pravo da izmeni proizvode i sadržaj ovog lista bez prethodne najave.