የቴክኒክ መረጃ ሉህ UNIPRIMER 280 NEW

በውሃ የተበተነ፣ የሚተነፍስ፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የመጣበቅ አበረታች (adhesion promoter)

መግለጫ

Uniprimer 280 New በእርጥብ መሠረቶች ላይም ከፍተኛ መጣበቅ ያለው፣ በውሃ የተበተነ፣ የሚተነፍስ ቀመር ነው።

በእርጥብ የሲሚንቶ መሠረቶች ወይም በአጠቃላይ በድንጋይ ቁሶች ላይ ከፍተኛ መጣበቅን ያረጋግጣል። በLinea Effetto Sasso (የድንጋይ ውጤት መስመር) ሥርዓቶች ውስጥ እንደ የመጣበቅ አበረታችና እንደ መካከለኛ ፕራይመር ይውላል። Uniprimer 280 New ዜሮ VOC ያለው ሲሆን የሠራተኞችን ጤና ይጠብቃል። ለአረንጓዴ ግንባታ (Green Building) ተስማሚ ነው።

አጠቃላይ መረጃ

- ዜሮ VOC (Volatile Organic Compounds – ተናኝ ኦርጋኒክ ውህዶች)
- በሮለር ወይም በስፓቱላ ይተገበራል
- በኳርትዝ ሲሞላና በTechnibond ፋይበር (እስከ 2%) ሲጨመርበት ከፍተኛ ውፍረቶችን ለመሥራት የተለየ
- ቀለም ሊጨመርበት የሚችል (pigmentable)
- በአስፋልትና በብረት መሠረቶች ላይ እጅግ በጣም ጥሩ መጣበቅ

የቴክኒክ ባህሪያት - ምርት በ23°C - 7 ቀናት	
መልክ	ፈሳሽ
ቀለም	ገለልተኛ፣ በ3÷5% የቀለም ለጥፍ ቀለም የሚጨመርበት
የድብልቅ ጥምርታ A : B	100 : 20
ልዩ ክብደት (kg/l)	1,6
ቪስኮሲቲ (mPa·s)	2000 ÷ 3000
ፖት ላይፍ (ደቂቃ)	40
የመጨመቅ መቋቋም (N/mm^2)	55
የመፋቅ መቋቋም (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber መንኮራኩር CS 17 1000 ዙሮች - 1 kg	75
Shore D (24h በ23°C)	84
የእንፋሎት አስተላላፊነት (UNI EN 12086)	1200
ሙሉ መጠንከር (ቀናት)	7
ለእሳት ምላሽ (UNI EN 13813)	Bfl-s1

የአተገባበር ዘዴ

ክፍሎች A እና B ከመጠቀም በፊት መቀላቀል አለባቸው፣ ከዚያም አንድ ላይ ቢያንስ ለ3 ደቂቃዎች። የሁለቱ ክፍሎች መቀላቀል ቀለሙ፣ ኳርትዞቹና ውሃው ከመጨመራቸው በፊት መከናወን አለበት፤ ውሃው ከመጠን በላይ ሳይሆን በትንንሽ መጠኖች መጨመር አለበት (ከፍተኛው 10%)። ቀመሩን ላለማበላሸት መቀላቀሉ በዝቅተኛ ፍጥነት መከናወን አለበት። የቪስኮሲቲ መጨመርን ለማስወገድ የቀለም ለጥፉን ካታላይዝ ሳይደረግ ወደ ምርቱ አያስገቡ። በተለይ በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ካታላይዙን ለማሻሻል በምርቱ ውስጥ ሞቅ ያለ ውሃ መጠቀም። ከአተገባበር በኋላ በእግር

መራመድ የሚቻልበት ጊዜ በሙቀት መጠኑና በአየር ልውውጡ ላይ የተመሠረተ ነው። የምርቶቹን ከፍተኛ ሜካኒካዊ መቋቋም ለማግኘት አየር ማናፈሻ አስፈላጊ ሁኔታ ነው።

የአተገባበር ሁኔታዎች።

- የመሠረቱና የአካባቢው የሙቀት መጠን >10°C
- የመሠረቱ እርጥበት ከ3% እስከ 9%
- በተዘጋ ቦታ ከሆነ ክፍሎቹን አየር ማናፈስ

የሽፋን መጠን

- በሮለር፡- 300 g/m^2 በከፍተኛው 15 % የውሃ መቅጠን
- በስፓቱላ፡- 300 g/m^2 በግምት በ50% ክብደት ኳርትዝ 1 ተሞልቶ በከፍተኛው 5/10% የውሃ መቅጠን

1) 1,0 kg/m^2 በ30% ክብደት ኳርትዝ 1 እና 40% ኳርትዝ 2 ተሞልቶ በከፍተኛው 5/10% የውሃ መቅጠን

2) 1,3 kg/m^2 በግምት በ50% ክብደት ኳርትዝ 6 ተሞልቶ በከፍተኛው 5% የውሃ መቅጠን

ማከማቸት

ስምንት ወራት በደረቅና ለአየር ጠባይ ተጽዕኖዎች ባልተጋለጠ አካባቢ፣ ከ+5°C በላይ ባለ የሙቀት መጠን

ማሸጊያ

ክፍል A፡- 15 kg የቆርቆሮ ባልዲ።

ክፍል B፡- 3 kg ትንሽ ባልዲ።

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሸራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it