DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية UNIPRIMER 280 NEW

معزّز التصاق مشتت في الماء، قابل للتنفس، عالي الأداء

الوصف

Uniprimer 280 New هو مستحضر مشتت في الماء، قابل للتنفس، ذو التصاق عالٍ حتى على الأسطح الرطبة.

يضمن التصاقاً عالياً على الأسطح الأسمنتية الرطبة أو المواد الحجرية عموماً. ويُستخدم كمعزّز للالتصاق وكبرايمر وسيط في أنظمة خط منتجات Effetto Sasso (تأثير الحجر). ويحترم Uniprimer 280 New، الخالي من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، صحة العاملين. وهو مثالي للبناء الأخضر (Green Building).

معلومات عامة

- خالٍ من المركبات العضوية المتطايرة (Zero VOC - Volatile Organic Compounds)
- يُطبَّق بالرول أو بالمالج
- مخصص لتنفيذ السماكات العالية عند تحميله بالكوارتز وإضافة ألياف Technibond إليه (حتى 2%)
- قابل للتلوين بالصبغات
- التصاق ممتاز على الأسفلت وعلى الأسطح الحاملة المعدنية

الخصائص الفنية - المنتج عند 23°C - 7 أيام	
المظهر	سائل
اللون	محايد، يُلوَّن بنسبة 3÷5% من عجينة التلوين
نسبة الخلط A : B	100 : 20
الوزن النوعي (kg/l)	1,6
اللزوجة (mPa·s)	2000 ÷ 3000
زمن الاستخدام بعد الخلط (دقيقة)	40
مقاومة الضغط (N/mm^2)	55
مقاومة التآكل (mg) Taber DIN 53754/ASTM D1044، عجلة CS 17، 1000 دورة - 1 kg	75
صلادة Shore D (بعد 24h عند 23°C)	84
نفاذية البخار (UNI EN 12086)	1200
التصلب الكامل (يوم)	7
رد الفعل تجاه الحريق (UNI EN 13813)	Bfl-s1

نظام التطبيق

يجب خلط كل من المكوّنين A وB على حدة قبل الاستخدام، ثم خلطهما معاً لمدة 3 دقائق على الأقل. ويجب أن يتم خلط المكوّنين قبل إضافة اللون والكوارتز والماء، الذي يُضاف بجرعات صغيرة دون إفراط (بحد أقصى 10%). ويجب أن يتم الخلط بسرعة منخفضة حتى لا تتأثر التركيبة. لا تُضاف عجينة التلوين إلى المنتج دون إجراء التفاعل (الخلط مع المصلّد)، وذلك لتجنب ارتفاع

اللزوجة. وفي درجات الحرارة المنخفضة بشكل خاص يُستخدم ماء ساخن في المنتج لتحسين التفاعل. وتتوقف قابلية المشي على السطح بعد التطبيق على درجة الحرارة وتجدد الهواء. والتهوية شرط ضروري للحصول على أقصى مقاومات ميكانيكية للمنتجات.

شروط التطبيق.

- درجة حرارة السطح الحامل والمحيط >10°C
- رطوبة السطح الحامل من 3% إلى 9%
- تهوية الأماكن إذا كانت مغلقة

معدل التغطية

- بالرول: 300 g/m^2 مع تخفيف بالماء بنسبة قصوى 15 %
- بالمالج: 300 g/m^2 محمّلاً بنسبة 50% بالوزن من الكوارتز 1 تقريباً مع تخفيف بالماء بنسبة قصوى 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 محمّلاً بنسبة 30% بالوزن من الكوارتز 1 و40% من الكوارتز 2 مع تخفيف بالماء بنسبة قصوى 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 محمّلاً بنسبة 50% بالوزن من الكوارتز 6 تقريباً مع تخفيف بالماء بنسبة قصوى 5%

التخزين

ثمانية أشهر في مكان جاف وغير معرّض للعوامل الجوية، في درجات حرارة > +5°C

العبوات

المكوّن A: دلو معدني (صفيح) سعة 15 kg.

المكوّن B: دلو صغير سعة 3 kg.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.