# TEHNIČKI LIST UNIPRIMER 280 NEW
## VODODISPERZIVNI, PAROPROPUSNI PROMOTOR PRIANJANJA VISOKIH PERFORMANSI

## OPIS

Uniprimer 280 New je vododisperzivni, paropropusni proizvod s visokim prianjanjem čak i na vlažne podloge.

Garantira visoko prianjanje na vlažne cementne podloge ili kamene materijale općenito. Koristi se kao promotor prianjanja i kao međuprajmer u sistemima linije Effetto Sasso (efekat kamena). Uniprimer 280 New, s nula VOC, čuva zdravlje radnika. Idealan za Green Building (zeleno građenje).

## OPĆE KARAKTERISTIKE

- Nula VOC (Volatile Organic Compounds – isparljivi organski spojevi)
- Nanosi se valjkom ili gleterom
- Posebno namijenjen za izradu velikih debljina kada se puni kvarcom i kada mu se dodaju vlakna Technibond (do 2%)
- Može se pigmentirati
- Odlično prianjanje na asfalt i metalne podloge

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - Proizvod na 23°C - 7 dana | |
|---|---|
| Izgled | Tečnost |
| Boja | Neutralna, pigmentira se s 3÷5% paste za toniranje |
| Omjer miješanja A : B | 100 : 20 |
| Specifična težina (kg/l) | 1,6 |
| Viskoznost (mPa•s) | 2000 ÷ 3000 |
| Pot life (min.) | 40 |
| Čvrstoća na pritisak ($N/mm^2$) | 55 |
| Otpornost na abraziju (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber disk cs 17 1000 okretaja - 1 kg | 75 |
| Shore D (24h na 23°C) | 84 |
| Paropropusnost (UNI EN 12086) | 1200 |
| Potpuno očvršćavanje (dana) | 7 |
| Reakcija na požar (UNI EN 13813) | Bfl-s1 |

## NAČIN PRIMJENE

Komponente A i B moraju se promiješati prije upotrebe, a zatim zajedno mijesati najmanje 3 minute. Miješanje dviju komponenti mora se obaviti prije dodavanja boje, kvarca i vode, koja se dodaje u malim

dozama bez pretjerivanja (najviše 10%). Mijesanje se mora obavljati pri maloj brzini kako se ne bi narusila formulacija. Ne dodavati pastu za toniranje u proizvod prije mijesanja komponenti (katalize), kako bi se izbjeglo povecanje viskoznosti. Na izrazito niskim temperaturama u proizvod dodati toplu vodu radi poboljsanja katalize. Prohodnost nakon nanosenja ovisi o temperaturi i izmjeni zraka. Ventilacija je neophodan uvjet za postizanje maksimalnih mehanickih otpornosti proizvoda.

**Uvjeti primjene.**

- Temperatura podloge i okoline >10°C
- Vlaznost podloge od 3% do 9%
- Provjetravati prostorije ako se radi u zatvorenom

## POTROSNJA

- Valjkom: 300 g/m$^2$ uz maksimalno razrjeđivanje vodom od 15 %
- Gleterom: 300 g/m$^2$ punjeno s oko 50% masenih kvarca 1 uz maksimalno razrjeđivanje vodom od 5/10%

1) 1,0 kg/m$^2$ punjeno s 30% masenih kvarca 1 i 40% kvarca 2 uz maksimalno razrjeđivanje vodom od 5/10%

2) 1,3 kg/m$^2$ punjeno s oko 50% masenih kvarca 6 uz maksimalno razrjeđivanje vodom od 5%

## SKLADISTENJE

Osam mjeseci u suhom prostoru, bez izlaganja atmosferskim utjecajima, na temperaturama > +5°C

## PAKOVANJA

Komponenta A: limena kanta od 15 kg.

Komponenta B: kantica od 3 kg.

Informacije sadrzane u ovom listu zasnovane su na najboljim prakticnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne mozemo garantirati da su one iscrpne, buduci da upotreba proizvoda nije pod nasom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadrzava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je duzan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specificnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list ponistava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporucuje da se uvijek izvrse probe prije nanosenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.