FICHA TÉCNICA UNIPRIMER 280 NEW

PROMOTOR DE ADHERENCIA EN DISPERSIÓN ACUOSA, TRANSPIRABLE, DE ALTAS PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

Uniprimer 280 New es un formulado en dispersión acuosa, transpirable, de alta adherencia incluso sobre fondos húmedos.

Garantiza una elevada adherencia sobre fondos cementosos húmedos o materiales pétreos en general. Se utiliza como promotor de adherencia y como primer intermedio en los sistemas de la Línea Efecto Piedra (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New, con cero VOC, respeta la salud de los operarios. Ideal en el Green Building.

GENERALIDADES

- Cero VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Se aplica con rodillo o con llana
- Específico para realizar altos espesores si se carga con cuarzo y se aditiva con fibras Technibond (hasta el 2%)
- Pigmentable
- Óptima adherencia sobre asfalto y sobre soportes metálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Producto a 23°C - 7 días	
Aspecto	Líquido
Color	Neutro, a pigmentar con 3÷5% de pasta colorante
Relación de mezcla A : B	100 : 20
Peso específico (kg/l)	1,6
Viscosidad (mPa · s)	2000 ÷ 3000
Pot life (min.)	40
Resistencia a compresión (N/mm^2)	55
Resistencia a la abrasión (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber muela cs 17 1000 ciclos - 1 kg	75
Shore D (24 h a 23°C)	84
Permeabilidad al vapor (UNI EN 12086)	1200
Endurecimiento total (días)	7
Reacción al fuego (UNI EN 13813)	Bfl-s1

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMA DE APLICACIÓN

Los componentes A y B deben mezclarse antes del uso y posteriormente juntos durante al menos 3 minutos. La mezcla de los dos componentes debe realizarse antes de la incorporación del color, de los cuarzos y del agua, que debe añadirse en pequeñas dosis sin abusar (máximo 10%). La mezcla debe realizarse a baja velocidad para no comprometer la formulación. No incorporar la pasta de color al producto sin proceder a la catálisis, a fin de evitar un incremento de la viscosidad. A temperaturas particularmente bajas, utilizar agua caliente en el producto para mejorar la catálisis. La transitabilidad peatonal tras la aplicación depende de la temperatura y de la renovación del aire. La ventilación es condición necesaria para obtener las máximas resistencias mecánicas de los productos.

Condiciones de aplicación.

- Temperatura del soporte y del ambiente >10°C
- Humedad del soporte del 3% al 9%
- Ventilar los locales si se trabaja en espacios cerrados

RENDIMIENTO

- Con rodillo: 300 g/m^2 con dilución máxima de agua del 15 %
- Con llana: 300 g/m^2 cargado con 50% en peso de cuarzo 1 aproximadamente, con dilución máxima de agua del 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 cargado con 30% en peso de cuarzo 1 y 40% de cuarzo 2, con dilución máxima de agua del 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 cargado con 50% en peso de cuarzo 6 aproximadamente, con dilución máxima de agua del 5%

ALMACENAMIENTO

Ocho meses en ambiente seco y no expuesto a los agentes atmosféricos, con temperaturas > a +5°C

ENVASES

Componente A: Cubo de hojalata de 15 kg.

Componente B: Cubo pequeño de 3 kg.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.