DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE UNIPRIMER 280 NEW

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE EN DISPERSION AQUEUSE, RESPIRANT, À HAUTES PERFORMANCES

DESCRIPTION

Uniprimer 280 New est une formulation en dispersion aqueuse, respirante, à haute adhérence même sur supports humides.

Il garantit une adhérence élevée sur supports cimentaires humides ou matériaux pierreux en général. Il est utilisé comme promoteur d'adhérence et comme primaire intermédiaire dans les systèmes de la Ligne Effet Pierre (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New, à zéro COV, respecte la santé des opérateurs. Idéal pour le Green Building.

GÉNÉRALITÉS

- Zéro COV (composés organiques volatils)
- S'applique au rouleau ou à la spatule
- Spécifique pour réaliser de fortes épaisseurs s'il est chargé de quartz et additionné de fibres Technibond (jusqu'à 2%)
- Pigmentable
- Excellente adhérence sur asphalte et sur supports métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Produit à 23°C - 7 jours	
Aspect	Liquide
Couleur	Neutre, à pigmenter avec 3÷5% de pâte colorante
Rapport de mélange A : B	100 : 20
Poids spécifique (kg/l)	1,6
Viscosité (mPa · s)	2000 ÷ 3000
Pot life (min)	40
Résistance à la compression (N/mm^2)	55
Résistance à l'abrasion (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber meule cs 17 1000 tours - 1 kg	75
Shore D (24h à 23°C)	84
Perméabilité à la vapeur (UNI EN 12086)	1200
durcissement total (jours)	7
Réaction au feu (UNI EN 13813)	Bfl-s1

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SYSTÈME D'APPLICATION

Les composants A et B doivent être mélangés chacun avant l'emploi, puis ensemble pendant au moins 3 minutes. Le mélange des deux composants doit avoir lieu avant l'introduction de la couleur, des quartz et de l'eau, qui doit être ajoutée à petites doses sans excès (maximum 10%). Le mélange doit s'effectuer à basse vitesse pour ne pas compromettre la formulation. Ne pas introduire la pâte colorante dans le produit sans procéder à la catalyse, afin d'éviter une augmentation de la viscosité. À des températures particulièrement basses, utiliser de l'eau chaude dans le produit pour améliorer la catalyse. L'accessibilité aux piétons après l'application dépend de la température et du renouvellement de l'air. La ventilation est une condition nécessaire pour obtenir les résistances mécaniques maximales des produits.

Conditions d'application.

- Température du support et de l'air ambiant >10°C
- Humidité du support de 3% à 9%
- Aérer les locaux en cas d'application en intérieur

RENDEMENT

- Au rouleau : 300 g/m^2 avec une dilution maximale à l'eau de 15 %
- À la spatule : 300 g/m^2 chargé avec environ 50% en poids de quartz 1, avec une dilution maximale à l'eau de 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 chargé avec 30% en poids de quartz 1 et 40% de quartz 2, avec une dilution maximale à l'eau de 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 chargé avec environ 50% en poids de quartz 6, avec une dilution maximale à l'eau de 5%

STOCKAGE

Huit mois dans un endroit sec et non exposé aux agents atmosphériques, à des températures > +5°C

CONDITIONNEMENTS

Composant A : seau métallique de 15 kg.

Composant B : petit seau de 3 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.