FICHA TÉCNICA UNIPRIMER 280 NEW

PROMOTOR DE ADERÊNCIA EM DISPERSÃO AQUOSA, RESPIRÁVEL, DE ALTO DESEMPENHO

DESCRIÇÃO

Uniprimer 280 New é um formulado em dispersão aquosa, respirável, de alta aderência mesmo sobre substratos úmidos.

Garante uma elevada aderência sobre substratos cimentícios úmidos ou materiais pétreos em geral. É utilizado como promotor de aderência e como primer intermediário nos sistemas da Linha Efeito Pedra (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New, com zero VOC, respeita a saúde dos operadores. Ideal no Green Building.

GENERALIDADES

- Zero VOC (compostos orgânicos voláteis)
- Aplica-se a rolo ou à espátula
- Específico para realizar altas espessuras se carregado com quartzo e aditivado com fibras Technibond (até 2%)
- Pigmentável
- Ótima aderência sobre asfalto e sobre substratos metálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Produto a 23 °C - 7 dias	
Aspecto	Líquido
Cor	Neutro, a pigmentar com 3÷5% de pasta corante
Relação de mistura A : B	100 : 20
Peso específico (kg/l)	1,6
Viscosidade (mPa · s)	2000 ÷ 3000
Pot life (min)	40
Resistência à compressão (N/mm^2)	55
Resistência à abrasão (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, rebolo CS 17, 1000 rotações - 1 kg	75
Shore D (24 h a 23 °C)	84
Permeabilidade ao vapor (UNI EN 12086)	1200
Endurecimento total (dias)	7
Reação ao fogo (UNI EN 13813)	Bfl-s1

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Os componentes A e B devem ser misturados antes do uso, cada um separadamente, e em seguida em conjunto durante pelo menos 3 minutos. A mistura dos dois componentes deve ser feita antes da introdução da cor, dos quartzos e da água, que deve ser adicionada em pequenas doses, sem exagerar (máximo 10%). A mistura deve ser feita a baixa velocidade, para não comprometer a formulação. Não introduzir a pasta corante no produto sem proceder à catálise (mistura com o endurecedor), a fim de evitar um aumento de viscosidade. A temperaturas particularmente baixas, utilizar água quente no produto para melhorar a catálise. A transitabilidade pedonal após a aplicação depende da temperatura e da renovação do ar. A ventilação é condição necessária para obter as máximas resistências mecânicas dos produtos.

Condições de aplicação.

- Temperatura do substrato e do ambiente >10 °C
- Umidade do substrato de 3% a 9%
- Arejar os locais, se em ambiente fechado

RENDIMENTO

- A rolo: 300 g/m^2 com diluição máxima em água de 15%
- À espátula: 300 g/m^2 carregado com cerca de 50% em peso de quartzo 1, com diluição máxima em água de 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 carregado com 30% em peso de quartzo 1 e 40% de quartzo 2, com diluição máxima em água de 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 carregado com cerca de 50% em peso de quartzo 6, com diluição máxima em água de 5%

ARMAZENAMENTO

Oito meses em ambiente seco e não exposto aos agentes atmosféricos, com temperaturas > +5 °C

EMBALAGENS

Componente A: balde metálico de 15 kg.

Componente B: balde pequeno de 3 kg.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.