# FIȘĂ TEHNICĂ UNIPRIMER 280 NEW
## PROMOTOR DE ADERENȚĂ ÎN DISPERSIE APOASĂ, RESPIRABIL, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

## DESCRIERE

Uniprimer 280 New este un produs formulat în dispersie apoasă, respirabil, cu aderență ridicată chiar și pe suporturi umede.

Garantează o aderență ridicată pe suporturi umede pe bază de ciment sau pe materiale de piatră în general. Se utilizează ca promotor de aderență și ca primer intermediar în sistemele din Linia Efect Piatră (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New, cu zero VOC, respectă sănătatea operatorilor. Ideal în Green Building.

## GENERALITĂȚI

- Zero VOC (Compuși Organici Volatili)
- Se aplică cu rola sau cu gletiera
- Specific pentru realizarea de grosimi mari dacă este încărcat cu cuarț și aditivat cu fibre Technibond (până la 2%)
- Pigmentabil
- Aderență excelentă pe asfalt și pe suporturi metalice

| CARACTERISTICI TEHNICE - Produs la 23°C - 7 zile | |
|---|---|
| Aspect | Lichid |
| Culoare | Neutru, de pigmentat cu 3÷5% pastă colorantă |
| Raport de amestecare A : B | 100 : 20 |
| Greutate specifică (kg/l) | 1,6 |
| Vâscozitate (mPa•s) | 2000 ÷ 3000 |
| Pot life (min.) | 40 |
| Rezistență la compresiune ($N/mm^2$) | 55 |
| Rezistență la abraziune (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber disc cs 17 1000 rotații - 1 kg | 75 |
| Shore D (24h la 23°C) | 84 |
| Permeabilitate la vapori (UNI EN 12086) | 1200 |
| întărire totală (zile) | 7 |
| Reacție la foc (UNI EN 13813) | Bfl-s1 |

## SISTEM DE APLICARE

Componentele A și B trebuie amestecate separat înainte de utilizare și apoi împreună timp de cel puțin 3 minute. Amestecarea celor două componente trebuie să aibă loc înainte de introducerea culorii, a cuarțurilor

și a apei, care se adaugă în doze mici, fără a se abuza (maximum 10%). Amestecarea trebuie să se facă la viteză redusă pentru a nu compromite formularea. Nu introduceți pasta colorantă în produs fără a efectua catalizarea, pentru a evita o creștere a vâscozității. La temperaturi deosebit de scăzute, utilizați apă caldă în produs pentru a îmbunătăți catalizarea. Posibilitatea de circulație pietonală după aplicare depinde de temperatură și de schimbul de aer. Ventilația este o condiție necesară pentru obținerea rezistențelor mecanice maxime ale produselor.

**Condiții de aplicare.**

- Temperatura suportului și a mediului >10°C
- Umiditatea suportului de la 3% la 9%
- Aerisiți încăperile dacă se lucrează în spații închise

## CONSUM

- Cu rola: 300 g/m² cu diluare maximă cu apă de 15 %
- Cu gletiera: 300 g/m² încărcat cu aproximativ 50% în greutate cuarț 1, cu diluare maximă cu apă de 5/10%

1) 1,0 kg/m² încărcat cu 30% în greutate cuarț 1 și 40% cuarț 2, cu diluare maximă cu apă de 5/10%

2) 1,3 kg/m² încărcat cu aproximativ 50% în greutate cuarț 6, cu diluare maximă cu apă de 5%

## DEPOZITARE

Opt luni în mediu uscat și neexpus la agenți atmosferici, la temperaturi > +5°C

## AMBALAJE

Componenta A: Găleată de tablă de 15 kg.

Componenta B: Găleată mică de 3 kg.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.