DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ UNIPRIMER 280 NEW

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ ПРОМОТОР АДГЕЗИИ С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ОПИСАНИЕ

Uniprimer 280 New — это водно-дисперсионный паропроницаемый состав с высокой адгезией даже на влажных основаниях.

Обеспечивает высокую адгезию на влажных цементных основаниях и на каменных материалах в целом. Используется как промотор адгезии и как промежуточный праймер в системах линии «Эффект камня» (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New с нулевым содержанием ЛОС безопасен для здоровья работников. Идеален для «зелёного» строительства (Green Building).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Нулевое содержание ЛОС (летучих органических соединений, VOC)
- Наносится валиком или шпателем
- Специально предназначен для нанесения толстыми слоями при наполнении кварцевым песком и добавлении волокон Technibond (до 2%)
- Пигментируемый
- Отличная адгезия к асфальту и металлическим основаниям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Продукт при 23°C - 7 суток	
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Нейтральный, пигментируется 3÷5% колеровочной пасты
Соотношение смешивания A : B	100 : 20
Удельный вес (кг/л)	1,6
Вязкость (мПа·с)	2000 ÷ 3000
Жизнеспособность (pot life) (мин)	40
Прочность на сжатие (Н/мм^2)	55
Стойкость к истиранию (мг) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, круг CS 17, 1000 оборотов - 1 кг	75
Твёрдость по Шору D (24 ч при 23°C)	84
Паропроницаемость (UNI EN 12086)	1200
Полное отверждение (сут)	7
Реакция на огонь (UNI EN 13813)	Bfl-s1

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Компоненты А и В необходимо перемешать каждый по отдельности перед использованием, а затем вместе в течение не менее 3 минут. Смешивание двух компонентов должно выполняться до введения колера, кварцевого песка и воды, которую следует добавлять небольшими порциями, не злоупотребляя ею (максимум 10%). Перемешивание должно выполняться на низкой скорости, чтобы не нарушить рецептуру. Не вводить колеровочную пасту в продукт без выполнения смешивания с отвердителем, чтобы избежать повышения вязкости. При особенно низких температурах использовать в продукте тёплую воду для улучшения отверждения. Время допуска пешеходного движения после нанесения зависит от температуры и воздухообмена. Вентиляция является необходимым условием для достижения максимальных механических характеристик продуктов.

Условия нанесения.

- Температура основания и окружающей среды >10°C
- Влажность основания от 3% до 9%
- Проветривать помещения при работе в закрытом пространстве

РАСХОД

- Валиком: 300 г/м^2 при максимальном разбавлении водой 15 %
- Шпателем: 300 г/м^2 с наполнением примерно 50% по массе кварцевого песка 1 при максимальном разбавлении водой 5/10%

1) 1,0 кг/м^2 с наполнением 30% по массе кварцевого песка 1 и 40% кварцевого песка 2 при максимальном разбавлении водой 5/10%

2) 1,3 кг/м^2 с наполнением примерно 50% по массе кварцевого песка 6 при максимальном разбавлении водой 5%

ХРАНЕНИЕ

Восемь месяцев в сухом помещении, защищённом от атмосферных воздействий, при температуре > +5°C

УПАКОВКА

Компонент А: металлическое ведро 15 кг.

Компонент В: ведёрко 3 кг.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.