FLETË TEKNIKE UNIPRIMER 280 NEW

PROMOTOR NGJITJEJE NË DISPERSION UJOR, FRYMËMARRËS, ME PERFORMANCË TË LARTË

PËRSHKRIMI

Uniprimer 280 New është një formulim në dispersion ujor, frymëmarrës, me ngjitje të lartë edhe mbi nënshtresa të lagështa.

Garanton një ngjitje të lartë mbi nënshtresa çimentore të lagështa ose materiale guri në përgjithësi. Përdoret si promotor ngjitjeje dhe si primer i ndërmjetëm në sistemet e Linjës Efekt Guri (Linea Effetto Sasso). Uniprimer 280 New, me zero VOC, respekton shëndetin e operatorëve. Ideal në Green Building.

TË PËRGJITHSHME

- Zero VOC (Përbërje Organike të Avullueshme)
- Aplikohet me rul ose me mallë
- Specifik për realizimin e trashësive të mëdha nëse ngarkohet me kuarc dhe aditivohet me fibra Technibond (deri në 2%)
- I pigmentueshëm
- Ngjitje e shkëlqyer mbi asfalt dhe mbi nënshtresa metalike

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE - Produkti në 23°C - 7 ditë	
Pamja	I lëngshëm
Ngjyra	Neutral, për t'u pigmentuar me 3÷5% pastë ngjyruese
Raporti i përzierjes A : B	100 : 20
Pesha specifike (kg/l)	1,6
Viskoziteti (mPa · s)	2000 ÷ 3000
Pot life (min.)	40
Rezistenca në shtypje (N/mm^2)	55
Rezistenca ndaj gërryerjes (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber disk cs 17 1000 rrotullime - 1 kg	75
Shore D (24h në 23°C)	84
Përshkueshmëria nga avulli (UNI EN 12086)	1200
ngurtësimi total (ditë)	7
Reagimi ndaj zjarrit (UNI EN 13813)	Bfl-s1

SISTEMI I APLIKIMIT

Komponentët A dhe B duhet të përzihen secili veçmas përpara përdorimit dhe më pas së bashku për të paktën 3 minuta. Përzierja e dy komponentëve duhet të bëhet përpara shtimit të ngjyrës, të kuarceve dhe të

ujit, i cili duhet të shtohet në doza të vogla pa e tepruar (maksimumi 10%). Përzierja duhet të bëhet me shpejtësi të ulët për të mos cenuar formulimin. Mos e shtoni pastën ngjyruese në produkt pa kryer më parë katalizën, për të shmangur një rritje të viskozitetit. Në temperatura veçanërisht të ulëta përdorni ujë të ngrohtë në produkt për të përmirësuar katalizën. Kalueshmëria në këmbë pas aplikimit varet nga temperatura dhe nga këmbimi i ajrit. Ajrosja është kusht i domosdoshëm për të përftuar rezistencat mekanike maksimale të produkteve.

Kushtet e aplikimit.

- Temperatura e nënshtresës dhe e ambientit >10°C
- Lagështia e nënshtresës nga 3% deri në 9%
- Ajrosni lokalet nëse punohet në ambiente të mbyllura

RENDIMENTI

- Me rul: 300 g/m^2 me hollim maksimal me ujë prej 15 %
- Me mallë: 300 g/m^2 i ngarkuar me 50% në peshë kuarc 1 afërsisht, me hollim maksimal me ujë prej 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 i ngarkuar me 30% në peshë kuarc 1 dhe 40% kuarc 2, me hollim maksimal me ujë prej 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 i ngarkuar me 50% në peshë kuarc 6 afërsisht, me hollim maksimal me ujë prej 5%

MAGAZINIMI

Tetë muaj në ambient të thatë dhe të paekspozuar ndaj agjentëve atmosferikë, me temperatura > +5°C

AMBALAZHET

Komponenti A: Kovë llamarine prej 15 kg.

Komponenti B: Kovë e vogël prej 3 kg.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.