DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT MICRO-TOPP
M / BS / FINE – MINERALISCHE BESCHICHTUNG AUF SULFATBASIS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MICRO-TOPP ist die einzige Beschichtung auf dem Markt auf Basis eines mineralischen Sulfatbindemittels mit den folgenden Leistungsmerkmalen: mechanische Eigenschaften, die jeden Portlandzement übertreffen; keinerlei Ausblühungen unter allen Bedingungen, da es im Gegensatz zu allen anderen mineralischen Bindemitteln keinen freien Kalk enthält; schnelles Abbinden und hohe Frühfestigkeiten, mit einem Zehntel der Schwindung von Portlandzement und einem Fünftel der Porosität; höhere Beständigkeit gegen Sulfate, Säuren und in allen aggressiven Umgebungen; ein niedriger pH-Wert, der es mit allen auf dem Markt erhältlichen Polyurethan-Schutzmitteln besser verträglich macht.

MICRO-TOPP ermöglicht dank seiner besonderen Rezeptur verschiedene Arten von Oberflächen, alle mit ansprechenden und modernen ästhetischen Eigenschaften. Seine einfache Anwendung und seine zuverlässige Zubereitungsmethode erlauben es dem Verleger, sichere Leistungen und ästhetische Effekte zu garantieren, unabhängig von der angewandten Technik und dem gewünschten Effekt: monolithische, gewolkte, gekratzte, gespachtelte, glänzende Oberflächen usw. auf Untergründen unterschiedlicher Art. Mit Wasser angemischt, hat es eine leichte und cremige Verarbeitbarkeit und lässt sich in allen Körnungen auf verschiedensten Oberflächen, auch auf Glasfasergeweben, leicht spachteln. Seine sehr schnelle Trocknung macht es, wo erforderlich, nach etwa 4 Stunden schleifbar.

- Für Außen- und Innenbereich, an Wand und Boden.
- Verarbeitbar bei Temperaturen von 5°C bis 35°C.
- Erhältlich in Gebinden zu 25 kg und 14 kg.
- Erhältlich in verschiedenen Körnungen.
- Eingefärbt.
- Mechanisches Mischen.
- Auftrag mit Spachtel oder Glättkelle aus Edelstahl/Kunststoff.
- Höchste mechanische Leistungsfähigkeit.
- Ohne Ausblühungen.
- Schnelles Abbinden.
- Beständigkeit gegen Sulfate und Säuren.
- Sehr geringe CO2-Emissionen.
- Einfache Verlegung, ohne Zement.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

EINSATZBEREICHE

Hauptsächlich zur Dekoration von Böden, Wänden und Einrichtungsgegenständen entwickelt, eignet es sich hervorragend zur Herstellung von Oberflächen mit materialbetonter Optik im Innen- und Außenbereich. Ideal für gewerbliche und private Nutzung, garantiert es eine ausgezeichnete ästhetische Qualität; es kann

auch als Oberflächenfinish für Schwimmbecken verwendet werden, nach vorheriger Abdichtung mit geeigneten Produkten.

UNTERGRÜNDE

Ermöglicht die Oberflächengestaltung unterschiedlichster Flächen: Holzplatten, MDF, Keramik, Gipskarton, Faserzement, Sperrholz.

NICHT VERWENDEN

Auf nicht abgedichteten Schwimmbecken, auf Gummi, Linoleum, Polyurethanschaum, nicht grundiertem Gipskarton, nicht zementgebundenen Abdichtungsbahnen und bei aufsteigender Feuchtigkeit.

ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Produkts prüfen, ob der Untergrund verträglich, fest, ausgehärtet und frei von Staub, Ölen, Fetten usw. ist. Bei Bedarf das Farbmittel zugeben, um den gewünschten Farbton zu erhalten.

Das Produkt mit sauberem Wasser anmischen, indem das Wasser in der vorgeschriebenen Menge in das Pulver gegossen wird, ohne den angegebenen Prozentsatz zu überschreiten, und mit einem Rührwerk bei niedriger Drehzahl mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Paste entsteht. Das Produkt vor dem Auftragen 2-3 Minuten ruhen lassen, um eine optimale Hydratation aller Komponenten zu gewährleisten. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Glättkelle aus Edelstahl oder Kunststoff.

TYPISCHE PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe / Konsistenz	Eingefärbt / Pulver
Feststoffgehalt	100%
Schüttdichte	Ca. 1,55 kg/l
Gefahreneinstufung (Richtlinie 1999/45/EG)	Reizend: die Angaben im Sicherheitsdatenblatt aufmerksam lesen
Lagerung	12 Monate in trockener und belüfteter Umgebung
Gebinde	14 kg
Zolltarifnummer	3824 50 90

WERTE UND ANWENDUNGSINFORMATIONEN (BEI 23°C UND 50% R.F.)

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Anmachwasser	27% bis 37% Wasser auf einen Teil MICRO-TOPP M (je nach gewünschter Farbe und gewünschtem Effekt)
Verarbeitungszeit der Mischung	Ca. 50 Minuten
Verbrauch	Ca. 1,5 kg/m^2 pro mm Schichtdicke

Mineralgehalt	> 35%
Freies Calciumhydroxid	Nicht vorhanden
Verarbeitungstemperatur	Von +20°C bis +40°C (nicht in praller Sonne)

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Zeit zwischen zwei Schichten	Auch nass in nass (empfohlen, um den materialbetonten Effekt zu maximieren)
Zeit vor der Oberflächenbehandlung	6 Stunden
Inbetriebnahme	Abhängig von der Oberflächenbehandlung
pH-Wert der Mischung	Ca. 11

WERTE DER ENDEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Druckfestigkeit (Körnung 0-200 µm, 28 Tage)	> 35 MPa
Biegefestigkeit (Körnung 0-200 µm, 28 Tage)	> 7 MPa
Abriebfestigkeit (Körnung 0-200 µm, 28 Tage, 3.000 Umdrehungen – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Kapillarer Wasseraufnahmekoeffizient (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m^2 · min^0,5)
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 1745)	µ < 25
Brandverhalten	Klasse F
Taber-Abrieb (Scheiben S42, 1.000 g, 100 Umdrehungen)	0,1 g
Taber-Abrieb (Scheiben S42, 1.000 g, 300 Umdrehungen)	0,2 g
Taber-Abrieb (Scheiben S42, 1.000 g, 500 Umdrehungen)	0,3 g
Taber-Abrieb (Scheiben S42, 1.000 g, 1.000 Umdrehungen)	0,3 g

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.