የቴክኒክ መረጃ ሉህ MICRO-TOPP

M / BS / FINE – በሰልፌት ላይ የተመሠረተ ማዕድናዊ ሽፋን

የቴክኒክ ባህሪያት

MICRO-TOPP በገበያ ላይ ያለው በሰልፌት ላይ የተመሠረተ ማዕድናዊ ማያያዣ (ባይንደር) ያለው ብቸኛ ሽፋን ሲሆን የሚከተሉት አፈጻጸሞች አሉት፦ ከማንኛውም ፖርትላንድ ሲሚንቶ የላቀ ሜካኒካዊ አፈጻጸም፤ ከሌሎቹ ማዕድናዊ ማያያዣዎች ሁሉ በተለየ ነፃ ኖራ ስለሌለው በሁሉም ሁኔታዎች ዜሮ አበባዎች (efflorescence)፤ ፈጣን መያዝ (setting) እና ከፍተኛ የመጀመሪያ መቋቋም፣ ከፖርትላንድ ሲሚንቶ አንድ አሥረኛ መኮማተርና አንድ አምስተኛ ቀዳዳነት ጋር፤ ለሰልፌቶች፣ ለአሲዶችና በሁሉም አጥቂ አካባቢዎች የበለጠ መቋቋም፤ ዝቅተኛ የpH እሴት፣ ይህም በገበያ ላይ ካሉት ሁሉም የፖሊዩረቴን መከላከያዎች ጋር የበለጠ ተኳኋኝ ያደርገዋል።

MICRO-TOPP በልዩ ቀመሩ ምክንያት ሁሉም ማራኪና ዘመናዊ የውበት ባህሪያት ያላቸው የተለያዩ ዓይነት ማጠናቀቂያዎችን ለማግኘት ያስችላል። ቀላል አተገባበሩና አስተማማኝ የዝግጅት ዘዴው፣ ከተጠቀመው የአተገባበር ቴክኒክና ከሚፈለገው ውጤት ነፃ በሆነ መንገድ፣ ተከላውን የሚያከናውነው ባለሙያ የተረጋገጠ አፈጻጸምና የውበት ውጤት እንዲያረጋግጥ ያስችሉታል፦ በተለያየ ባህሪ ባላቸው መሠረቶች ላይ አንድ አካል የሆኑ (monolithic)፣ ደመናማ፣ የተቧጠጡ፣ በስፓቱላ የተሠሩ፣ የሚያብረቀርቁ ወዘተ ገጽታዎች። ከውሃ ጋር ሲቀላቀል ቀላልና ክሬም መሰል የመሥራት ችሎታ አለው እንዲሁም በሁሉም የቅንጣት መጠኖቹ፣ በተለያዩ ገጽታዎች ላይ፣ በፋይበር ግላስ መረቦች ላይም እንኳ በቀላሉ በስፓቱላ ሊሠራ ይችላል። በጣም ፈጣን መድረቁ በሚፈለግበት ቦታ ከ4 ሰዓታት ገደማ በኋላ በአሸዋ ወረቀት ሊፈቅ ያደርገዋል።

- ለውጭና ለውስጥ አገልግሎት፣ ለግድግዳና ለወለል።
- ከ5°C እስከ 35°C ባለ የሙቀት መጠን ሊተገበር የሚችል።
- በ25 kg እና በ14 kg ማሸጊያዎች ይገኛል።
- በተለያዩ የቅንጣት መጠኖች ይገኛል።
- ባለቀለም።
- ሜካኒካዊ ድብልቅ።
- በስፓቱላ ወይም በአይዝጌ ብረት/ፕላስቲክ ፍሎት አተገባበር።
- እጅግ ከፍተኛ ሜካኒካዊ አፈጻጸም።
- ያለ አበባዎች (efflorescence)።
- ፈጣን መያዝ (setting)።
- ለሰልፌቶችና ለአሲዶች መቋቋም።
- እጅግ ዝቅተኛ የCO2 ልቀት።
- ያለ ሲሚንቶ ቀላል ተከላ።
- የግል መከላከያ መሣሪያዎችን (PPE) መጠቀም።

የአገልግሎት መስኮች

በዋናነት ወለሎችን፣ ግድግዳዎችንና የቤት ዕቃዎችን ለማስጌጥ የተጠና ሲሆን በውስጥና በውጭ አካባቢዎች የቁስ ስሜት ያላቸው ገጽታዎችን ለመሥራት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለንግድና ለመኖሪያ አገልግሎቶች ተስማሚ ሲሆን እጅግ በጣም ጥሩ የውበት ጥራት ያረጋግጣል፤ በተገቢ ምርቶች ውሃ እንዳያሳልፍ ከተደረገ በኋላ እንደ መዋኛ ገንዳዎች ማጠናቀቂያም ሊያገለግል ይችላል።

መሠረቶች

እጅግ የተለያዩ ገጽታዎችን ለማጠናቀቅ ያስችላል፦ የእንጨት ፓነሎች፣ MDF፣ ሴራሚክ፣ ጂፕሰም ቦርድ፣ ፋይበር ሲሚንቶ፣ ፕላይውድ።

የማይጠቀሙበት

ውሃ እንዳያሳልፉ ባልተደረጉ የመዋኛ ገንዳዎች ላይ፣ በጎማ፣ በሊኖሊየም፣ በፖሊዩረቴን ፎም፣ ፕራይመር ባልተቀባ ጂፕሰም ቦርድ፣ ሲሚንቶ ባልሆኑ ውሃ የማያሳልፉ ሜምብራኖች ላይ እንዲሁም የእርጥበት መውጣት (rising damp) በሚኖርበት ጊዜ።

አተገባበር

ምርቱን ከመተግበር በፊት መሠረቱ ተኳኋኝ፣ ጠንካራ፣ የደረሰ እና ከአቧራ፣ ከዘይቶች፣ ከቅባቶች ወዘተ ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ። የሚፈለገውን ድምጽ ለማግኘት እንደ አስፈላጊነቱ ቀለሙን መጨመር።

ምርቱን ከንጹህ ውሃ ጋር መቀላቀል፤ ውሃውን በታዘዘው መጠን፣ የተመለከተውን መቶኛ ሳያልፍ፣ ወደ ዱቄቱ በማፍሰስ እና ወጥና ከእብጠት ነፃ የሆነ ለጥፍ እስኪገኝ ድረስ በዝቅተኛ ፍጥነት በፕሮፔለር ማቀላቀያ መቀላቀል። የሁሉንም አካላት ምርጥ እርጥበት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ለ2-3 ደቂቃዎች እንዲያርፍ መተው። አተገባበሩ በአይዝጌ ብረት ወይም በፕላስቲክ ስፓቱላ ወይም ፍሎት መከናወን አለበት።

የምርቱ ዓይነተኛ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
ቀለም / ይዘት	ባለቀለም / ዱቄት
ጠጣር ቅሪት	100%
ግዝፈታዊ ጥግግት (bulk density)	በግምት 1,55 kg/l
የአደጋ ምደባ (የመመሪያ 1999/45/CE መሠረት)	አበሳጭ (irritant)፦ በደህንነት መረጃ ሉሁ ውስጥ የተካተቱትን መመሪያዎች በጥንቃቄ ያንብቡ
ማከማቸት	12 ወራት በደረቅና አየር በሚገባበት አካባቢ
ማሸጊያ	14 kg
የጉምሩክ ኮድ	3824 50 90

የአተገባበር እሴቶችና መረጃዎች (በ23°C እና 50% አንጻራዊ እርጥበት)

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ውሃ	ከ27% እስከ 37% ውሃ በአንድ ክፍል MICRO-TOPP M ላይ (እንደ ተፈለጊው ቀለምና ውጤት)
የድብልቁ የመሥራት ጊዜ	በግምት 50 ደቂቃዎች
ፍጆታ	በግምት 1,5 kg/m^2 በእያንዳንዱ mm ውፍረት
የማዕድን ይዘት	> 35%
ነፃ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ	የለም
የአተገባበር የሙቀት መጠን	ከ+20°C እስከ +40°C (በሙሉ ፀሐይ ውስጥ አይደለም)

መግለጫ	ውጤት
በሁለት ንብርብሮች (ኮቶች) መካከል ያለ ጊዜ	እርጥብ በእርጥብ ላይም ጭምር (የቁስ ስሜቱን ውጤት ከፍ ለማድረግ ይመከራል)
ከማጠናቀቂያ በፊት ያለ ጊዜ	6 ሰዓታት
ለአገልግሎት መዘጋጀት	በማጠናቀቂያው ላይ የተመሠረተ ነው
የድብልቁ pH	በግምት 11

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

የመጨረሻ አፈጻጸም እሴቶች

መግለጫ	ውጤት
የመጨመቅ መቋቋም (የቅንጣት መጠን 0-200 µm፣ 28 ቀናት)	> 35 MPa
የመታጠፍ መቋቋም (የቅንጣት መጠን 0-200 µm፣ 28 ቀናት)	> 7 MPa
የመፋቅ መቋቋም (የቅንጣት መጠን 0-200 µm፣ 28 ቀናት፣ 3.000 ዙሮች – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
በካፒላሪነት የውሃ መምጠጥ መጠን ኮፊሸንት (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m^2 · min^0,5)
የውሃ እንፋሎት አስተላላፊነት (EN 1745)	µ < 25
ለእሳት ምላሽ	ክፍል F
Taber መፋቅ (S42 ንጣፎች፣ 1.000 g፣ 100 ዙሮች)	0,1 g
Taber መፋቅ (S42 ንጣፎች፣ 1.000 g፣ 300 ዙሮች)	0,2 g
Taber መፋቅ (S42 ንጣፎች፣ 1.000 g፣ 500 ዙሮች)	0,3 g
Taber መፋቅ (S42 ንጣፎች፣ 1.000 g፣ 1.000 ዙሮች)	0,3 g

በዚህ መግለጫ ላይ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በደረጃቸው የተወሰኑ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት የተሻሻሉ ዓይነቶቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ መግለጫ ላይ የተመለከተው ነገር የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጪ ለሆኑ አገልግሎቶች ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl በምርቶቹ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ኃላፊነት አይወስድም። እንዲሁም የቴክኒክ አገልግሎቱ ስለ ምርቶቹ ትክክለኛ አጠቃቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።