DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST MICRO-TOPP
M / BS / FINE – MINERALNA OBLOGA NA BAZI SULFATA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MICRO-TOPP je jedina obloga na tržištu na bazi mineralnog veziva na bazi sulfata sa sljedećim svojstvima: mehanička svojstva bolja od bilo kojeg portland cementa; nula eflorescencija u svim uvjetima, jer, za razliku od svih drugih mineralnih veziva, ne sadrži slobodni kreč; brzo vezivanje i visoke početne čvrstoće, uz desetinu skupljanja portland cementa i petinu poroznosti; veća otpornost na sulfate, kiseline i sve agresivne sredine; niska pH vrijednost, koja ga čini kompatibilnijim sa svim poliuretanskim zaštitnim premazima na tržištu.

MICRO-TOPP, zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji, omogućava dobijanje različitih vrsta završnih obrada, sve ugodnih i modernih estetskih karakteristika. Njegova jednostavna primjena i pouzdana metoda pripreme omogućavaju polagaču da garantira sigurne performanse i estetske efekte, neovisno o korištenoj tehnici nanošenja i željenom efektu: monolitne, oblačaste, grebane, gletane, sjajne površine itd., na podlogama različite prirode. Pomiješan s vodom ima laganu i kremastu obradivost te se lako gleta u svim svojim granulacijama, na najrazličitijim površinama, čak i na mrežicama od staklenih vlakana. Njegovo vrlo brzo sušenje čini ga, gdje je potrebno, pogodnim za brušenje nakon približno 4 sata.

- Za vanjsku i unutrašnju upotrebu, na zidovima i podovima.
- Primjenjiv na temperaturama od 5°C do 35°C.
- Dostupan u pakovanjima od 25 kg i 14 kg.
- Dostupan u različitim granulacijama.
- Obojen.
- Mehaničko mijesanje.
- Nanošenje gletericom ili gladilicom od inoxa/plastike.
- Vrlo visoka mehanička svojstva.
- Bez eflorescencija.
- Brzo vezivanje.
- Otpornost na sulfate i kiseline.
- Vrlo niske emisije CO2.
- Jednostavna ugradnja, bez cementa.
- Koristiti licnu zaštitnu opremu.

PODRUČJA PRIMJENE

Osmišljen prvenstveno za dekoraciju podova, zidova i namještaja, odličan je za izradu površina teksturiranog izgleda u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Idealan za komercijalnu i stambenu upotrebu, garantira odličan estetski kvalitet; može se koristiti i kao završna obloga bazena, nakon prethodne hidroizolacije odgovarajućim proizvodima.

PODLOGE

Omogućava završnu obradu najrazličitijih površina: drvenih ploča, MDF-a, keramike, gips-kartona, fibercementa, sperploče.

NE KORISTITI

Na nehidroizoliranim bazenima, na gumi, linoleumu, poliuretanskoj pjeni, gips-kartonu bez prajmera, necementnim hidroizolacijskim membranama i u prisustvu kapilarne vlage.

NANOŠENJE

Prije nanošenja proizvoda provjeriti da je podloga kompatibilna, čvrsta, zrela i bez prašine, ulja, masnoća itd. Po potrebi dodati pigment za dobijanje željenog tona.

Proizvod miješati s čistom vodom, ulijevajući je u prah u propisanoj količini bez prekoračenja navedenog postotka, i miješati spiralnom miješalicom na niskoj brzini dok se ne dobije homogena pasta bez grudvica. Ostaviti proizvod da odstoji 2-3 minute prije nanošenja, kako bi se osigurala optimalna hidratacija svih komponenti. Nanošenje se izvodi gletericom ili gladilicom od nehrđajućeg čelika ili plastike.

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja / konzistencija	Obojen / prah
Suhi ostatak	100%
Nasipna zapreminska masa	Približno 1,55 kg/l
Klasifikacija opasnosti (direktiva 1999/45/EZ)	Iritirajuće: pažljivo pročitati upute sadržane u sigurnosno-tehničkom listu
Skladištenje	12 mjeseci u suhom i provjetrenom prostoru
Pakovanja	14 kg
Carinska tarifa	3824 50 90

VRIJEDNOSTI I INFORMACIJE O PRIMJENI (PRI 23°C I 50% R.V.)

OPIS	REZULTAT
Voda za miješanje	Od 27% do 37% vode na jedan dio MICRO-TOPP M (ovisno o željenoj boji i efektu)
Vrijeme obradivosti smjese	Približno 50 minuta
Potrošnja	Približno 1,5 kg/m^2 po mm debljine
Sadržaj minerala	> 35%
Slobodni kalcijev hidroksid	Nema
Temperatura primjene	Od +20°C do +40°C (ne na direktnom suncu)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

OPIS	REZULTAT
Vrijeme između dva sloja	I mokro na mokro (preporučeno za maksimalan teksturirani efekat)
Vrijeme prije završne obrade	6 sati
Puštanje u upotrebu	Ovisi o završnoj obradi
pH smjese	Približno 11

VRIJEDNOSTI KONAČNIH PERFORMANSI

OPIS	REZULTAT
Čvrstoća na pritisak (granulacija 0-200 µm, 28 dana)	> 35 MPa
Čvrstoća na savijanje (granulacija 0-200 µm, 28 dana)	> 7 MPa
Otpornost na abraziju (granulacija 0-200 µm, 28 dana, 3.000 okretaja – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Koeficijent kapilarnog upijanja vode (EN 1015-18)	$c < 20\ kg/(m^2 \cdot min0,5)$
Paropropusnost (EN 1745)	$\mu < 25$
Reakcija na vatru	Klasa F
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 100 okretaja)	0,1 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 300 okretaja)	0,2 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 500 okretaja)	0,3 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 1.000 okretaja)	0,3 g

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.