DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ MICRO-TOPP

M / BS / FINE – ACOPERIRE MINERALĂ PE BAZĂ DE SULFAȚI

CARACTERISTICI TEHNICE

MICRO-TOPP este singura acoperire de pe piață pe bază de liant mineral din sulfați, cu următoarele performanțe: performanțe mecanice superioare oricărui ciment Portland; zero eflorescențe în toate condițiile, deoarece, spre deosebire de toți ceilalți lianți minerali, nu conține var liber; priză rapidă și rezistențe inițiale ridicate, cu o zecime din contracția cimentului Portland și o cincime din porozitate; rezistență sporită la sulfați, la acizi și în toate mediile agresive; o valoare scăzută a pH-ului, care îl face mai compatibil cu toate produsele de protecție poliuretanice de pe piață.

MICRO-TOPP, datorită formulării sale speciale, permite obținerea de diferite tipuri de finisaje, toate cu caracteristici estetice plăcute și moderne. Aplicarea sa ușoară și metoda sa de preparare fiabilă permit aplicatorului să garanteze performanțe și efecte estetice sigure, indiferent de tehnica de aplicare folosită și de efectul dorit: suprafețe monolitice, nuanțate, zgâriate, spatulate, lucioase etc., pe substraturi de natură diferită. Amestecat cu apă, are o lucrabilitate ușoară și cremoasă și se spatulează cu ușurință în toate granulometriile sale, pe diverse suprafețe, inclusiv pe plase din fibră de sticlă. Uscarea sa foarte rapidă îl face, acolo unde este necesar, șlefuibil după aproximativ 4 ore.

- Pentru exterior și interior, pe pereți și pe pardoseli.
- Aplicabil la temperaturi de la 5°C la 35°C.
- Disponibil în ambalaje de 25 kg și de 14 kg.
- Disponibil în diverse granulometrii.
- Colorat.
- Amestecare mecanică.
- Aplicare cu spatula sau cu drișca din inox/plastic.
- Performanțe mecanice foarte ridicate.
- Fără eflorescențe.
- Priză rapidă.
- Rezistență la sulfați și acizi.
- Emisii de CO2 foarte scăzute.
- Ușurință de punere în operă, fără ciment.
- Utilizați echipamente de protecție individuală.

INTERVENȚII

Conceput în principal pentru decorarea pardoselilor, pereților și a pieselor de mobilier, este excelent pentru realizarea de suprafețe cu aspect texturat în medii interioare și exterioare. Ideal pentru uz comercial și civil, garantează o calitate estetică excelentă; poate fi utilizat și ca finisaj pentru piscine, după hidroizolarea prealabilă cu produse adecvate.

SUBSTRATURI

Permite finisarea celor mai diverse suprafețe: panouri din lemn, MDF, ceramică, gips-carton, fibrociment, placaj multistrat.

A NU SE UTILIZA

Pe piscine nehidroizolate, pe cauciuc, linoleum, spumă poliuretanică, gips-carton fără primer, membrane hidroizolante necimentoase și în prezența umidității ascensionale.

APLICARE

Înainte de a aplica produsul, verificați ca suportul să fie compatibil, consistent, maturat și lipsit de praf, uleiuri, grăsimi etc. Adăugați, dacă este necesar, colorantul pentru a obține nuanța dorită.

Amestecați produsul cu apă curată, turnând-o în pulbere în cantitatea prescrisă, fără a depăși procentul indicat, și amestecați cu un mixer cu elice la viteză redusă până la obținerea unei paste omogene și fără cocoloașe. Lăsați produsul să se odihnească 2-3 minute înainte de aplicare, pentru a garanta o hidratare optimă a tuturor componentelor. Aplicarea se execută cu spatula sau cu drișca din oțel inoxidabil sau din plastic.

DATE TIPICE ALE PRODUSULUI

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare / consistență	Colorat / pulbere
Reziduu solid	100%
Densitate aparentă	Aproximativ 1,55 kg/l
Clasificare de pericol (directiva 1999/45/CE)	Iritant: citiți cu atenție indicațiile din fișa cu date de securitate
Depozitare	12 luni în mediu uscat și ventilat
Ambalaje	14 kg
Cod vamal	3824 50 90

VALORI ȘI INFORMAȚII DE APLICARE (LA 23°C ȘI 50% U.R.)

DESCRIERE	REZULTAT
Apă de amestec	De la 27% la 37% apă la o parte de MICRO-TOPP M (în funcție de culoarea și de efectul dorite)
Timp de lucru al amestecului	Aproximativ 50 de minute
Consum	Aproximativ 1,5 kg/m^2 pe mm de grosime
Conținut mineral	> 35%
Hidroxid de calciu liber	Absent

Temperatură de aplicare	De la +20°C la +40°C (nu în plin soare)

DESCRIERE	REZULTAT
Timp între două straturi	Chiar și ud pe ud (recomandat pentru a maximiza efectul texturat)
Timp înainte de finisare	6 ore
Darea în exploatare	Depinde de finisaj
pH-ul amestecului	Aproximativ 11

VALORILE PERFORMANȚELOR FINALE

DESCRIERE	REZULTAT
Rezistență la compresiune (granulometrie 0-200 µm, 28 de zile)	> 35 MPa
Rezistență la încovoiere (granulometrie 0-200 µm, 28 de zile)	> 7 MPa
Rezistență la abraziune (granulometrie 0-200 µm, 28 de zile, 3.000 de rotații – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m² · min0,5)
Permeabilitate la vapori de apă (EN 1745)	µ < 25
Reacție la foc	Clasa F
Abraziune Taber (benzi S42, 1.000 g, 100 de rotații)	0,1 g
Abraziune Taber (benzi S42, 1.000 g, 300 de rotații)	0,2 g
Abraziune Taber (benzi S42, 1.000 g, 500 de rotații)	0,3 g
Abraziune Taber (benzi S42, 1.000 g, 1.000 de rotații)	0,3 g

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.