DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA MICRO-TOPP

## M / BS / FINE – REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE SULFATOS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MICRO-TOPP es el único revestimiento del mercado basado en un ligante mineral a base de sulfatos con las siguientes prestaciones: prestaciones mecánicas superiores a las de cualquier cemento Portland; cero eflorescencias en todas las condiciones, ya que, a diferencia de todos los demás ligantes minerales, no presenta cal libre; fraguado rápido y elevadas resistencias iniciales, con una décima parte de la retracción del cemento Portland y una quinta parte de la porosidad; mayor resistencia a los sulfatos, a los ácidos y en todos los ambientes agresivos; un bajo valor de pH, que lo hace más compatible con todos los protectores poliuretánicos del mercado.

MICRO-TOPP, gracias a su particular formulación, permite obtener distintos tipos de acabados, todos con características estéticas agradables y modernas. Su fácil aplicación y su método de preparación fiable permiten al aplicador garantizar prestaciones y efectos estéticos seguros, independientemente de la técnica de aplicación utilizada y del efecto deseado: superficies monolíticas, nubladas, rayadas, espatuladas, brillantes, etc., sobre sustratos de distinta naturaleza. Mezclado con agua, tiene una trabajabilidad ligera y cremosa y se espatula fácilmente en todas sus granulometrías, sobre las más diversas superficies, incluso sobre mallas de fibra de vidrio. Su rapidísimo secado lo hace, donde se requiera, lijable después de unas 4 horas.

- Para exterior e interior, en pared y en suelo.
- Aplicable a temperaturas de 5°C a 35°C.
- Disponible en envases de 25 kg y de 14 kg.
- Disponible en varias granulometrías.
- Coloreado.
- Mezclado mecánico.
- Aplicación con espátula o con llana de acero inoxidable/plástico.
- Altísimas prestaciones mecánicas.
- Sin eflorescencias.
- Fraguado rápido.
- Resistencia a sulfatos y ácidos.
- Bajísimas emisiones de CO2.
- Facilidad de colocación, sin cemento.
- Utilizar equipos de protección individual.

## INTERVENCIONES

Diseñado principalmente para decorar suelos, paredes y mobiliario, es excelente para realizar superficies de aspecto matérico en ambientes interiores y exteriores. Ideal para usos comerciales y residenciales, garantiza

una excelente calidad estética; también puede utilizarse como acabado de piscinas, previa impermeabilización con productos específicos.

## SUSTRATOS

Permite acabar las más diversas superficies: paneles de madera, MDF, cerámica, cartón yeso, fibrocemento, contrachapado.

## NO UTILIZAR

Sobre piscinas no impermeabilizadas, sobre goma, linóleo, poliuretano expandido, cartón yeso sin imprimar, membranas impermeables no cementosas y en presencia de humedad por capilaridad.

## APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto, comprobar que el soporte sea compatible, consistente, maduro y esté libre de polvo, aceites, grasas, etc. Añadir, si es necesario, el colorante para obtener la tonalidad deseada.

Mezclar el producto con agua limpia, vertiéndola sobre el polvo en la cantidad prescrita sin superar el porcentaje indicado, y mezclar con mezclador de hélice a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar el producto 2-3 minutos antes de la aplicación, para garantizar una óptima hidratación de todos los componentes. La aplicación debe realizarse con espátula o llana de acero inoxidable o de plástico.

## DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| Color / consistencia | Coloreado / polvo |
| Residuo sólido | 100% |
| Densidad aparente | Aprox. 1,55 kg/l |
| Clasificación de peligro (directiva 1999/45/CE) | Irritante: leer atentamente las indicaciones contenidas en la ficha de datos de seguridad |
| Conservación | 12 meses en ambiente seco y ventilado |
| Envases | 14 kg |
| Partida arancelaria | 3824 50 90 |

## VALORES E INFORMACIÓN DE APLICACIÓN (A 23°C Y 50% H.R.)

| DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| Agua de amasado | Del 27% al 37% de agua por una parte de MICRO-TOPP M (según el color y el efecto requeridos) |
| Vida útil de la mezcla | Aprox. 50 minutos |
| Consumo de material | Aprox. 1,5 kg/m$^2$ por mm de espesor |

| | |
|---|---|
| Contenido mineral | > 35% |
| Hidróxido de calcio libre | Ausente |
| Temperatura de aplicación | De +20°C a +40°C (no a pleno sol) |

| DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| Tiempo entre dos capas | Incluso fresco sobre fresco (recomendado para maximizar el efecto matérico) |
| Tiempo antes del acabado | 6 horas |
| Puesta en servicio | Depende del acabado |
| pH de la mezcla | Aprox. 11 |

## VALORES DE LAS PRESTACIONES FINALES

| DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| Resistencia a compresión (granulometría 0-200 µm, 28 días) | > 35 MPa |
| Resistencia a flexión (granulometría 0-200 µm, 28 días) | > 7 MPa |
| Resistencia a la abrasión (granulometría 0-200 µm, 28 días, 3.000 ciclos – UNI EN ISO 5470-1) | < 1 g |
| Coeficiente de absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18) | c < 20 kg/(m$^2$ · min0,5) |
| Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) | µ < 25 |
| Reacción al fuego | Clase F |
| Abrasión Taber (tiras S42, 1.000 g, 100 ciclos) | 0,1 g |
| Abrasión Taber (tiras S42, 1.000 g, 300 ciclos) | 0,2 g |
| Abrasión Taber (tiras S42, 1.000 g, 500 ciclos) | 0,3 g |
| Abrasión Taber (tiras S42, 1.000 g, 1.000 ciclos) | 0,3 g |

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.