DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ MICRO-TOPP
M / BS / FINE – МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MICRO-TOPP — единственное на рынке покрытие на основе минерального сульфатного вяжущего со следующими характеристиками: механические характеристики выше, чем у любого портландцемента; отсутствие высолов при любых условиях, поскольку, в отличие от всех других минеральных вяжущих, не содержит свободной извести; быстрое схватывание и высокая начальная прочность при усадке в десять раз меньше и пористости в пять раз меньше, чем у портландцемента; повышенная стойкость к сульфатам, кислотам и во всех агрессивных средах; низкое значение pH, что делает его более совместимым со всеми полиуретановыми защитными составами, представленными на рынке.

MICRO-TOPP благодаря своей особой рецептуре позволяет получать различные виды отделки, все с приятными и современными эстетическими характеристиками. Простота нанесения и надёжный способ приготовления позволяют укладчику гарантировать стабильные эксплуатационные характеристики и эстетические эффекты независимо от применяемой техники нанесения и желаемого эффекта: монолитные, «облачные», процарапанные, шпательные, глянцевые поверхности и т. д. на основаниях различной природы. При смешивании с водой обладает лёгкой кремообразной удобоукладываемостью и легко наносится шпателем во всех своих фракциях на самые разные поверхности, в том числе на стеклосетку. Очень быстрое высыхание позволяет, где это требуется, шлифовать его примерно через 4 часа.

- Для наружных и внутренних работ, на стены и полы.
- Наносится при температуре от 5°C до 35°C.
- Поставляется в упаковках по 25 кг и по 14 кг.
- Выпускается в различных фракциях.
- Окрашенный.
- Механическое перемешивание.
- Нанесение шпателем или гладилкой из нержавеющей стали/пластика.
- Очень высокие механические характеристики.
- Без высолов.
- Быстрое схватывание.
- Стойкость к сульфатам и кислотам.
- Очень низкие выбросы CO2.
- Простота укладки, без цемента.
- Использовать средства индивидуальной защиты.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработанный главным образом для декорирования полов, стен и предметов интерьера, он отлично подходит для создания поверхностей с фактурным видом внутри и снаружи помещений. Идеален для коммерческого и гражданского применения, гарантирует отличное эстетическое качество; может также использоваться в качестве отделки бассейнов при условии предварительной гидроизоляции специальными продуктами.

ОСНОВАНИЯ

Позволяет отделывать самые разнообразные поверхности: деревянные панели, МДФ, керамику, гипсокартон, фиброцемент, фанеру.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ

На негидроизолированных бассейнах, на резине, линолеуме, пенополиуретане, негрунтованном гипсокартоне, нецементных гидроизоляционных мембранах и при наличии капиллярного подъёма влаги.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукта убедиться, что основание совместимо, прочно, выдержано и не содержит пыли, масел, жиров и т. д. При необходимости добавить колорант для получения желаемого оттенка.

Смешать продукт с чистой водой, вливая её в порошок в предписанном количестве, не превышая указанного процента, и перемешивать лопастным миксером на низкой скорости до получения однородной пасты без комков. Дать продукту отстояться 2-3 минуты перед нанесением, чтобы обеспечить оптимальную гидратацию всех компонентов. Нанесение выполняется шпателем или гладилкой из нержавеющей стали или пластика.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет / консистенция	Окрашенный / порошок
Сухой остаток	100%
Насыпная плотность	Около 1,55 кг/л
Классификация опасности (директива 1999/45/EC)	Раздражающее вещество: внимательно прочитать указания, содержащиеся в паспорте безопасности
Хранение	12 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Упаковка	14 кг
Таможенный код	3824 50 90

DESIGN SYSTEMS

ПОКАЗАТЕЛИ И СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПРИ 23°C И 50% ОТН. ВЛ.)

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Вода затворения	От 27% до 37% воды на одну часть MICRO-TOPP M (в зависимости от требуемого цвета и эффекта)
Жизнеспособность смеси	Около 50 минут
Расход	Около 1,5 кг/м^2 на мм толщины
Содержание минералов	> 35%
Свободный гидроксид кальция	Отсутствует
Температура нанесения	От +20°C до +40°C (не под прямым солнцем)

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Время между двумя слоями	Возможно «мокрым по мокрому» (рекомендуется для максимального фактурного эффекта)
Время до финишной отделки	6 часов
Ввод в эксплуатацию	Зависит от финишной отделки
pH смеси	Около 11

ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Прочность на сжатие (фракция 0-200 мкм, 28 сут)	> 35 МПа
Прочность на изгиб (фракция 0-200 мкм, 28 сут)	> 7 МПа
Стойкость к истиранию (фракция 0-200 мкм, 28 сут, 3.000 оборотов – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 г
Коэффициент капиллярного водопоглощения (EN 1015-18)	c < 20 кг/(м^2 · мин0,5)
Паропроницаемость (EN 1745)	μ < 25
Реакция на огонь	Класс F
Истирание по Taber (полосы S42, 1.000 г, 100 оборотов)	0,1 г
Истирание по Taber (полосы S42, 1.000 г, 300 оборотов)	0,2 г
Истирание по Taber (полосы S42, 1.000 г, 500 оборотов)	0,3 г
Истирание по Taber (полосы S42, 1.000 г, 1.000 оборотов)	0,3 г

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it